



Renfort textile pour composites haute performance
Textile Reinforcement for High Performance Composites

DEFINITION / DESCRIPTION :		Edition 2018 / Issue 2018	
Type de fil :	Chaine / Warp :	VERRANNE 200 TEX	
Type of yarns :	Trame / Weft :	VERRANNE 200 TEX	
Masse nominale / Nominal weight :	100 g/m ²	2,95 oz/sqy ²	
Armure :	TAFFETAS		
Weave style :	PLAIN		
Poudrage :			
Powdering :			
Traitement :			
Finish :			
Largeur standard / Standard width :	1200	47 in	

CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS :

Contexture nominale :	Chaine / Warp : 2,6 fils - yarns / cm		
Nominal construction :	Trame / Weft : 2,6 coups - picks / cm		
Répartition en masse :	Chaine / Warp : 50%		
Weight distribution :	Trame / Weft : 50%		

****Nota:** Les valeurs moyennes ci-dessus sont obtenues sur la base d'un stratifié epoxy de mm avec % de fibres en volume.

***NB :** The above average values are obtained with epoxy laminate of mm at % of fibres in volume.

IMPORTANT :

Les renseignements contenus dans la présente fiche produit sont fondés sur nos connaissances actuelles et sur les résultats d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité. Ils doivent être adaptés à chaque cas particulier. Les performances du produit après utilisation étant liées aux conditions particulières de mise en oeuvre, elles ne sauraient engager notre responsabilité.

All information is believed to be accurate but is given without acceptance of liability. Users should make their own assessment of the suitability of any product for the purpose required. All sales are made subject to our standard terms

