

AFFRESCATI by REFIN



Color Availability




Lapis*



Terra*



Ombra*



Calce*



Ocra



THE MASONRY CENTER

Website: masonrycenter.com


Phone Number: 800.284.9398

SPECIFICATIONS











Sizes	± 9 mm	pcs × box	m ² / m × box	kg × box
120×120/48"×48" R		2	2,8800	59,00
60×120/24"×48" R		2	1,4400	29,50
80×80/32"×32" R		2	1,2800	27,40
40×80/16"×32" R		4	1,2800	27,40

V4

Substantial



Legenda/Legend/Légende/Legende/Legende/Leyenda Gres Fine Porcellanato – EN 14411 ISO 13006 Gruppo Bla Annex G

	Regulation	Required standards	Refin Value		
	Resistenza alle macchie / Stain resistance	UNI EN ISO 10545/14	UGL Dichiarare un valore / UGL Declare a value GL ≥ 3	Vedere interno See inside	
	Cessione di piombo e cadmio/ Lead and cadmium discharge	UNI EN ISO 10545/15	Valore dichiarato per piastrelle GL / Declared value for GL tiles		
	Indicazione di resistenza allo scivolamento / Assessment of slip resistance	DIN 51130 DIN 51097 BS 7976-2:2002 (CEN/TS 16165, Annex C) Pendulum Friction Test	Dichiarare un valore (R) / Declare a value (R) Dichiarare un valore (A+B+C) / Declare a value (A+B+C) Dichiarare un valore / Declare a value	Vedere interno See inside Vedere interno See inside Vedere interno See inside	
	Coefficiente di attrito dinamico / Measurement of dynamic coefficient of friction	B.C.R.A. Rep. CEC/81 ANSI A137.1- 2012 (BOT3000)	Asciutto > 0,40 / Bagnato > 0,40 > 0,42 Wet	Vedere interno See inside Vedere interno See inside	
	Dimensioni/Sizes/Dimensions/ Abmessungen/Afmetingen/ Dimensiones	UNI EN ISO 10545/2	Non rettificato Not rectified	Rettificato* Rectified*	
		Lunghezza e larghezza/Length and width/Longueur et largeur/Länge und Breite/Lengte en breedte/ Longitud y anchura	± 0,6% max 2 mm	± 0,3% max 1mm	Conforme Compliant
		Spessore/Thickness/Epaisseur/ Stärke/Dikte/Grosor	± 5% max 0,5 mm	± 5% max 0,5mm	Conforme Compliant
		Rettilinearità spigoli/Linearity/ Rectitude des arêtes/ Kantengeradheit/Rechtheid kanten/ Rectitud de los lados	± 0,5% max 1,5mm	± 0,3% max 0,8mm	Conforme Compliant
		** Ortogonalità/Wedging/ Orthogonalité/Rechtwinkligkeit/ Haaksheid hoeken/Ortogonalidad	± 0,5% max 2mm	± 0,3% max 1,5mm	Conforme Compliant
		Planarità/Warpage	± 0,5% max 2mm	± 0,4% max 1,8mm	Conforme Compliant
	* According to ISO 13006.				
	Assorbimento acqua / Water absorption	UNI EN ISO 10545/3	≤ 0,5 %	0,2%	
	Resistenza alla flessione / Flexual Strenght/Résistance à la flexion / Biegefestigkeit / Buigvastheid / Resistencia a la flexión	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm ² S ≥ 1300 N (thickness ≥ 7,5 mm)		Conforme Compliant Conforme Compliant
	Coefficiente di restituzione (COR) / Coefficient of restitution (COR)	UNI EN ISO 10545/5	Valore consigliato ≥ 0,55/ Recommended value ≥ 0,55/		Conforme Compliant
	Resistenza all'abrasione profonda / Deep abrasion resistance	UNI EN ISO 10545/6	≤ 175 mm ²		Conforme Compliant
	Resistenza all'abrasione/ Abrasion resistance	UNI EN ISO 10545/7	PEI Solo per piastrelle smaltate / Only for glazed tiles		



THE MASONRY CENTER