

P 665

ELASTISCHE LIJM VOOR PARKET

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Permanent sterke hechtkracht
- Geen primer nodig op de meeste ondergronden
- Water- en oplosmiddelvrij
- Lijmbed met elastische eigenschappen

TOEPASSINGSGEBIED

Thomsit P 665 is een speciale, zeer emissiearme 1-componentenlijm voor:

- staafparket eiken
- meerlaags parket
- Thomsit-ondervloeren die geschikt zijn voor gebruik in combinatie met houten vloeren.

Voor gebruik op:

- minerale dekvloeren
- droge dekvloerconstructies, spaanplaten (P4 – P7) en OSB/2-OSB/4-platen
- Thomsit egaliseermiddelen DX, XXL Power, AS1, AS2
- natuursteen, tegels, terrazzo
- Thomsit TF 302 elastische ondervloer
- Thomsit TF 303/305

De elastische lijm vangt schuifkrachten op en verlaagt daardoor permanent de invloed van trekspanningen op de ondergrond. Gebruik Thomsit P 695 voor de verlijming van massieve houten vloerdelen van grotere formaten, exotisch hout en blokvloerdelen.



VERWERKING EN TECHNISCHE GEGEVENS

Leveringsvorm	Lichtbeige, pasteus
Verpakking	PP-emmer, 16 kg
Levereenheid	33 verpakkingen per pallet
Uitdamp tijd	geen
Verwerkingstijd	tot ca. 30 minuten
Begaanbaar na	ca. 24 uur
Op dichte ondergronden	na ca. 48 uur
Schuren/oppervlakbehandeling	op zijn vroegst na 48 uur
Temperatuurbestendigheid	
– na uitharding	tot max. 50 °C, op verwarmde vloerconstructies te gebruiken
– transport	+10 °C tot +50 °C
– opslag	+10 °C tot +30 °C
Houdbaarheid	6 maanden, koel en droog

De genoemde tijdsaanduidingen zijn behaald bij normale klimaat omstandigheden (23 °C/50 % relatieve luchtvochtigheid). Bij andere klimaat omstandigheden worden de uithardingstijd en droogtijd korter of langer.

VERBRUIK

	Verbruik	Dek./emmer
Thomsit TF 302, TF 303/ 305: lijmkam B 2	ca. 750 g/m ²	ca. 24 m ²
StAAF-, kant-en-klaar/ meerlaags parket Tot 1200 mm lengte; lijmkam B 11	ca. 1100 g/m ²	ca. 16 m ²
Grotere formaten, bijv. kant-en-klare parketplanken: lijmkam B 15	ca. 1200 g/m ²	ca. 15 m ²

ONDERGRONDVOORBEHANDELING

De ondergronden moeten voldoen aan de eisen van ATV DIN 18356 "Houten vloeren". Met name moeten zij schoon, vrij van scheuren/breuk, stevig en droog zijn en vrij van stoffen die de hechting belemmeren. Een nieuwe ondergrond grondig schuren en stofzuigen om hem vrij te maken van stof en lagen die de hechting belemmeren. Niet-zuigende, gladde ondergronden, bijv. keramische tegels of terrazzo-vloeren, moeten worden gereinigd met

een intensieve reiniger en moeten evt. geschuurd en gestofzuigd worden. De houten vloer kan op dergelijke ondergronden zonder voorstrijken worden verlijmd. Na de noodzakelijke mechanische voorbereiding oude ondergronden en mastiek-asfaltcementvloeren altijd voorstrijken met Thomsit R 755 of Thomsit R 740. Oneffen en oude ondergronden egaliseren met de aanbevolen Thomsit egaliseermiddel met een laagdikte van min. 2 mm.

VERWERKING

Roer de lijm goed door en breng hem gelijkmatig op de ondergrond aan met een geschikte lijmkam. Breng slechts de hoeveelheid lijm aan die u kunt voorzien van vloerdelen binnen de open tijd. Let op dat de onderkant van het hout goed benat is met lijm.

LET OP

- De best mogelijke binnenluchtkwaliteit na het leggen en afwerken van vloeren vereist de naleving van de aanbevolen werkomstandigheden en volledig droge ondergronden, primers en egaliseermiddelen
- Verricht alleen vloerinstallatiewerk, wanneer de vloertemperatuur hoger is dan 15 °C, de luchttemperatuur hoger is dan 18 °C en de relatieve luchtvochtigheid lager is dan 75 %.
- Vooral meerlaagse houten delen met MDF/HDF als middenlaag en massief hout met messing en groef hebben een sterke neiging om te "werken" door seizoensgebonden fluctuaties in de luchtvochtigheid (overgang zomer/winter). Elastische lijmen kunnen dergelijke effecten niet volledig voorkomen. In dergelijke gevallen adviseren wij Thomsit P 625 voor een verlijming die schuifkrachten beter opvangt.

PRODUCTVEILIGHEID

Thomsit P 665 is vrij van oplosmiddelen en is dus een geschikt alternatief voor producten met oplosmiddel. Tijdens het uithardingsproces komt methanol vrij. Zorg daarom voor een adequate ventilatie tijdens het verwerkings- en droogproces. Het risico op het vrijkomen van merkbare concentraties van VOC's in de omgevingslucht op middellange en lange termijn is verwaarloosbaar. Eet, drink en rook niet tijdens het werk met dit product. Draag beschermende handschoenen. Bij contact met de ogen of huid, meteen spoelen met een ruime hoeveelheid water. Bij contact met de ogen ook een arts raadplegen. Informatie

Vermijd lijm op de randen. Houd een afstand van minimaal 10 mm tot de muur aan. Verwijder de afstandhouders van de vloerrand meteen na de vloerplaatsing. Vermijd het om tijdens het leggen van de vloer en min. 24 uur erna op parket te lopen.

- Verwijder een vel dat zich op het product heeft gevormd (bijv. door onjuiste opslag), roer het er niet doorheen.
- Voorkom dat de lijm in de voegen van de houten vloer terechtkomt, omdat een interactie met navolgende afwerkklagen niet uitgesloten kan worden.
- Verwijder verse lijmvlakken meteen met een industrieel oplosmiddel (alcohol).
- Reinig de gereedschappen ook meteen na gebruik met een industrieel oplosmiddel (alcohol).
- Sluit geopende emmers hermetisch af en gebruik de rest van het product zo spoedig mogelijk.
- De uithardingstijd hangt af van de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid. Hij is korter bij hogere temperaturen en een hogere luchtvochtigheid en langer bij lagere temperaturen en een lagere luchtvochtigheid.

over eventuele allergie via: +49 180 2273-112.
Buiten bereik van kinderen houden.

Voor professionele gebruikers.

Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar op www.thomsit.nl

GISCODE RS 10	silangemodificeerde polymeren, bevat methoxy silaan
---------------	---

EMICODE EC 1 ^{PLUS} R	zeer emissiearm volgens GEV
--------------------------------	-----------------------------

TECHNISCHE INFORMATIE

Raadpleeg de volgende informatiebladen:

1. De richtlijnen en voorschriften van de relevante nationale organisaties en brancheverenigingen.
2. De verwerkingsinstructies van producenten van vloerdelen/vloerbedekkingen.
3. Informatiebladen van de Technische Kommission Bauklebstoffe (www.klebstoffe.com, zie onder "Publicaties").
4. Algemeen erkende regels voor de vloertechnologie en de toepasselijke nationale normen.

AFVALVERWERKING

Laat het product niet in rioleringen of waterlopen terechtkomen. Laat het product niet doordringen in de bodem/aarde. Recycle alleen volledig lege verpakkingen. Voer uitgeharde productresten als industrieel afval af (vergelijkbaar met huishoudelijk afval) of via de container voor commercieel afval/bouwafval. Voer niet uitgeharde productresten af als gevaarlijk afval. Europees afvalcodenummer (EAC): 08 04 10. De PCI-Groep neemt deel aan een algemeen afvalverwijderingssysteem voor volledig lege verpakkin-

gen. DSD – Duales System Deutschland (contractnummer 1357509) is onze afvalverwijderingspartner. Volledig lege verpakkingen kunnen overeenkomstig het symbool op de verpakking via DSD worden verwijderd.

Op www.thomsit.nl/be vindt u meer informatie over afvalverwijdering in het veiligheidsgegevensblad. Neem contact op met onze buitendienst voor objectadvies. Meer documenten vindt u op www.thomsit.nl/be

Master Builders Solutions Nederland B.V.

Karolusstraat 2, 4903 RJ
Postbus 132, 4900 AC
Oosterhout (N.Br.)
TEL: +31 162 47 66 62

thomsit-info@pci-group.eu
www.thomsit.nl
www.thomsit.be

De bovenstaande gegevens, en met name de adviezen voor de behandeling en het gebruik van onze producten, berusten op onze professionele kennis en ervaring. Aangezien materialen en omstandigheden met elke beoogde toepassing kunnen variëren en dus buiten onze invloedssfeer liggen, raden wij ten sterkste aan bij elk gebruik voldoende tests uit te voeren om de geschiktheid van onze producten voor de beoogde toepassingsmethode en gebruik te controleren. Aansprakelijkheid kan noch op grond van de inhoud van dit technische informatieblad noch op grond van enig mondeling advies worden aanvaard, tenzij er bewijs is van opzet of grove nalatigheid onzerzijds. Met dit technische informatieblad verliezen alle vorige uitgaven hun geldigheid.