

## MATTÖL NORDIC 1411

### Beschreibung

Produktbeschreibung	Dünflüssiges, leicht aufhellendes, mattiertes Imprägnieröl zur Oberflächenbehandlung von Holzböden, Treppen und Korkböden. Gute mechanische Beständigkeit.
Rohstoffbasis / Bindemittelbasis / Wirkstoff	Enthält u. a. natürliche Öle
Anwendungsgebiet	Zum Imprägnierölen von allen Hölzern im Innenbereich, sowie Parkett- und Treppenbau, die leicht aufhellen sollen. Ebenso geeignet für Korkböden.
Zertifikate / Label	Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Schweizer Umweltetikette UEII, Klasse F.
Farbtöne	Weisslich, leicht aufhellend
Glanzgrad	15

### Technische Daten

Technische Daten	Produkt	
Sicherheitsdatenblatt	141100	
Dichte (20°C)	0.861	g/cm <sup>3</sup>
Festkörpergehalt	37	± 1 Gew.-%
Gehalt an org. Lösemittel	62	± 1 Gew.-%
VOC-Gehalt (EU)	540	g/L
Lagerfähigkeit bei 20°C in gut verschlossenen Originalgebinden	max. 30 Monate	
Theoretische Ergiebigkeit	75 g/m <sup>2</sup> → 13 m <sup>2</sup> /kg	

### Sicherheitsdaten

Beachten Sie folgende Sicherheitsdatenblätter sowie die Hinweise auf dem Etikett	
Produkt	141100 - MATTÖL NORDIC 1411-15 LEICHT AUFHELLEND

### Aufbauberatung

#### Roher Holzuntergrund - Parkett


Produkt	Merkblatt	Auftragsmenge/ Schichtdicke
Grundierung:	MATTÖL 1411 NORDIC längs und faserquer auftragen, nur kurz einziehen lassen und im nassen Zustand mit beigem Pad einmassieren	1411/1411-1 75 g/m <sup>2</sup>
Überlackierung:	MATTÖL 1411 NORDIC Obigen Vorgang wiederholen	1411/1411-1 40 g/m <sup>2</sup>

## Roher Holzuntergrund - Schreineranwendung











Produkt	Merkblatt	Auftragsmenge/ Schichtdicke
Grundierung:	MATTÖL 1411 NORDIC längs und faserquer auftragen, nur kurz einziehen lassen und im nassen Zustand mit beigem Pad einmassieren	1411/1411-1 75 g/m <sup>2</sup>
Zwischenschliff:	Sorgfältig mit Lackschleifpapier 280-320 oder einem beigem Pad	
Überlackierung:	MATTÖL 1411 NORDIC Obigen Vorgang wiederholen	1411/1411-1 40 g/m <sup>2</sup>

Für weitere Aufbauvorschläge fragen Sie unsere Anwendungstechnik.


## Vorbereitung

	Untergrund	Jeder Untergrund muss grundsätzlich gut gereinigt, sauber, trocken, fett- und ölfrei sein. Imprägnieröl immer auf frisch geschliffene Flächen applizieren
		<u>Parkett:</u> Holzboden gründlich schleifen mit Bandschliff / Schleifnetz und entstauben. Bei Renovationen müssen Wachs- und Lackreste von alten Behandlungen vollständig entfernt werden. Wir empfehlen, in jedem Fall mit Holzstaubbindemitteln eine vollflächige Abspachtelung auszuführen. Insbesondere, wenn ein trockenes Raumklima besteht oder der Parkettboden auf eine Bodenheizung geklebt wird.
		<u>Schreineranwendung:</u> Das rohe Holz je nach Holzart mit Schleifpapier 180-220 schleifen und gut entstauben. Bei Renovationen müssen Wachs- und Lackreste von alten Behandlungen vollständig entfernt werden.

## Verarbeitung

	Vorsichtsmassnahmen	Falls das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, wird es von uns empfohlen. CH: Die von der SUVA festgelegten arbeitshygienischen und einrichtungstechnischen Massnahmen sind einzuhalten.
	Aufrühren	Produkt vor jedem Gebrauch gut aufrühren.
	Mischungsvorschrift	Gebrauchsfertig. Bei Bedarf mit TERPENTINERSATZ 4214-98 GERUCHLOS verdünnen.
	Streichen	<u>Parkett:</u> Ja, mit Anstreichgerät (Art.-Nr. N9016) oder Pinsel. Danach einmassieren mit beigem Pad (tan) (Art.-Nr. N948103). <u>Schreineranwendung:</u> Ja, mit Pinsel. Danach einmassieren mit Lappen oder beigem Pad.
	Rollen	<u>Parkett:</u> Möglich, aber nicht empfohlen. <u>Schreineranwendung:</u> Möglich, aber nicht empfohlen. Muss auf jeden Fall mit Lappen oder beigem Pad einmassiert werden.
	Zwischenschliff	<u>Parkett:</u> Ergibt sich durch das beige Pad (tan) beim zweiten Auftrag. <u>Schreineranwendung:</u> Sorgfältiger Zwischenschliff mit einem Lackschleifpapier 280-320 oder beigem Pad.
	Aufbauen	Siehe Aufbauberatung Seite 2.
	Pflegehinweise	<u>Parkett:</u> Unterhaltungspflege: nach frühestens 3 Wochen Aushärtezeit mit PARKETT ÖL POLISH 4584 (siehe Merkblatt N4584). Nachimprägnieren: mit PFLEGESPRAYÖL 1413. <u>Schreineranwendung:</u> Unterhaltungspflege: nach frühestens 3 Wochen, Flächen durch nebelfeuchtes Aufnehmen (nicht nass). Bei Bedarf, z.B. wöchentlich, dem Wischwasser ca. 1% PARKETT ÖL POLISH 4584 begeben (2 Deckelkappen auf 1 lt Wischwasser). Reinigt und nährt die geölte Fläche. Nachimprägnieren: mit PFLEGESPRAYÖL 1413.
	Weitere Hinweise	MATTÖL 1411 NORDIC lässt sich in jedem Verhältnis mit MATTÖL 1410M und/oder MATTÖL 1410M bunt mischen. Durch Zugabe von 10% UNIPUR HÄRTER 279/H901 zu 141100 kann eine Erhöhung der mechanischen und chemischen Beständigkeiten erzielt werden. <b>Nur soviel Mischung ansetzen, wie während 4 Std. verarbeitet werden kann.</b> <b>Topfzeit: 4 h bei 20°C</b> <u>Gefahrenhinweis:</u> Mit MATTÖL 1411 NORDIC verunreinigte Textilien (z.B. Pads, Putzlappen, (Arbeitskleidung) können zur Selbstentzündung neigen, daher mit Wasser tränken und in feuerfesten Abfallbehältern unter Wasser sammeln und entsorgen.
	Infos	Weitere Informationen zu Oberflächenbehandlungen von Holzböden und deren Benutzung finden Sie unter <a href="http://www.parkett-verband.ch">www.parkett-verband.ch</a>

## Trocknungszeiten

	Trocknungszeit	Für - - µm Trockenfilm bei 23 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit		
		Staubtrocken nach:	2	Stunden
		Griffest nach:		
		Schleifbar nach:		
		Überarbeitbar nach:	6-8	Stunden
		Durchgetrocknet nach:	7	Tagen

## Wichtige Hinweise

Spezielle Einschränkungen	Ideale Oberflächen- und Objekttemperatur für die Verarbeitung: 18-22°C. Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten. <u>Parkett</u> : Bodenheizung entsprechend frühzeitig einstellen.
Lagerbedingungen	Produkt dicht verschlossen zwischen +5 und +30° C lagern.
Anstrich-Entfernung	Holzschliff
Gerätereinigung	Sofort nach Gebrauch mit TERPENTINERSATZ 4214-98

Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Information. Die vorstehenden Angaben entsprechen dem letzten Stand unserer Erfahrung. Eine Gewähr für den Anwendungsfall sowie eine Haftung schliessen wir aus. Dies gilt insbesondere für Mangelfolgeschäden. Eine Haftung durch Beratung unserer Mitarbeiter kann von uns nicht übernommen werden. Insofern üben unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche Informationstätigkeit aus. Die Bauaufsicht, die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien und die Beachtung der anerkannten Regeln der Technik liegen ausschliesslich beim Verarbeiter, auch dann wenn unser Mitarbeiter bei der Verarbeitung vor Ort war. Bedingt durch technische Entwicklungen können Änderungen eintreten. Gültig ist die jeweils neuste Ausgabe dieser Information. In Spezialfällen verlangen Sie bitte eine separate technische Information.