


ARTIKEL: UNIVERSALGRUND
ART.-NR.: 75972.1d
SYSTEM: Lösemittelhaltige 1K Grundierung auf Kunstharzbasis



PRODUKTBESCHREIBUNG

Bei Universalgrund handelt es sich um ein bewährtes Lacksystem für die Neu- und Revonationsversiegelung von Parkettuntergründen. Durch seine guten Verarbeitungseigenschaften ist es universell einsetzbar.

Universalgrund 75972.1d ist eine farblose, lösemittelhaltige 1K Grundierung auf Kunstharzbasis und zeichnet sich aus durch:

- gute Anfeuerung des Holzuntergrundes
- gute isolierende Wirkung

ANWENDUNGSBEREICH

Eignet sich zur Beschichtung von:

- verschiedensten Massivhölzern (Nicht für Exoten und holzinhaltsstoffreichen Hölzern geeignet)
- feinfurnierten Trägerplatten


Das Produkt findet Anwendung in der Beschichtung von:

- Möbeloberflächen
- Parkettfußböden

TECHNISCHE DATEN

- Farbton: farblos
- Glanzgrad: -
- Lieferviskosität 24-28 s DIN 53211/ 4 mm

VERARBEITUNG



Auftragsmenge (g/m²) 80-120

Anzahl an Schichten 1

TROCKNUNG

Staubtrocken 30-60 min

Schleifbar


Überlackierbar 3-4 h

Stapelbar

Durchgetrocknet

Ausgehärtet

(bei 20 °C und 35-65 % rel. Luftfeuchte und in Abhängigkeit zur Auftragsmenge)



HÄRTER, VERDÜNNER, ZUSÄTZE

Härter

Topfzeit

Verdünnung

Verzögerer

Artikel-Nr.: 75972.1d

LAGERUNG



Gut verschlossen, kühl und trocken lagern. Vor Frost schützen.

Lagerfähigkeit:

75972.1d: 12 Monate

(jeweils im nicht angebrochenen Originalgebinde)

REINIGUNG



- Arbeitsgeräte sofort nach gebrauch reinigen.

BESONDERE HINWEISE

- Vor Gebrauch gründlich aufrühren!
- Die zu lackierenden Substrate sind vor der Beschichtung 12 Stunden im Produktionsraum zu konditionieren.
- Vor dem Auftrag muss die Eignung des Produktes auf dem gewünschten Untergrund mittels Probeauftrag geprüft werden.
- Die Fläche muss vor der Applikation einwandfrei geschliffen, trocken, staub-, fett-, öl- und silikonfrei sein.
- Hohe Luftfeuchte und eine Holzfeuchte über 10% sind unbedingt zu vermeiden. Hohe Luftfeuchtigkeit führt zu längeren Trockenzeiten. Die angegebenen Zeiten sind abhängig von der Auftragsmenge, der Holzart, der Raumtemperatur und der rel. Luftfeuchte.
- Die Gebinde vor Antrocknung schützen und immer sofort nach der Materialentnahme dicht verschließen. Von Sonnenlicht fernhalten, um Hautbildung zu vermeiden. Durch Antrocknung entstandene Haut durch sieben entfernen.
- Lösungsmittelhaltige Produkte sind feuergefährlich, auch während der Verarbeitung und Trocknung.

PRÜFUNGEN & NORMEN

-

Sicherheit:

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Kennzeichnung gemäß Gefahrstoffverordnung und dem Transportrecht sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. [Sep-22]

PLANTAG Coatings GmbH

Plantagenweg 34-38

32758 Detmold

DEUTSCHLAND

Fon: +49 5231 6002 661

Fax: +49 5231 6002 9661

E-Mail: info@plantag.de

PLANTAG COATINGS – Stark in Lack