

PREMIUM TEAK OIL 6151

Beschreibung

Produktbeschreibung	Hochwertiges Imprägnier-Holzöl zur Pflege und Werterhaltung von Tropenhölzern, wie Teak, Bangkirai, Massaranduba, Ipé, Mahagoni. Für Terrassenböden, Planken, Tische, Stühle, Deckaufbauten im Schiffsbereich, etc. im Aussenbereich. Verstärkt die Intensität des Holzfarbtons. Hohes Eindringvermögen.
Rohstoffbasis / Bindemittelbasis / Wirkstoff	Alkydharz
Anwendungsgebiet	Biozidfreier Holzschutz im Aussenbereich.
Glanzgrad	20

Technische Daten

Technische Daten	Produkt	
Sicherheitsdatenblatt	615100	
Dichte (20°C)	0.860	g/cm ³
Festkörpergehalt	27	± 1 Gew.-%
Gehalt an org. Lösemittel	72	± 1 Gew.-%
VOC-Gehalt (EU)	628	g/L
Lagerfähigkeit bei 20 °C in gut verschlossenen Originalgebinden	max. 30 Monate	
Theoretische Ergiebigkeit	75 g/m ² → 13 m ² /kg	
Die Daten gelten für: PREMIUM TEAK OIL 6151. Technische Daten können je nach Farbton oder Glanzgrad abweichen		

Sicherheitsdaten

Beachten Sie folgende Sicherheitsdatenblätter sowie die Hinweise auf dem Etikett	
Produkt	615100 - PREMIUM TEAK OIL 6151-20

Aufbauberatung

Holzuntergrund roh

Produkt	Merkblatt	Auftragsmenge/ Schichtdicke
Imprägnierung:	PREMIUM TEAK OIL 6151	6151
	1-3 mal im Abstand von 15 Minuten, satt einreiben	1-3x 75 g/m ²

Für weitere Aufbauvorschläge fragen Sie unsere Anwendungstechnik.

Vorbehandlung

	Untergrund	Jeder Untergrund muss grundsätzlich gut gereinigt, sauber, trocken, fett- und ölfrei sein.
	Neue, rohe Hölzer	Nur rohes, trockenes, sauberes und geschliffenes Holz (Korn 80) behandeln. Nicht auf bereits lackierte Flächen anwenden.
	Vergraute, verschmutzte Untergründe	Vorbehandeln mit AUSSENHOLZ-ENTGRAUER N1480 gemäss Angaben im entsprechenden Technischen Merkblatt.

Verarbeitung

	Vorsichtsmassnahmen	Falls das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, wird es von uns empfohlen. CH: Die von der SUVA festgelegten arbeitshygienischen und einrichtungstechnischen Massnahmen sind einzuhalten.
	Aufrühren	Produkt vor jedem Gebrauch gut aufrühren oder schütteln.
	Verdünnung	Gebrauchsfertig. Nach Bedarf mit TERPENTINERSATZ 4214-98
	Streichen	Ja, mit Pinsel oder Anstreichgerät (Art. Nr. N9016).
	Rollen	Ja
	Spachteln	Nein
	Zwischenschliff	Überarbeitbarkeit mit sich selbst: Nach frühestens 8 Stunden Trocknung, vorgängig Zwischenschleifen.
	Aufbauten	Siehe Aufbauberatung Seite 2.
	Pflegehinweise	Entsprechend dem Grad der Bewitterung wird eine regelmässige Unterhaltspflege mit PREMIUM TEAK OIL 6151 empfohlen. 1 bis 4-mal jährlich durchführen. Verschmutzungen vorgängig entfernen. Nur trockenes und sauberes Holz behandeln. PREMIUM TEAK OIL 6151 mit sauberem Lappen, 1 bis 2-mal, im Abstand von 15 Minuten, satt einreiben, kurz einziehen lassen und zum Schluss überschüssiges Öl noch im Nasszustand abwischen.
	Weitere Hinweise	Bei Anwendung auf einheimischen Nadelhölzern, wie Tanne, Fichte oder Lärche, ist eine vorgängige Vorbehandlung mit STABLO FFF farblos als Bläueschutz erforderlich bzw. empfehlenswert. (Nur für Aussenanwendung!) Während der Verarbeitung und Aushärtung für ausreichende Be- und Entlüftung sorgen. <u>Gefahrenhinweis:</u> Mit Öl getränkte Pads und Lappen sind unter Umständen selbstentzündlich und sind daher in einem geschlossenen Metalleimer bis zur Entsorgung aufzubewahren.
	Infos	Farblose, nicht pigmentierte Anstrichstoffe weisen keinen aktiven UV-Schutz auf. Weitere Informationen zu Oberflächenbehandlungen von Holzböden und deren Benutzung finden Sie unter www.parkett-verband.ch .

Trocknungszeiten

	Trocknungszeit	Bei 23° C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit		
		Staubtrocken nach:	2	Stunden
		Griffest nach:		
		Schleifbar nach:		
		Überarbeitbar nach:	8	Stunden
		Durchgetrocknet nach:	7	Tagen

Wichtige Hinweise

Spezielle Einschränkungen	Nicht in das Erdreich und Gewässer gelangen lassen.
Lagerbedingungen	Produkt dicht verschlossen zwischen +5 und +30° C lagern.
Anstrich-Entfernung	Holzschliff
Gerätereinigung	Sofort nach Gebrauch mit TERPENTINERSATZ 4214-98

Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Information. Die vorstehenden Angaben entsprechen dem letzten Stand unserer Erfahrung. Eine Gewähr für den Anwendungsfall sowie eine Haftung schliessen wir aus. Dies gilt insbesondere für Mangelfolgeschäden. Eine Haftung durch Beratung unserer Mitarbeiter kann von uns nicht übernommen werden. Insofern üben unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche Informationstätigkeit aus. Die Bauaufsicht, die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien und die Beachtung der anerkannten Regeln der Technik liegen ausschliesslich beim Verarbeiter, auch dann wenn unser Mitarbeiter bei der Verarbeitung vor Ort war. Bedingt durch technische Entwicklungen können Änderungen eintreten. Gültig ist die jeweils neuste Ausgabe dieser Information. In Spezialfällen verlangen Sie bitte eine separate technische Information.