

## HOLZSTAUBBINDEMITTEL 0340-00

### Beschreibung

Produktbeschreibung	Mildriechendes, zähelastisches Holzstaubbindemittel (Fugenkittlösung) zur Herstellung von Spachtelmassen und "Flüssig Holz".
Rohstoffbasis / Bindemittelbasis / Wirkstoff	spezielle Bindemittelkombination, gelöst in Alkohol
Anwendungsgebiet	Speziell im Parkettbereich, zur Herstellung von Spachtelmasse für die Verfüllung von Parkettfugen oder im Möbelbau als "Flüssig Holz" geeignet.
Zertifikate / Label	Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Schweizer Umweltetikette UEII, Klasse F.
Farbtöne	Farblos

### Technische Daten

Technische Daten	Produkt	
Sicherheitsdatenblatt	N3400	
Dichte (20°C)	0.850	g/cm <sup>3</sup>
Festkörpergehalt	12	± 1 Gew.-%
Gehalt an org. Lösemittel	81	± 1 Gew.-%
VOC-Gehalt (EU)	712	g/L
Lagerfähigkeit bei 20°C in gut verschlossenen Originalgebinden	max. 30 Monate	
Theoretische Ergiebigkeit	- g/m <sup>2</sup> → - m <sup>2</sup> /kg für - µm Trockenschichtdicke	
Die Daten gelten für: HOLZSTAUBBINDEMITTEL 3400. Technische Daten können je nach Farbton oder Glanzgrad abweichen		

### Sicherheitsdaten

Beachten Sie folgende Sicherheitsdatenblätter sowie die Hinweise auf dem Etikett	
Produkt	N3400 - HOLZSTAUBBINDEMITTEL 0340-00

### Aufbauberatung

#### Rohes Parkett:

Produkt	Merkblatt	Auftragsmenge/ Schichtdicke
Abspachteln:	HOLZSTAUBBINDEMITTEL 3400	N3400 ca. 40-45 g Mischung/m <sup>2</sup>
	(15-20 g Holzstaub mit 100 g Holzstaubbindemittel mischen)	

Für weitere Aufbauvorschläge fragen Sie unsere Anwendungstechnik.

## Vorbehandlung

	Untergrund	Jeder Untergrund muss grundsätzlich gut gereinigt, sauber, trocken, fett- und ölfrei sein.
		Holzstaubbindemittelmasse immer auf frisch geschliffene Flächen applizieren.
		<b>Parkett:</b> Holzboden gründlich schleifen mit Bandschliff/Schleifnetz und entstauben. Bei Renovationen müssen Wachs- und Lackreste von alten Behandlungen vollständig entfernt werden.
		Wir empfehlen in jedem Fall mit HOLZSTAUBBINDEMITTEL 3400 eine vollflächige Abspachtelung auszuführen, insbesondere wenn ein trockenes Raumklima besteht oder der Parkettboden auf eine Bodenheizung geklebt wird.

## Verarbeitung

	Vorsichtsmassnahmen	Falls das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, wird es von uns empfohlen. CH: Die von der SUVA festgelegten arbeitshygienischen und einrichtungstechnischen Massnahmen sind einzuhalten.
	Aufrühren	Vor Gebrauch gut aufrühren oder schütteln. Danach Holzschleifstaub mit Spachtel gut in HOLZSTAUBBINDEMITTEL 3400 einrühren.
	Verdünnung	Gebrauchsfertig
	Streichen	Nein
	Rollen	Nein
	Spachteln	Ja
	Zwischenschliff	Nach ca. 30-40 Minuten schleifbar.
	Aufbauen	Spachteln, Schleifen. Danach mit allen Parkett-Grundierungen und/oder allen wasserverdünnbaren Parkett-Lack-Systemen, Ölen, sowie lösemittelhaltigen Parkettsiegeln überarbeitbar.
	Weitere Hinweise	In einem Behälter HOLZSTAUBBINDEMITTEL 3400 vorlegen, Holzschleifstaub mit Spachtel einrühren. Je nach gewünschter Konsistenz, Holzstaub oder HOLZSTAUBBINDEMITTEL 3400 begeben.  Mischungsverhältnis: 15-20 g Holzstaub mit 100 g Holzstaubbindemittel mischen.  Verbrauch: 40-50 g gemischte Holzstaubmasse reicht für ca. 1 m <sup>2</sup> Fläche. Je nach Art und Umfang der Fugen und Vertiefungen kann der Verbrauch deutlich variieren.
	Infos	Bewirkt keine Verfärbungen gegenüber Hölzern.  Während der Verarbeitung nicht rauchen und von Zündquellen fernhalten.  Weitere Informationen zu Oberflächenbehandlungen von Holzböden und deren Benutzung finden Sie unter <a href="http://www.parkett-verband.ch">www.parkett-verband.ch</a>

## Trocknungszeiten

	Trocknungszeit	Bei 23 °C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit		
		Staubtrocken nach:	20	Minuten
		Griffest nach:		
		Schleifbar nach:	40	Minuten
		Überarbeitbar nach:	40	Minuten
		Durchgetrocknet nach:		

## Wichtige Hinweise

Spezielle Einschränkungen	Nur bis maximale Fugenbreite von 2 mm anwenden. Ideale Oberflächen- und Objekttemperatur für die Verarbeitung: 18-22 °C. Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten. Bodenheizung entsprechend frühzeitig einstellen.
Lagerbedingungen	Produkt dicht verschlossen zwischen +5 und +30 ° C lagern.
Gerätereinigung	Sofort nach Gebrauch mit POLITURSPRIT 4100-98 oder VERDÜNNER 1000-98

Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Information. Die vorstehenden Angaben entsprechen dem letzten Stand unserer Erfahrung. Eine Gewähr für den Anwendungsfall sowie eine Haftung schliessen wir aus. Dies gilt insbesondere für Mangelfolgeschäden. Eine Haftung durch Beratung unserer Mitarbeiter kann von uns nicht übernommen werden. Insofern üben unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche Informationstätigkeit aus. Die Bauaufsicht, die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien und die Beachtung der anerkannten Regeln der Technik liegen ausschliesslich beim Verarbeiter, auch dann wenn unser Mitarbeiter bei der Verarbeitung vor Ort war. Bedingt durch technische Entwicklungen können Änderungen eintreten. Gültig ist die jeweils neuste Ausgabe dieser Information. In Spezialfällen verlangen Sie bitte eine separate technische Information.