

ANTISILIKON 4310-00

Beschreibung

Produktbeschreibung	Hervorragendes Zusatzmittel gegen Refüsieren, Krater- und Fischaugenbildung für wasserverdünnbare Parkett- und Möbellacke bei schwierigen Untergründen.
Rohstoffbasis / Bindemittelbasis / Wirkstoff	Modifizierte Haftvermittler in Wasser gelöst.
Anwendungsgebiet	<u>Parkett:</u> Wirkt gegen silikonverseuchte Untergründe oder bei Renovationen von alten, abgeschliffenen Böden bei Refüsierungen. <u>Möbel:</u> Wirkt gegen silikonverseuchte Untergründe oder bei Renovationen von alten, abgebeizten oder lackierten Teilen bei Refüsierungen. Für viele wasserbasierte Lacke geeignet.


Technische Daten

Technische Daten	Produkt	
Sicherheitsdatenblatt	Z43100	
Dichte (20°C)	1.000	g/cm ³
Festkörpergehalt	5	± 1 Gew.-%
Gehalt an org. Lösemittel	4	± 1 Gew.-%
VOC-Gehalt (EU)	44	g/L
Lagerfähigkeit bei 20 °C in gut verschlossenen Originalgebinden	max. 30 Monate	
Die Daten gelten für : ANTISILIKON Z4310. Technische Daten können je nach Farbton oder Glanzgrad abweichen		





Sicherheitsdaten

Beachten Sie folgende Sicherheitsdatenblätter sowie die Hinweise auf dem Etikett	
Produkt	Z43100 - ANTISILIKON 4310-00 F WÄSSRIGE BODENBESCHICHTUNGEN

Vorbehandlung

	Untergrund	Jeder Untergrund muss grundsätzlich gut gereinigt, sauber, trocken, fett- und ölfrei sein.
		Siehe Merkblätter Parkettsiegel.
		1-2 % dem Lack zugeben und gut einrühren. Idealzugabe 1 % (z.B. 100 ml ANTISILIKON Z4310 auf 10 Liter Lack oder auf 1 Liter Lack 10 ml ANTISILIKON Z4310 = 1%)

Verarbeitung

	Vorsichtsmassnahmen	Falls das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, wird es von uns empfohlen. CH: Die von der SUVA festgelegten arbeitshygienischen und einrichtungstechnischen Massnahmen sind einzuhalten.
	Aufrühren	Produkt vor jedem Gebrauch gut aufrühren oder schütteln.
	Aufbauen	Siehe Merkblätter Parkettsiegel.
	Weitere Hinweise	Jede folgende Schicht muss auch mit Zusatz von ANTISILIKON Z4310 ausgeführt werden. Ersetzt NICHT das Anschleifen und Reinigen alter Lackierungen. Nicht in Grundierungen anwenden.

Wichtige Hinweise

Lagerbedingungen	Produkt dicht verschlossen zwischen +5 und +30° C lagern.
Gerätereinigung	Sofort nach Gebrauch mit Wasser; eingetrocknetes Material mit VERDÜNNER 1000-98

Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Information. Die vorstehenden Angaben entsprechen dem letzten Stand unserer Erfahrung. Eine Gewähr für den Anwendungsfall sowie eine Haftung schliessen wir aus. Dies gilt insbesondere für Mangelfolgeschäden. Eine Haftung durch Beratung unserer Mitarbeiter kann von uns nicht übernommen werden. Insofern üben unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche Informationstätigkeit aus. Die Bauaufsicht, die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien und die Beachtung der anerkannten Regeln der Technik liegen ausschliesslich beim Verarbeiter, auch dann wenn unser Mitarbeiter bei der Verarbeitung vor Ort war. Bedingt durch technische Entwicklungen können Änderungen eintreten. Gültig ist die jeweils neuste Ausgabe dieser Information. In Spezialfällen verlangen Sie bitte eine separate technische Information.