

IDENTIFICAÇÃO PRODUTO

Referência:	EFB-704/P
Tipo de Produto:	Vidrado reactivo
Uso	Industrial (cerâmica)

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

SiO ₂	46-56 %
Al ₂ O ₃	8-11 %
Fe ₂ O ₃	4-7 %
CaO	7-13 %
MgO	1-3 %
Na ₂ O	2-4 %
K ₂ O	1-3%
TiO ₂	3-5 %
ZnO	3-5 %
MnO ₂	3-5 %
B ₂ O ₃	2-4 %

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aspecto Físico	Vidrado em pó homogeneizado
Temperatura de Utilização	1120-1180 °C

OUTRAS INFORMAÇÕES

A informação aqui descrita foi obtida através de experiência prática e de testes laboratoriais.

O utilizador deve assegurar a adequação destas informações em relação ao uso para o qual ele vai dar ao produto.