

IDENTIFICAÇÃO PRODUTO

Referência:	EFB-707/P
Tipo de Produto:	Vidrado reactivo
Uso	Industrial (cerâmica)

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

SiO ₂	48-58 %
Al ₂ O ₃	7-10 %
Fe ₂ O ₃	0-1 %
CaO	9-12 %
MgO	1-3 %
Na ₂ O	1-4 %
K ₂ O	1-3%
TiO ₂	4-7 %
ZnO	6-9 %
MnO ₂	0-1 %
ZrO ₂	3-5 %
B ₂ O ₃	5-8 %

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aspecto Físico	Vidrado em pó homogeneizado
Temperatura de Utilização	1120-1180 °C

OUTRAS INFORMAÇÕES

A informação aqui descrita foi obtida através de experiência prática e de testes laboratoriais.

EsmaltiCER

FICHA TÉCNICA

REV: 0
25/05/2022

O utilizador deve assegurar a adequação destas informações em relação ao uso para o qual ele vai dar ao produto.