

IDENTIFICAÇÃO PRODUTO

Referência:	EFB-708/P
Tipo de Produto:	Vidrado reactivo
Uso	Industrial (cerâmica)

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

SiO ₂	43-53 %
Al ₂ O ₃	8-14 %
Fe ₂ O ₃	0-2 %
CaO	8-14 %
MgO	1-3 %
Na ₂ O	3-5 %
K ₂ O	1-4%
TiO ₂	7-10 %
ZnO	4-7 %
MnO ₂	0-1 %
B ₂ O ₃	4-7 %
CuO	0-2%
CoO	0-2%

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aspecto Físico	Vidrado em pó homogeneizado
Temperatura de Utilização	1120-1180 °C

OUTRAS INFORMAÇÕES

A informação aqui descrita foi obtida através de experiência prática e de testes laboratoriais.

O utilizador deve assegurar a adequação destas informações em relação ao uso para o qual ele vai dar ao produto.