

SEAJET 038 TAISHO

SEAJET 038 TAISHO, er et kobberfritt selvpolerende bunnstoff basert på en unik biocid og bindemiddel kombinasjon. Produktets utmerkede anti begroing egenskaper sikres gjennom en høyaktiv hydrolyse polymer som sikrer jevn tilførsel av aktive biocider og samme høye effektivitet gjennom hele sesongen.

Produkt anbefalinger:

- Svært velegnet til alle skrog typer inkludert aluminium.
- En maksfart på 40 knop.

TEKNISKE DATA

Type	Kobberfritt selv polerende bunnstoff.		
Anbefalt bruksområde	Selvpolerende bunnstoff for yacht og fritidsbåt.		
Forbehandling:	<p>Over eksisterende bunnstoff: Høytrykk med ferskvann (± 200 bar) for å fjerne groe og salt. Fjern eksisterende bunnstoff dersom dette er løst / i dårlig forfatning. For eksisterende bunnstoff i god forfatning, sjekk SEAJET bunnstoff kompatibilitets skjema i SEAJET katalog før påføring.</p> <p>Verifiser at overflaten som skal påføres er fri for forurensing fra salt, olje, fett, støv etc før påføring. Avfett eventuelt overflaten hvis nødvendig.</p> <p>Påfør to strøk. Påfør ett ekstra strøk i vannlinje, ror, steglist, kanter etc. der turbulens og slitasje vil polere fortere.</p> <p>Bunnstoff bør bare vann-slipet fjernes, unngå tørrsliping og mekanisk fjerning.</p> <p>Glassfiber / Stål : Matt med P100 slipepapir, fjern alt støv og påfør SEAJET 015 eller SEAJET 117.</p> <p>Tre: Matt med P100 slipepapir, fjern alt støv og påfør SEAJET 015</p> <p>Aluminium: Matt med P100 slipepapir, fjern alt støv og påfør SEAJET 017 etterfulgt av SEAJET 117.</p>		
Fysiske Egenskaper	Farge:	Hvit, Blå, Marineblå, Rød, Sort, Mørk grå, Lysegrå.	
	Flammepunkt:	29°C	
	Andel tørrstoff %:	43 ± 2	
	VOC (Teoretisk):	471 g/l.	
Påføring data:	Tynner:	SEAJET THINNER A	
	Påføring metode:	Kost, rull*, spray (kun for profesjonelle brukere)	
	Min. Temperatur:	0 °C	
	Maks. rel. fuktighet:	85% R.H.	
Spray påføring data:	Dyse No.:	Graco 619, 721	
	Dysetrykk:	12.0 - 15.0 MPa	
	Tynning:	0 - 5% (av volum)	
Film tykkelse og dekkevne:		Min.	Maks.
	Film tykkelse våt:	174	349 μm
	Film tykkelse tørr:	75	150 μm
	Dekkevne:	5,7	2,9 m^2/l
	(teoretisk)		
Foretrukket grunning strøk	SEAJET 015 UNDERWATER PRIMER, SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER.		
Foretrukket etterfølgende	--		
Forpakning	Enkelt forpakning		
Merknader	*Film tykkelse og dekkevne avhenger av påføringsmetode. Ved påføring med kost kan det være nødvendig med ytterlige strøk for å oppnå spesifisert filmtykkelse. SEAJET 038 TAISHO kan ved sjøsetting få en liten fargeendring.		


Tørketider

Temperatur	Tørketid (ved TFT 50 µ)	Overmalingsintervall (ved TFT 50 µ)	Induksjon tid	Pot life	Min.tid sjøsetting	Merknad
-5 °C	-	-	-	-	-	-
0 °C	-	-	-	-	-	-
5 °C	Overflatetørr: 3 timer Gjennomtørr: 6 timer	Min.: 8 timer Maks.: Ingen	-	-	16 timer	-
10 °C	Overflatetørr: 2 timer Gjennomtørr: 5 timer	Min.: 7 timer Maks.: Ingen	-	-	12 timer	-
20 °C	Overflatetørr: 1 time Gjennomtørr: 4 timer	Min.: 6 timer Maks.: Ingen	-	-	10 timer	-
30 °C	Overflatetørr: 30 min Gjennomtørr: 3 timer	Min.: 5 timer Maks.: Ingen	-	-	8 timer	-

Merknad: Tørke tid og overmalingsintervall vil øke med økt filmtykkelse.
 Før påføring av ytterligere strøk kontroll alltid at eksisterende malingsfilm er gjennom herdet.
 Maksimum tid for sjøsetting etter påføring er 6 måneder.

Helse og Sikkerhet:

Hvis helse, miljø og sikkerhets data er påkrevd kan Sikkerhetsdatablad fremskaffes fra Chugoku Paints B.V.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad som er tilgjengelig på forespørsel. Minimum sikkerhets anbefaling ved arbeide med dette produktet er:

- Observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.
- Sikre tilstrekkelig ventilasjon.
- Unngå hud kontakt og innånding av gasser.
- Hvis produktet kommer i kontakt med huden, vask grundig med lunkent vann og egnet såpe.
Hvis produktet kommer i kontakt med øyne, spyl grundig med vann og søk umiddelbart medisinsk hjelp.
- Produktet inneholder brannfarlige stoffer, unngå gnister og åpen flamme. Røyking bør ikke tillates i området.

Definisjoner:

Toleranser:	Den numeriske informasjonen nevnt i dette Tekniske databladet er angitt i forhold til normale produksjons toleranse grenser.
Dekkevne:	Dekkevnen kan variere avhengig av påførings metoden, den geometriske kompleksiteten av strukturen, værforhold etc.
Volum Tørrstoff:	Volum tørrstoff figur som benyttes i dette tekniske databaldet er angitt som prosentandelen av tørr film gitt av en våtfilm tykkelse under spesifisert påføring og forhold gitt ved Chugoku Standard Metode som spesifisert i ASTM metode D2697.
Overmalingsintervaller:	Intervallene er angitt ved forberedelser konsistent med god malepraksis.
Gjennomtørr::	Tiden det tar før produktet kan spaseres på uten å skade overflaten. Tiden før full mekanisk styrke oppnås er lengre.
V.O.C.:	Teoretisk mengde av flyktige organiske komponenter i g/l.

Ansvarsfraskrivelse:

Data, specifications, directions and recommendations given in this data sheet represent test results or experience obtained under controlled or specially defined circumstances. Their accuracy, completeness or appropriateness under the actual conditions of any intended use is not guaranteed and must be determined by user. Product data is subject to change without notice and automatically void two years from issue. All legal relations of Chugoku Paints B.V. will be governed by the Uniform Terms of Sale and Delivery of Chugoku Paints B.V. as last filed with the district court of Rotterdam and upon request they will be made available without charge. Chugoku Paints B.V. explicitly rejects the applicability of any General Conditions, which its contractual parties may use. Exclusive jurisdiction: competent Court in Rotterdam.

The Inspector will undertake to the best of their ability, to carry out assistance during application of the products delivered by Chugoku, by only rendering advice in connection with the application at site. The Inspector undertakes to carry out the project in a conscientious manner, but Chugoku and/or the Inspector will not accept any kind of liability, direct or indirect, if the project does not give the results expected. Under all circumstances, the Buyer remains responsible for the execution of the project. Any advice and/or assistance rendered by the Inspector will be subject to such (final) responsibility of the buyer, and moreover subject to the Uniform Terms of Sale and Delivery of Chugoku Paints B.V. Even when damages or delays have been caused by faults or negligence on the side of Chugoku and/or the Inspector, such will not result in any liability whatsoever of Chugoku or the Inspector. Liability of both Chugoku or the Inspector for any consequential damages is explicitly excluded.

Some products have been specially modified to adapt to specific European requirements with regard to European-, national- and local laws and regulations or with regards to specific European use requirements. As a result some physical properties in a TDS may differ from those given in the original Japanese TDS.