

## INFO

|   |   |   |      |   |         |                                      |            |                      |                   |   |         |                            |      |                                |       |                                  |       |                                      |             |  |           |                 |           |
|---|---|---|------|---|---------|--------------------------------------|------------|----------------------|-------------------|---|---------|----------------------------|------|--------------------------------|-------|----------------------------------|-------|--------------------------------------|-------------|--|-----------|-----------------|-----------|
| Eigenschaften   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1K-Dichtstoff auf Basis Hybrid-Polymer SMP</li> <li>▪ Sehr gute primerlose Haftung auf zahlreichen Untergründen, auch bei Wasserbelastung</li> <li>▪ Sehr hohe mechanische Festigkeit, Kerbfestigkeit und Weiterreißfestigkeit</li> <li>▪ Für spannungsausgleichende Dichtung und bei dynamischen Belastungen</li> <li>▪ Geruchsarm</li> <li>▪ Frei von Isocyanaten</li> <li>▪ Siliconfrei</li> <li>▪ Gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit</li> <li>▪ Anstrichverträglich nach DIN 52452</li> <li>▪ Vibrationshemmend</li> <li>▪ Schallentkoppelnd</li> </ul>   |   |      |   |         |                                      |            |                      |                   |   |         |                            |      |                                |       |                                  |       |                                      |             |  |           |                 |           |
| Anwendungsgebiete                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Für die Anwendung im Innen- und Außenbereich</li> <li>▪ Zum spannungsausgleichenden Kleben und Montieren unterschiedlichster Materialien wie: Holz, Holzwerkstoffe, Glas, Metalle (z.B. Alu, Edelstahl, Eloxal, Messing, Kupfer), Kunststoffe (z.B. Hart- PVC, Weich-PVC, GFK etc.), mineralische Untergründe (z.B. Ziegel, Fliese, Keramik), brandgeschützte Bauplatten (Gipskarton etc.)</li> <li>▪ Für Karosserie- und Fahrzeugbau, Waggon- und Containerbau, Metall- und Apparatebau, Schiffsbau</li> <li>▪ Abdichten von Klima- und Lüftungsanlagen</li> <li>▪ Unterschiedlichste Bauanwendungen wie Treppenbau usw.</li> <li>▪ Dichten von lackiertem und emailliertem Glas</li> <li>▪ Dichten von Stein, Naturstein und Keramik</li> </ul>  |   |      |   |         |                                      |            |                      |                   |   |         |                            |      |                                |       |                                  |       |                                      |             |  |           |                 |           |
| Normen und Prüfungen                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Für Anwendungen gemäß DIN EN 15651-3 Fugendichtstoffe für nicht tragende Anwendungen in Gebäuden und Fußgängerwegen Teil 3: Dichtstoffe für Fugen im Sanitärbereich</li> </ul>   |   |      |   |         |                                      |            |                      |                   |   |         |                            |      |                                |       |                                  |       |                                      |             |  |           |                 |           |
| Technische Daten                                      | <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">Hautbildungszeit bei 23 °C/50 % rLf [min]</td> <td>~ 25</td> </tr> <tr> <td>Aushärtung in 24 Std. bei 23 °C/50 % rLf [mm]</td> <td>~ 2 - 3</td> </tr> <tr> <td>Verarbeitungstemperatur von/bis [°C]</td> <td>+ 5 / + 40</td> </tr> <tr> <td>Viskosität bei 23 °C</td> <td>pastös, standfest</td> </tr> <tr> <td>Dichte bei 23 °C nach ISO 1183-1 [g/cm<sup>3</sup>]</td> <td>~ 1,048</td> </tr> <tr> <td>Shore-A-Härte nach ISO 868</td> <td>~ 48</td> </tr> <tr> <td>Zulässige Gesamtverformung [%]</td> <td>&lt; 6 %</td> </tr> <tr> <td>Reißdehnung nach ISO 37, S3A [%]</td> <td>~ 130</td> </tr> <tr> <td>Temperaturbeständigkeit von/bis [°C]</td> <td>- 40 / + 90</td> </tr> <tr> <td>Lagerstabilität bei 23 °C/50 % rLf für Kartusche</td> <td>18 Monate</td> </tr> <tr> <td>Dauerhaftigkeit</td> <td>bestanden</td> </tr> </table> | Hautbildungszeit bei 23 °C/50 % rLf [min] | ~ 25 | Aushärtung in 24 Std. bei 23 °C/50 % rLf [mm] | ~ 2 - 3 | Verarbeitungstemperatur von/bis [°C] | + 5 / + 40 | Viskosität bei 23 °C | pastös, standfest | Dichte bei 23 °C nach ISO 1183-1 [g/cm <sup>3</sup> ] | ~ 1,048 | Shore-A-Härte nach ISO 868 | ~ 48 | Zulässige Gesamtverformung [%] | < 6 % | Reißdehnung nach ISO 37, S3A [%] | ~ 130 | Temperaturbeständigkeit von/bis [°C] | - 40 / + 90 | Lagerstabilität bei 23 °C/50 % rLf für Kartusche | 18 Monate | Dauerhaftigkeit | bestanden |
| Hautbildungszeit bei 23 °C/50 % rLf [min]             | ~ 25  |   |      |   |         |                                      |            |                      |                   |   |         |                            |      |                                |       |                                  |       |                                      |             |  |           |                 |           |
| Aushärtung in 24 Std. bei 23 °C/50 % rLf [mm]         | ~ 2 - 3   |   |      |   |         |                                      |            |                      |                   |   |         |                            |      |                                |       |                                  |       |                                      |             |  |           |                 |           |
| Verarbeitungstemperatur von/bis [°C]                  | + 5 / + 40  |   |      |   |         |                                      |            |                      |                   |   |         |                            |      |                                |       |                                  |       |                                      |             |  |           |                 |           |
| Viskosität bei 23 °C                                  | pastös, standfest   |   |      |   |         |                                      |            |                      |                   |   |         |                            |      |                                |       |                                  |       |                                      |             |  |           |                 |           |
| Dichte bei 23 °C nach ISO 1183-1 [g/cm <sup>3</sup> ] | ~ 1,048   |   |      |   |         |                                      |            |                      |                   |   |         |                            |      |                                |       |                                  |       |                                      |             |  |           |                 |           |
| Shore-A-Härte nach ISO 868                            | ~ 48  |   |      |   |         |                                      |            |                      |                   |   |         |                            |      |                                |       |                                  |       |                                      |             |  |           |                 |           |
| Zulässige Gesamtverformung [%]                        | < 6 %   |   |      |   |         |                                      |            |                      |                   |   |         |                            |      |                                |       |                                  |       |                                      |             |  |           |                 |           |
| Reißdehnung nach ISO 37, S3A [%]                      | ~ 130   |   |      |   |         |                                      |            |                      |                   |   |         |                            |      |                                |       |                                  |       |                                      |             |  |           |                 |           |
| Temperaturbeständigkeit von/bis [°C]                  | - 40 / + 90   |   |      |   |         |                                      |            |                      |                   |   |         |                            |      |                                |       |                                  |       |                                      |             |  |           |                 |           |
| Lagerstabilität bei 23 °C/50 % rLf für Kartusche      | 18 Monate   |   |      |   |         |                                      |            |                      |                   |   |         |                            |      |                                |       |                                  |       |                                      |             |  |           |                 |           |
| Dauerhaftigkeit                                       | bestanden   |   |      |   |         |                                      |            |                      |                   |   |         |                            |      |                                |       |                                  |       |                                      |             |  |           |                 |           |

Diese Werte sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt.

|                    |  |
|--------------------|--|
| Besondere Hinweise | <p>Vor dem Einsatz des Produktes hat der Anwender sicherzustellen, dass die Werkstoffe/Materialien in dem Kontaktbereich mit diesem und miteinander verträglich sind und sich nicht schädigen oder verändern (z. B. verfärben). Bei Werkstoffen/Materialien, die in der Folge im Bereich des Produktes Ausdünstungen zu keiner Beeinträchtigung oder Veränderung (z. B. Verfärbung) des Produktes führen können. Gegebenenfalls hat der Anwender Rücksprache mit dem jeweiligen Hersteller der Werkstoffe/ Materialien zu nehmen. Farben, Lacke, Kunststoffe und andere Beschichtungsmaterialien müssen mit dem Kleb-/Dichtstoff verträglich sein.</p> |
|--------------------|--|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Vorbehandlung</b>       | <p>Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Kleb-/Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden. Reinigen von nicht-porösen Untergründen: Reinigung mit Isoporpanol (Ablüfzeit ca. 1 Minute) und sauberem, flusenfreiem Tuch. Reinigen von porösen Untergründen: Oberflächen mechanisch, z.B. mit einer Stahlbürste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln säubern. Die Haftflächen müssen sauber, staub- und fettfrei sowie tragfähig sein.</p> <p>Die Anforderungen an elastische Abdichtungen sind abhängig von den jeweiligen äußeren Einflüssen. Extreme Temperaturschwankungen, Dehn- und Scherkräfte, wiederholter Kontakt mit Wasser etc. stellen hohe Ansprüche an eine Haftverbindung. Je nach Anwendungsfall ist die Verwendung eines Primers empfehlungswert. Für die Anwendungen sprechen Sie und bitte an.</p>                          |
| <b>Anwendungshinweise</b>  | <p>Um optimale Haftung und gute mechanische Eigenschaften zu erzielen, muss der Einschluss von Luft vermieden werden. Die Zeit bis zur Aushärtung kann durch Feuchtigkeitzufuhr und höhere Temperaturen verkürzt werden. Bei der flächigen Klebung von dampfdichten Substraten sollte der Dichtstoff befeuchtet werden. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Verarbeiter stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen. Das konkrete Aufbrauchsdatum ist dem Gebindeaufdruck zu entnehmen und zu beachten. Wir empfehlen, unsere Produkte in den ungeöffneten Originalgebinden trocken (&lt; 60 % rLF) im Temperaturbereich von + 15° C bis + 25° C zu lagern. Werden die Produkte über längere Zeiträume (mehrere Wochen) bei höherer Temperatur/ Luftfeuchtigkeit gelagert und / oder transportiert, kann eine Verringerung der Haltbarkeit bzw. eine Veränderung der Materialeigenschaften nicht ausgeschlossen werden.</p> |
| <b>Lieferform</b>          | <p>Gebinde: DIE FUGE Kartusche 290ml</p> <p>Verpackungseinheit: 12 Stück</p> <p>Artikelnummer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>IP1084 DIE FUGE, transparent</li> <li>IP1085 DIE FUGE, weiß</li> <li>IP1086 DIE FUGE, lichtgrau RAL7035</li> <li>IP1087 DIE FUGE, steingrau RAL7030</li> <li>IP1088 DIE FUGE, anthrazit RAL7016</li> </ul>  |
| <b>Sicherheitshinweise</b> | <p>Bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.</p>  |
| <b>Entsorgung</b>          | <p>Hinweise zur Entsorgung siehe Sicherheitsdatenblatt.</p>   |

Alle Angaben in dieser Druckschrift basieren auf derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Die Angaben in dieser Druckschrift und Erklärungen der IP Solutions GmbH im Zusammenhang mit dieser Druckschrift stellen keine Übernahme einer Garantie dar. Garantieerklärungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der gesonderten ausdrücklichen schriftlichen Erklärung der IP Solutions GmbH.

Die in diesem Datenblatt angegebenen Beschaffenheiten legen die Eigenschaften des Liefergegenstandes umfassend und abschließend fest. Verwendungsvorschläge begründen keine Zusicherung der Eignung für den empfohlenen Einsatzzweck.

Wir behalten uns das Recht zur Anpassung des Produktes an den technischen Fortschritt und an neue Entwicklungen vor. Für Anfragen stehen wir gerne zur Verfügung, auch bezüglich etwaiger spezieller Anwendungsproblematiken.

Unterliegt die Anwendung, für die unsere Produkte herangezogen werden, einer behördlichen Genehmigungspflicht, so ist der Anwender für die Erlangung dieser Genehmigungen verantwortlich. Unsere Empfehlungen befreien den Anwender nicht von der Verpflichtung, die Möglichkeit der Beeinträchtigung von Rechten Dritter zu berücksichtigen und, wenn nötig, zu klären. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesondere auch bezüglich e

**DIE FUGE**

GmbH



DIE FUGE GmbH  
Im Grund 27  
D - 78267 Aach

+49 (0)176 3275 2688  
info@diefuge.com  
www.diefuge.com