

DEC TOPCOAT: Une finition hautement protectrice et exceptionnellement durable à appliquer comme seconde couche, créant une finition plus complète pour les surfaces enduites de Dec. Il est stable aux UV, hydrofuge, à faible teneur en COV, ininflammable et se nettoie facilement à l'eau et au savon. Dec Topcoat ne se fissure pas, ne s'écaille pas et ne forme pas de cloques.

AVANTAGES

- Écologique
- Ininflammable
- Respirant
- Résistant aux UV
- Hydrofuge
- Liant monolithique
- Stable aux UV
- Prolonge les cycles d'entretien

IMPORTANT

Les fiches techniques sont basées sur des conditions de travail « idéales. » À cause de la variabilité du bois et des conditions environnementales variées, il est fortement recommandé à l'utilisateur pour déterminer si les conditions d'application, le produit de revêtement et les techniques employées conviennent à l'obtention du résultat souhaité. Veuillez voir les conditions de vente.

UTILISATIONS

- Terrasses
- Revêtements.
- Clôtures

CALENDRIER DE REVÊTEMENT

	Exposé	Non-Exposé
1er Couche	Dec	Dec
2ème Couche	Dec	Dec Topcoat
3ème Couche		Dec Topcoat

BASES TEINTABLES

Dec Topcoat peut être teinté en utilisant des formules spécifiques pour améliorer la résistance aux UV ou des formules réduites pour ajuster la clarté.

CARACTÉRISTIQUES

- Apparence.....Clair et Translucide
- Coloration.....Standard et personnalisée
- Odeur.....Faible
- État.....Liquide
- Densité.....1.02-1.04
- Masse volumique.....8.5-8.7
- pH (approx).....8.8-9.0
- Viscosité, #3 ZAHN Cup, 20¼C (68¼F).....30-35
- cPs Solvants.....Faible
- Point de congélation.....-1¼C (31¼F)
- Diluant.....Eau
- Nettoyage.....Savon et eau
- Temps de séchage (au toucher) à 20°C (ou 68°F).....2-4 heures
- Temps de séchage (entre les couches) @20°C (68°F).....24 heures
- Épaisseur de film humide.....5-6 mils humides
- Pouvoir couvrant.....270-320 sq.ft./US Gal
- COV (g/L).....actuel 33/ réglementaire 50

FORMATS

Disponible en pinte, gallon ou contenant de cinq gallons.

PRÉPARATION

- Inspecter les surfaces de bois afin de détecter tout défaut et effectuer les réparations nécessaires.

- Poncer la surface Dec existante si nécessaire. Nettoyer par lavage (500 PSI), par aspiration ou à l'air comprimé pour un nettoyage adéquat. Laisser sécher.

MÉTHODE D'APPLICATION

- Toujours imbiber la surface au point de saturation – approx 5-6 mils humides
- Par trempage
- Au pinceau
- Vaporiser – à main ou pulvérisation automatisée (basse pression ou sans air)

PROCÉDURE D'UTILISATION

- Essayer le produit sur une petite surface pour vous assurer que la pénétration et la couleur sont adéquates.
- Appliquer dans les conditions idéales de température et d'humidité soit : 21°C (70 °F) et environ 50% d'humidité relative.
- Appliquer la première couche de Dec en utilisant une charge de teinte appropriée en fonction du système ou du nombre de couches appliquées (voir avec le revendeur pour plus de détails).
- Si une finition peu brillante et non filmogène est souhaitée, appliquer une deuxième couche de DEC teintée de manière appropriée sur la surface, en suivant les procédures de séchage et de travail adéquates.
- Si l'on souhaite une finition complète de lustre moyen, appliquer une couche de Dec Topcoat de teinte appropriée en suivant les procédures d'application et de travail appropriées. Une troisième couche peut être appliquée pour améliorer la finition et la durabilité.
- Envisager un ponçage entre les couches pour enlever les pointes, si nécessaire.
- Surveillez constamment la surface ; essuyer tout surplus et repasser au pinceau.
- Ne pas appliquer au moment le plus chaud de la journée ou lorsque la surface est exposée aux rayons directs du soleil puisqu'il y aura alors formation d'un film mince à la surface qui limite la pénétration et peut faire peler le produit.
- Ne pas appliquer lorsque des précipitations sont prévues ou s'il y a risque de gel
- Lorsqu'un produit teinté est utilisé, s'assurer de bien mélanger avant et durant l'application.
- Toujours lire les directives d'applications avant de débiter tout projet.

ENTRETIEN

Une couche d'entretien de Dec Topcoat est nécessaire tous les 2 à 4 ans, en fonction de l'exposition.

Si l'érosion ou la décoloration ou le fendillement du bois sont évidents, une couche d'entretien ne sera pas suffisante. Déterminer s'il convient d'effectuer des réparations ponctuelles sur un élément en bois ou de remettre à neuf un élément en bois entier.

Après avoir pris votre décision, poncer soigneusement la zone spécifique ou l'ensemble du composant avec du papier de verre

Dec™

ENVIRO STAIN®

1-2
COAT REPELS
WATER UV
RESISTANT ECO
FRIENDLY 

Dec™



de 60 à 80 grains, appliquer la couleur Dec originale directement au point de refus sur ces zones nues à l'aide d'un pinceau à poils de Chine. L'utilisation d'une formule de couleur forte permettra de mieux faire correspondre la couleur, car la pénétration est moindre lors du ponçage ponctuel que lors du ponçage orbital aléatoire. Laisser le produit reposer humide et s'imprégner dans le bois nu, car l'application au point de refus simulerait la couleur des produits appliqués précédemment.

Après avoir laissé agir jusqu'à 30 secondes, brosser l'excédent de produit, en laissant environ 4 à 5 d'épaisseur mouillée de Dec, en prenant soin d'essuyer le produit sur la couche intacte autour de l'endroit dénudé. La zone nouvellement teintée doit être poncée (grain 220) pour préparer l'application de la couche de finition Dec. Une fois la teinture corrective terminée, une application d'entretien de Dec Topcoat est effectuée sur l'ensemble de la terrasse.

Il faut toujours faire un essai sur une petite surface pour s'assurer des résultats souhaités.

ENTREPOSAGE

Une fois ouvert, dans des conditions idéales, la durée de vie du produit est de 18 mois. Entreposer à une température variant entre 50° F (10°C) et 86°F (30°C). Garder le contenant bien fermé.

SÉCURITÉ

Voir la fiche signalétique.

CONSIDÉRATIONS

Assombrissement - L'assombrissement peut se produire en l'absence de lumière, mais s'inverse lorsqu'il est soumis à une énergie lumineuse standard.

Bois modifié thermiquement (BMT) - Les traitements de modification thermique changent fondamentalement les propriétés du bois, ce qui le rend plus sensible à la dégradation par les UV.

MISE EN GARDE POUR L'UTILISATEUR

Garder loin de la portée des enfants. Si ingéré, boire deux verres de lait ou d'eau chaude. Ne pas faire vomir. Contacter le médecin immédiatement. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Enlever avec du savon et de l'eau. Éviter de respirer toute vapeur ou émanation. Porter un masque respiratoire approuvé NIOSH/ MSHA. L'information contenue dans ce document est donnée en toute bonne foi et au meilleur de nos connaissances. L'utilisation du produit est hors de contrôle de la compagnie The Sansin Corporation et aucune garantie, exprimée ou tacite ne peut être faite si le produit n'est pas utilisé selon les directives d'utilisation. La compagnie The Sansin Corporation n'assurera aucune responsabilité par rapport aux blessures, pertes ou dommages en rapport avec son utilisation. L'information contenue dans ce document ne doit en aucun cas se prévaloir, au test préalable, qui seul peut garantir que le produit convient à l'utilisation attendue. Avant d'utiliser tout produit, Lire son étiquette.

CONDITIONS DE VENTE

La seule obligation du fabricant et du vendeur consiste à remplacer le volume de produit Sansin reconnu comme défectueux. Une preuve d'achat est exigée. Le vendeur et le fabricant ne peuvent être tenus responsables des pertes ou des dégâts occasionnés par l'utilisation et/ ou la manipulation de ce produit. Tous les frais de main-d'oeuvre sont expressément exclus. Avant toute application, l'utilisateur doit vérifier si ce produit convient à l'utilisation prévue. L'ensemble des risques et des responsabilités à cet égard lui incombe. Cette garantie tient expressément lieu de tous autres droits, garanties, conditions et recours, explicites ou implicites, y compris mais sans se limiter à toute garantie implicite ou condition de qualité marchande, toute adaptation dans un but particulier, et toute garantie ou condition attribuable au traitement des affaires, aux coutumes ou aux usages commerciaux. Dans le cas où un distributeur ou un vendeur de ce produit présenterait des garanties ou des recours différents de ceux proposés par Sansin, alors Sansin décline toute responsabilité relative à ces garanties et recours.

© ALL RIGHTS RESERVED
MAY 2023

