



# Brllnt<sup>®</sup>

create a better future!



Brllnt<sup>®</sup>

# MULTISHOP ECOWELD PRIMER

WA

## Brllnt® MULTISHOP ECOWELD PRIMER WA

**Omschrijving** 1 componenten watergedragen half glanzende coating met een uitstekende hechting op meerdere ondergronden. Is gebaseerd op een unieke combinatie van meerdere bindmiddelen op waterbasis d.m.v. nanotechnologie.

**Toepassing** Ontwikkeld als een anti-corrosie semi-glanzende coating, ook geschikt voor automatische applicatie op (gestraalde) stalen ondergronden.

**Kenmerken**

- Snel drogend
- Overschilderbaar zonder beperkingen
- Uitstekende vloeieigenschappen
- Waterafstotend
- Niet vergelend
- Goede krasbestendigheid
- Bestand tegen milde chemicalien
- Bijna geen vuilophoping
- Uitstekende lasmogelijkheden

**Kleur** RAL 3011, 9005 en 7032

**Glans** Semigloss/Half glanzend

**Basisgegevens**

<b>Dichtheid:</b>	ca. 1,15 kg/l
<b>Volume-vaste stofgehalte:</b>	ca. 38%
<b>Verdunner:</b>	water
<b>Stofdroog:</b>	30 minutes
<b>Overschilderbaar na min.:</b>	2 uur
<b>VOS (VOC):</b>	max. 0 g/kg

De basisgegevens zijn bepaald bij een temperatuur van 20°C en 50% relatieve vochtigheid. De droogtijden zijn berekend bij een natte laagdikte (WFT) van 120 micrometer.

**Houdbaarheid** 12 maanden vanaf de productiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken, originele verpakking.

**Conditie** De minimum-omgevingstemperatuur, vereist voor een voldoende doorharding, is 5 °C. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.



## Brllnt® MULTISHOP ECOWELD PRIMER WA

**Verbruik** Bij 20 micrometer droge laagdikte (DFT): 15 m<sup>2</sup>/l

**Applicatie** Airmix, Air spray and Airless spray.

**Airmix/Airless:**

**Verdunner** : water  
**Verdunning** : ca. 0 - 5%  
**Spuitedruk** : airmix 70 bar Airless 130 bar  
**Nozzle/mondstuk** : min. 0,015 - 0.023 inch

**Air Spray:**

**Verdunner** : water  
**Verdunning** : ca. 0 - 5%  
**Spuitedruk** : min. 1.5 - 2 bar  
**Nozzle/mondstuk** : min. 1 - 1,5 mm

**Schoonmaakmiddel** : *met water*

**Droogtijd** Bij 60 micrometer nat, bij 20° C en een RH van 50%.

**Stofdroog** : 20 minuten  
**Aanraak droog** : 20 minuten

Overschilderbaar na 2 uur

**Algemeen** De verstrekte informatie is naar ons beste weten volledig en correct. Wij nemen desalniettemin niet de juridische verantwoordelijkheid voor het gebruik van de verstrekte informatie. Gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

**Uitgegeven** 13 oktober 2021

