



Wie man einen Glitzer Becher / eine Glitzer Flasche herstellt

Wie du deinen Becher vorbereitest:

Die Vorbereitung deines Bechers ist das Erste, was du tun solltest. Es ist auch der WICHTIGSTE Teil deines Projektes.

So bereitest du einen Edelstahlbecher vor:

Schleife mit Schleifpapier jeder Körnung, du kannst einen elektrischen Handschleifer verwenden, wenn du einen hast. Sobald du fertig geschliffen hast, mit Seife & Wasser waschen, darauf achten, dass das Wasser auf der Oberfläche des Edelstahlbeckers nicht mehr abperlt.

Wie du deinen Basislack aufträgst:

Du MUSST eine Grundierung für deinen Becher haben. Durch das Schleifen entfernst du die Werksbeschichtung, also müssen wir eine neue Grundierung hinzufügen, um dem Becher einen neuen Schutz zu geben.

Deine Optionen für einen Basislack:

AURORA Base Paint & Primer (weiss oder gefärbt mit Pigmenten) erhältlich bei Wilson&Brown UK

AURORA 3IN1 Primer, Paint & Sealer – erhältlich bei Wilson&Brown UK

HYPERION Top Coat (Überlack) (ja, der kann auch als Basislack verwendet werden) – bei uns im Shop erhältlich

<https://www.glitter-creations.com/products/helios>

HELIOS II Glitzer Leim – bei uns im Shop erhältlich <https://www.glitter-creations.com/products/helios>

Sprühfarbe (diese muss mind. 48 Stunden trocken, bevor du weiterfahren kannst)

Verwende, wenn möglich, eine Grundfarbe, die der Farbe des Glitzers entspricht, den du auftragen möchtest.

Damit musst du weniger Glitzer verwenden und erhältst eine schönere Deckung des Beckers.

Stelle sicher, dass du mit deiner Grundierung und Abdeckung zufrieden bist, bevor du mit dem nächsten Schritt fortfährst.

Becher beglitzern:

Nachdem du deinen Basislack hinzugefügt hast und er getrocknet ist, ist dein Becher bereit zum Beglitzern.

Du kannst deinen Glitzer mit Glitzerkleber (Helios) oder Hyperion auftragen.

Du kannst auch eine weitere Farbschicht hinzufügen und direkt nach dem Auftragen der Farbe auftragen, auf diese Weise hilft die Farbe dem Glitzer auf dem Becher zu haften.

Glitzer sofort aufstreuen, glattstreichen (siehe unten), dann trocknen lassen (je nach Anforderungen des verwendeten Produktes).

HELIOS II Glitzerkleber 30 Minuten

HYPERION 1-2 Stunden

AURORA Farben 30 Minuten

Nach ca. 15-20 Minuten solltest du den aufgetragenen Glitzer flachdrücken. Somit wird es später im Prozess einfacher, den Überlack aufzutragen und du wirst weniger Schichten brauchen.

Zum Flachdrücken kannst du deinen Becher in Backpapier wickeln und ihn hin und her rollen. Es wird ein wenig Glitzer abfallen, aber nicht viel.

Sobald der Glitzer / Leim getrocknet ist (nach ca. 30 Minuten) musst du den Glitzer versiegeln. Dies kannst du mit Helios oder Hyperion machen.

Empfohlen werden 2 Schichten Glitzer auf dem Becher, damit du die beste Deckkraft hast.

Letzter Schritt, um diesen erstaunlichen Glanz mit HYPERION aufzubauen:

Es ist an der Zeit zu glänzen, indem du deine HYPERION-Schichten aufbaust.

Dazu kannst du deinen Finger, einen Pinsel oder ein Spray verwenden (bei einem Spray benötigst du eine Maske und eine Schutzbrille).

Wir empfehlen die Verwendung eines Pinsels, bis du den Dreh raus hast. Es ist KEINE PSA erforderlich (es sei denn, du verwendest eine Spritzpistole, dann nur um deine Augen und deinen Mund zu schützen, da diese Spritzpartikel überall hingelangen).

Du kannst einen Becherwender verwenden oder deinen Becher hängend trocknen lassen. Trage ca. 7,5 ml - 10 ml Hyperion pro 500-ml Becher auf, gleite vorsichtig über den Becher und stelle sicher, dass der Becher gut mit dem Überlack bedeckt ist.

Berühre den Becher nach dem Auftragen des Überlacks nicht mehr, es können sonst Schlieren entstehen.

Eine zu dünne Schicht oder eine Überarbeitung können ebenfalls zu Schlieren führen.

Dies muss 2 Stunden trocknen, kann aber nach 30 Minuten bis zu einer Stunde ab dem Becherdreher genommen werden und in einen Ständer gestellt werden.

Es fühlt sich nach 30 Minuten bis zu einer Stunde berührungstrocken an, aber trage die nächste Schicht nicht vor den vollen 2 Stunden erneut auf. Sobald du 3-4 Schichten aufgetragen hast, kannst du mit Schleifpapier mit 400er Körnung sanft schleifen, dies entfernt einfach alle Unebenheiten in der Überlack Schicht.

Fahre mit so vielen Schichten fort, wie du es für notwendig hältst. Normalerweise braucht ein Glitzerbecher mit extra feinem Glitzer aus unserem Shop nur 5-6 Schichten Hyperion (wenn korrekt angewendet).

WICHTIGE INFORMATION:

Die Temperatur muss zum Auftragen zwischen 10 und 35 Grad Celsius liegen, da dies sonst die Trocknungszeiten verändern kann.

Du musst mindestens 2 Stunden Trockenzeit mit HYPERION abwarten. HELIOS und AURORA brauchen nur 30 Minuten.

Abhängig von deinem Design benötigst du möglicherweise mehr Schichten. Wenn dies der Fall ist, kannst du jeweils bei Bedarf schleifen.

LASSE DEINEN BECHER MIND. 3 Tage nach Ihrer letzten Schicht trocknen, bevor du ihn an den Kunden verschickst / abgibst.

HYPERION ist nach 10 Tagen vollständig ausgehärtet.

Trocknungs- und Neubeschichtungszeiten

HYPERION Top Coat

Trocknungszeit: 30 Minuten bis 1 Stunde je nach aufgetragener Menge

Neubeschichtungszeit: 2 Stunden

Aushärtungszeit: 10 Tage bei optimaler Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Wann kann ich den Becher an den Kunden senden: 3 Tage nach deiner letzten Schicht

Becherdreher-Zeiten: 30 Minuten bis 1 Stunde Stelle nur sicher, dass es sich trocken anfühlt.

AURORA Farben:

Trocknungszeit: 20 - 30 Minuten

Neubeschichtungszeit: 30 Minuten

Schichten: Die meisten Farben brauchen nur eine Schicht, helle oder metallische Farben brauchen mind. 2 Schichten.

HELIOS II Glitzerkleber:

Trocknungszeit: 30 Minuten

Neubeschichtungszeit: 30 Minuten

Aushärtungszeit: 24 Stunden

Nachdem du den Glitzer oder dein Projekt mit HELIOS versiegelt hast, lass es 1-2 Stunden einwirken, bevor du fortfährst.

Benötigte Mengen Hyperion pro Schicht (ungefähre Angaben ohne Gewähr):

Becherinhalt:

4.5dl (15oz) – 5.6 ml

5.0dl (17oz) – 6.25 ml

6.0dl (20oz) – 7.5 ml

7.5dl (25oz) – 9.4 ml

Glitter Creations

Nicole Kruppen

Fliederweg 10

3422 Kirchberg

Schweiz

www.glitter-creations.com