

Sure Grip H₂O

Bonding Primer
Item # 683

USO:

ICT Sure Grip H2O (683) es un primario de adherencia diseñado para ayudar en el anclaje de las pinturas e impregnantes hacia el concreto pulido, concreto puro, o concreto pintado. **Sure Grip H2O (683)** es un autocomponente epoxico perfecto para ayudar a adherir muchos recubrimientos de agua, tales como Color Seal H2O Pro (220), Color Seal H2Cool (225) o Texture-EEZ 3500 (425). **Sure Grip H2O (683)** es un producto base agua y es VOC factible en todos los 50 estados.

DESCRIPCIÓN:

ICT Sure Grip H2O (683) es un autocomponente epoxico formulado para ayudar en adherencia a los recubrimientos sobre un sustrato. **Sure Grip H2O (683)** es ideal para uso en concreto liso, pulido, natural, acabado cepillado o pintado.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Aplicación interior y exterior
- Mejora la adherencia del acabado superior/final
- Bajo en olor
- Bajo en VOC

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Una debida preparación de superficie es crucial para el mejor desempeño del **Sure Grip H2O (683)**. La superficie debe de estar limpia y libre de sucio, polvo, aceite, grasa, o cualquier otro contaminante que pueda inhibir la adherencia. Total Etch and Clean 740 puede ser usado primariamente a la aplicación del **Sure Grip H2O (683)**, cuando es necesario aperturar el perfil de anclaje para una mejor adherencia.

APLICACION:

Sure Grip H2O (683) es un producto listo para usar y no debe ser diluido antes de la aplicación. mezclar bien el producto antes de aplicar. No poner **Sure Grip H2O (683)** es una maquina agitadora de pintura o mezclarlo demasiado fuerte por que causaría burbujeo o espuma ocurriría. Una delgada capa es suficiente, sin embargo, si el concreto no tiene una superficie estable o es muy poroso una segunda mano puede ser necesaria. La segunda capa de recubrimiento debe ser aplicada cuando la primera capa este seca al tacto. **Sure Grip H2O (683)** puede ser aplicado con rodillo o esprayadora. El acabado final como COLOR SEAL o TEXTURE-EEZ3500, debe ser aplicado después de que el **Sure Grip H2O (683)** ha estado aplicado por 2 horas. El acabado final debe ser aplicado por lo menos 36 horas despues de la aplicación de **Sure Grip H2O (683)** para mantener efectividad.

CUBRIMIENTO:

- Cepillado-acabado de concreto: hasta 250 p2 por galón.
- Concreto liso o pulido: hasta 500 p2 por galón.
- Concreto Pintado: hasta 500 p2 por galón.

**Las tasas de cobertura pueden variar según la porosidad y el método de aplicación.*

LIMPIEZA:

Limpies con jabón y agua.

ALMACENAMIENTO:

Almacenar en una are seca con la tapa bien cerrada. No permitir congelamiento.

PRECAUCIONES:

No aplicar si la superficie esta bajo los 55F. No aplicar si lluvia es esperada dentro de 24 horas. Se debe dejar secar 2 horas antes de aplicar el recubrimiento final. Mantener fuera del alcance de los niños. No Ingerir, Evitar contacto con ojos y la piel. No ingerir.

CARACTERÍSTICAS Y DATOS TÉCNICOS

Propiedades Liquidas	Resultado de la Prueba
Peso por Galón....	8.4 lbs/gal
Tiempo de Almacenamiento....	1 ano
% de solidos....	18%
Cubrimiento/Galón....	250-500 p2 por galón (dependiendo de la porosidad del concreto)
Enfriamiento....	nunca permitirlo / proteger del frio
Secado....	30 min-1 hora
Litros /gallon....	3.875 litros
V.O.C.	< 80 G/L

¡ADVERTENCIA! Si raspa, lija o quita la pintura vieja, puede liberar polvo de plomo. EL PLOMO ES TOXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO DE PLOMO PUEDE CAUSAR ENFERMEDADES GRAVES, COMO DAÑO CEREBRAL, ESPECIALMENTE EN NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIEN DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN. Use un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora HEPA y un trapeador húmedo. Antes de comenzar, averigüe cómo protegerse a sí mismo y a su familia comunicándose con la Línea Directa Nacional de Información sobre el Plomo al 1-683-424-LEAD o inicie sesión en www.epa.gov/lead. Este producto contiene una sustancia química reconocida por el Estado de California como causante de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

ICT Corporation

2410 McJunkin Road * Lakeland, FL 33803
(Nationwide): 888-296-5236 * (Local): 863-665-8787 *(Fax): 863-666-2768
(Email): info@innovativeconcrete.com
www.innovativeconcrete.com

Todos los Productos de Innovative Concrete Technology Corp. son fabricados con las mejores materias primas. La vida útil es de 6 meses desde la fecha de fabricación cuando se mantiene en almacenamiento protegido de 50 ° F a 90 ° F. Es la responsabilidad del aplicador determinar el uso adecuado del producto. Se hacen todas las recomendaciones y sugerencias, sin garantía, expresa o implícita, ya que las condiciones de uso están fuera del control de las TIC. TIC Corp. se exime de cualquier responsabilidad incurrida en conexión con el uso de estos datos o sugerencias.