

Bona Classic

Technisch merkblad

Bona Classic is een ééncomponent acrylaat grondlak op waterbasis voor de behandeling van houten en parketvloeren die worden afgewerkt met Bona watergedragen aflakproducten. Bona Classic geeft het oppervlak een goed gevulde uitstraling en vermindert het risico van kantenverlijming.

- geschikt onder alle Bona watergedragen aflakproducten
- hoog vast stofgehalte - circa 35%
- goed gevuld oppervlak
- een verminderd risico van kantenverlijming, speciaal geschikt voor kops hout, zachthouten plankenvloeren en hardhouten vloeren met vloerverwarming

Technische gegevens

Type grondlak	: watergedragen 1-component acrylaatlakdispensie
Vast stofgehalte	: ca. 35%
VOS	: max 30 g/liter
Verdunning	: indien nodig verdunnen met Bona Retarder (4%) voor een langere open tijd
Droogtijd	: 1 - 2 uur bij normale kamertemperatuur (20°C en 60% r.v.)
Gereedschap	: Bona Grondlakroller wit
Verbruik	: 1 liter per 8-10 m ² per laklaag
Veiligheid	: ongeclassificeerd
Reiniging	: overtollig materiaal van gereedschap verwijderen, daarna reinigen met water. Droog materiaal kan worden verwijderd met aceton
Houdbaarheid	: tenminste 1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking, vorstvrij bewaren
Afval	: lakresten en lege cans afvoeren volgens de lokale regelgeving
Opslag/transport	: de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +25°C
Verpakking	: 1 liter flessen (10 x 1 - 50 dozen p/pallet) 5 liter cans (3 x 5 - 44 dozen p/pallet)

Vorbereiding

Het te behandelen oppervlak dient kaalgeschuurd, droog en vrij van schuurstof, olie, was en andere verontreinigingen te zijn. De laatste schuurgang uitvoeren volgens het Bona Scrad system of met schuurgaas/-papier korrel 120 of fijner. De Bona FlexiSand met Bona Power Drive zorgt voor een optimaal schuurresultaat.

Gebruiksaanwijzing

Voor gebruik (of voor het overgieten van een kleinere hoeveelheid) de lakcan goed schudden. De lak gelijkmatig in een vloeiende beweging opbrengen met een nieuwe Bona waterlakroller, lakopeenhoppingen en -plassen vermijden.

Noot: De kamer- en laktemperatuur mogen niet onder 13° C zijn tijdens het verwerken en het drogen. Eventueel licht schuren met Bona Scrad system om de opkomende houtvezels te verwijderen.

Afwerking



Hier in **vertrouwde handen!**
Dit Bona Product is
Geschikt voor vloerverwarming

Bona®

BELGIË

Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com