

SIROCCO

Peinture à effet sablé

www.domaterra.com

DESTINATION :

INTERIEUR - Sur surfaces verticales. Dans toutes les pièces sèches d'habitation.

SUBJECTILES conformes au NF DTU 59.1 : Plâtre et dérivés, enduits à l'eau, panneaux de particules, anciennes peintures bien adhérentes convenablement lessivées.

MISE A LA TEINTE : 18 teintes sont disponibles et réalisables en machine à teinter (cf nuancier).

QUALITES DOMINANTES :

Décor original - Technique d'application simple et rapide

CARACTERISTIQUES GENERALES :

	ASPECT	DENSITE	RENDEMENT	SECHAGE	CONDITIONNEMENTS
S/COUCHE DOMATERRA	Mat	1,37	10-12 m ² /L	Recouv 4-5h	1,0L - 2,5L
SIROCCO	Mat Structuré	1,61	9-11 m ² /L	2h / Recouv 6-8h	1,0L - 3,0L

CONSERVATION : 1 an en emballage non entamé

NETTOYAGE DES OUTILS et DILUTION : Eau



(1)

CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES :

NF T36-005 : Famille I - 7b₂

COV (2)

Valeur limite UE de ce produit (cat A/l) : 200 g/L. Ce produit contient 20 g/L COV(2) prêt à l'emploi

SECURITE : Se reporter à la fiche de sécurité (FDS), conforme à la législation en vigueur

(1) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

(2) composés organiques volatils

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Appliquer entre +8°C et +35°C et HR < 70%

STOCKER A L'ABRI DU GEL ET DE LA CHALEUR

PREPARATION DES FONDS Travailler sur des fonds sains, secs et propres. Lessiver et rincer les anciennes peintures bien adhérentes. Si celles-ci sont brillantes et satinées, poncer légèrement et épousseter. Les fonds très poreux ou alcalins devront être préalablement imprimés avec une impression adaptée. Sur fonds peu poreux, appliquer notre Sous-couche Domaterra.



1

MATERIEL D'APPLICATION (photo 1)

Sous-couche Domaterra : Rouleau microfibrés 10 mm.

Sirocco : Spalter 100 mm.

APPLICATION

LE PRIMAIRE : Une couche de Sous-couche Domaterra teintée selon la finition choisie, diluée avec 0 à 5% d'eau, au rouleau microfibre 10mm (photo 2).

+

LA FINITION : Une couche de finition SIROCCO au spalter non diluée. Produit prêt à l'emploi. Commencer par le haut du mur. Déposer le produit grassement sur une partie non peinte et venir immédiatement balayer la surface d'un geste léger. L'attaque de brosse se fera avec un angle de 90° par rapport au support (photo 3). L'ensemble doit être fondu sans être régulier (photo 4). Ne pas chercher à uniformiser le décor.



2



3



4


OPTION :

Le décor peut être sublimé par l'ajout d'une couche de PEINTURE METAL non diluée.

Après complet séchage de la finition SIROCCO (6 à 8 heures), appliquer une couche de PEINTURE METAL au spalter de façon irrégulière et aléatoire (photo 5).

Faire un essai préalable d'association de couleurs entre les deux systèmes.

Se reporter à la fiche technique du produit PEINTURE MÉTAL.



5

