

AC605

ACRYLAATKIT

Akfix AC605 is een ééncomponent universele acrylaatkit geschikt voor het vullen van scheuren en voegen zowel binnen als buiten. Het is een kosteneffectieve kunststof- elastische kit, ideaal voor bijzonder statische voegen.

KENMERKEN & VOORDELEN

- Overschilderbaar,
- Zeer laag VOC-gehalte,
- Zeer eenvoudig aan te brengen en schoon te maken,
- Waterdicht na uitharding,
- Kan worden gebruikt op alle poreuze oppervlakken zoals baksteen, beton, hout enz.
- Geen geur.

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Afdichten van bewegingsarme voegen tussen diverse bouwmaterialen (hout, beton, baksteen)
- Opvullen van scheuren in muren en plafonds.
- Afdichten van voegen tussen ramen, muren, deuren enz.

INSTRUCTIES

- De verbindingen moeten schoon zijn en vrij van stof, vet en roest.
- Voor niet-poreuze ondergronden is geen primer nodig. Op poreuze ondergronden zoals beton, steen, cement en pleisterwerk kan een primer (mengsel van 1deel acrylkit en 4-5 delen water) worden aangebracht.
- De min./max. voegbreedte moet 5mm/25 mm zijn. Het aanbevolen gewricht diepte/breedte verhouding is 1 op 2. Verwerkingstemperatuur ligt tussen +5 °C en +35 °C.
- Onmiddellijk na het aanbrengen de kit in één keer gladstrijken met een natte vinger of een nat gereedschap.
- Overtollig kit kan worden verwijderd met een natte doek.
- Houd de afgedichte voeg minimaal twee uur droog.
- Uitgeharde kit kan mechanisch verwijderd worden.

VERBRUIK (ca.)

Gezamenlijke breedte	5mm	10mm	15mm	20mm	25mm
Gezamenlijke diepte	3mm	5mm	5mm	10mm	12mm
Efficiëntie /310 ml	20 meters	6 meters	2,5 meters	1,5 meters	1 meters

NORMEN

Voldoet aan of overtreft de vereisten van de volgende specificaties:

- De Franse VOS-eisen voor klasse A+
- CE-markering voor EN 15651 voor gevel (DOP nr: CPR-001)
- De vereisten van VOC-inhoudsspecificaties in LEED-credit EQc4.1
- “Low-emitting products” van SCAQMD-regel 1168.

BEPERKINGEN

- Mag niet worden toegepast voor het afdichten van voegen die permanent aan water zijn blootgesteld.
- Het mag niet worden aangebracht bij risico op regen of vorst.
- Het is nauwelijks overschilderbaar met verf die voldoende elastisch is.
- Akfix AC605 is niet elastisch; daarom mag het niet worden gebruikt in dilatatievoegen.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

De houdbaarheid is 18 maanden indien bewaard in de ongeopende originele verpakking op een droge plaats bij temperaturen tussen +5°C en +25°C.

VEILIGHEID & VERWIJDERING

Er is geen direct gevaar voor de gezondheid. Raadpleeg de MSDS-richtlijnen voor verwijdering en verdere informatie over veiligheid.

EIGENSCHAPPEN

Basis	: Acryldispersie	
Consistentie	: Gladde pasta	
pH	: 7-9	
Soortelijk gewicht	: 1,62 ± 0,03 gr/cm3	(ASTM D792)
Kleefvrije tijd	: 50 ± 20 min (23 °C en 50% RH)	(ASTM C679)
Uithardingsnelheid (mm/dag)	: 2mm/ dag (23 °C en 50% RH)	
Shore A-hardheid	: 40 – 70 Kust A	
Ultieme verlenging	: >=100 %	(ASTM D412)
Temperatuurbestendigheid	: -10 °C tot +80 °C	
Toepassingstemperatuur	: +5 °C tot +40 °C	

PRODUCT

Product	Volume	Pakket
Wit	310 ml	12

VRIJWARING

De technische gegevens in dit document zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, onnauwkeurigheden, weglatingen of redactionele tekortkomingen die voortvloeien uit technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van uitgifte van dit document en de datum waarop het product wordt uitgebracht. gekocht. Voordat het product wordt gebruikt, moet de gebruiker de nodige tests uitvoeren om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de beoogde toepassing. Bovendien moeten alle gebruikers contact opnemen met de verkoper of de fabrikant van het product voor aanvullende technische informatie over het gebruik ervan als zij denken dat de informatie in hun bezit op enigerlei wijze moet worden verduidelijkt, of het nu gaat om normaal gebruik of een specifieke toepassing van ons product. Onze garantie geldt binnen het kader van de geldende wettelijke regelingen en bepalingen, de geldende professionele normen en in overeenstemming met de bepalingen van onze algemene verkoopvoorwaarden. De informatie in dit technische gegevensblad wordt ter indicatie gegeven en is niet uitputtend. Hetzelfde geldt voor alle informatie die mondeling per telefoon aan een potentiële of bestaande klant wordt verstrekt.