



WANDPROFI Betonoptik

Spachtelmasse

Trockenmörtel zur Gestaltung von Oberflächen in Betonoptik.

Produktbeschreibung	
Verwendungszweck und Anwendungsbereich	Trockenmörtel zur Gestaltung von realistisch aussehenden Betonoptiken an Wand- und Deckenflächen für Innen und Aussen.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • lange Verarbeitungszeit • auf sehr gute und einfache Verarbeitung hin optimiert • sehr geringer Flächenverbrauch • kennzeichnungsfrei • hochfeste Oberfläche • innen und aussen anwendbar • glänzende und matte Oberflächen, je nach Verarbeitung • VOC-arm
Gebindegröße	10 kg Papiersack
Lagerstabilität	Trocken und bei max 30 °C mindestens 12 Monate lagerstabil
Technische Daten	
Inhaltsstoffe	Zubereitung aus Quarzsand, Aluminat-Zement, Kalksteinmehl, Calciumsulfat, Portlandzement, Additiven
Körnung	bis 0,70 mm
Farbe	leicht grau getönt
Schüttdichte	0,95 g/cm ³ (bei 20 °C)
Frischmörteldichte	1,50 g/cm ³ (bei 20 °C)
pH-Wert	nach Anmischen mit Wasser: 10,4–10,5
Wasserbedarf	300 – 350 g Wasser / kg Trockenmörtel
Verbrauch	ca. 1,5 – 2 kg Pulver / m ²
Werkzeug	Zahnkelle

Verarbeitung	
Untergründe	Die Untergründe müssen tragfähig, fest, trocken, frei von Verschmutzungen, Ausblühungen, Verfärbungen, Pilzbefall, Sinterschichten, Mehlkornschichten und trennenden Substanzen sein. Vorhandene Altbeschichtungen müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden. Bitte VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 und die jeweiligen BFS-Merkblätter beachten. Bei Reinigungsarbeiten sind die gesetzlichen Vorschriften zu beachten.
Untergrundvorbereitung	<p><u>Nicht saugende und schwach saugende Untergründe:</u> Wie z.B. Fliesen, Gussasphalt, mineralische Dichtungsschlämmen und Dichtfolien, tragfähige Altanstriche nach vorheriger Prüfung und Reinigung mit WANDPROFI Betonoptik Grundierung einlagig grundieren. Ca. 1 h Ablüften lassen. Dann mit WANDPROFI Betonoptik Spachtelmasse, wie beschrieben, beschichten.</p> <p><u>Stark saugende Untergründe:</u> Wie z.B. Kalkzementputze, Beton, Porenbeton und Gipskartonplatten mit handelsüblichem Tiefgrund hydrophobieren und nach Trocknung folgend mit WANDPROFI Betonoptik Grundierung grundieren. Dann mit WANDPROFI Betonoptik Spachtelmasse, wie beschrieben, beschichten.</p> <p><u>Altfliesenuntergründe:</u> Altfliesen gründliche reinigen und von Fettrückständen befreien und mit WANDPROFI Betonoptik Grundierung grundieren. Haftungsfeindliche Fliesen, z.B. Fliesen mit wasserabweisender Oberfläche, leicht anschleifen, und nach Reinigung mit WANDPROFI Betonoptik Grundierung grundieren. Dann mit WANDPROFI Betonoptik Spachtelmasse, wie beschrieben, beschichten.</p> <p><u>Nicht tragfähige Beschichtungen und Tapeten:</u> Nicht tragfähige Lack- und Kunstharzputz-Beschichtungen sowie Dispersionsfarben, Tapeten und Mineralfarben-Beschichtungen mechanisch restlos entfernen. Dann mit WANDPROFI Betonoptik Spachtelmasse, wie beschrieben, beschichten.</p>
Verarbeitung	Das Material im angegebenen Verhältnis anmischen, mit einer Zahnkelle auftragen und grob glätten, sodass die Zahnkellenstruktur nicht mehr sichtbar sein. Folien und Untergrund leicht mit Wasser einsprühen und anschließend die Folien auflegen. Lufteinschlüsse mit der geraden Seite der Glättekelle entfernen. Folien nach frühestens 6 h abziehen.
Verarbeitungstemperatur	<i>Die Untergrund- und Umgebungstemperatur darf bei Verarbeitung und Trocknung 5 °C nicht unterschreiten.</i>
Verarbeitungszeit	Nach Anrühren mit Wasser ist das Material ca. 1 Stunde zu verarbeiten. Dazu den evtl. etwas angesteiften Mörtel von Zeit zu Zeit mit einer Kelle durch Rühren wieder aktivieren.

	Bitte beachten
Reinigung	Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.
GISCODE	ZP 1, zementhaltige Produkte, chromatarm.
Sicherheit	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produktes vermeiden. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser spülen. Produkt nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden.
Konservierung	Dieses Produkt enthält keine Biozide.
Entsorgung	Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete und erhärtete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.
Anwendungstechnischer Service	Die vorstehenden Angaben wurden nach dem neuesten Stand des Wissens unserer Anwendungstechnik zusammengestellt und enthalten beratende Hinweise. Sie beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Anwendungen und Verarbeitung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir in unserer Beschreibung nicht jeden Einzelfall erfassen. E-Mail: info@farben-profi.de

Technisches Datenblatt – WANDPROFI Betonoptik Spachtelmasse, Stand Juli 2023

Die vorstehenden Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt und enthalten beratende Hinweise. Sie beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Anwendungen und Verarbeitung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir in unserer Beschreibung nicht jeden Einzelfall erfassen. Sie begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer / Verarbeiter zudem nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen.