

SABA MS Floor SL

Zelfnivellerende afdichtingskit voor vloeren

Omschrijving

SABA MS Floor SL (Self Levelling) is een afdichtingskit, 1-componentig, blijvend elastisch, (lucht) vocht-uitdardend op basis van MS-Polymeer voor het afdichten van aansluitvoegen in (vloestofkerende) vloeren. SABA MS Floor SL is zelfnivellerend en verspreidt zich vanzelf gelijkmatig in de voeg.

Toepassingsgebieden

SABA MS Floor SL is geschikt voor uiteenlopende toepassingen in nieuwbouw, onderhoud en renovatie en milieu & infra zoals:

- afdichten van liggende voegen met een hellingshoek < 2%
- afdichten van aansluitvoegen in vloeren en galerij- en balkonvoegen
- afdichten van dilataties, zaagsneden en overgangen in (betonnen) vloeren
- bij garages, magazijnen en productieruimten waar de 'vloestofkerende vloer' eis geldt (PBV)
- afdichten van verkeersgeleiders, zoals perrons en rotondes

Voordelen

- zelfnivellerend, nawerken niet nodig
- bestand tegen dooizouten, lichte zuren en chemicaliën
- bestand tegen kortstondige belastingen met verontreinigende (olie)producten i.c.m. passende beheersmaatregelen
- hoge slijtweerstand
- UV-stabiel, zeer goed bestand tegen veroudering
- CE-markering op basis van EN 14188-2, klasse A & EN 15651-4, Type PW 25HM INT-EXT
- certificering: ISEGA (i.v.m. HACCP)



Verwerking

Voor verwerking en voorbehandeling van de ondergrond verwijzen wij u naar de desbetreffende toepassingsgerichte infobladen en voorbehandelingstabellen op www.saba.nl

Technische gegevens

Basis	MS-Polymeer, (lucht) vocht -uitdardend
Dichtheid (EN 542)	ca. 1.390 kg/m ³
Vaste-stofgehalte	ca. 100%
Velvormingstijd (23 °C, 50% RLV)	ca. 30 minuten
Doorhardingssnelheid (23 °C, 50% RLV)	ca. 3 mm/24 uur
Hardheid in Shore A (EN ISO 868)	ca. 30
Max. toelaatbare vervorming (ISO 11600)	ca. 25 %
Modulus bij 100% rek (EN ISO 8339)	ca. 0,5 N/mm ²
Treksterkte (Fmax) (EN ISO 8339)	ca. 0,7 N/mm ²
Rek bij breuk (EN ISO 8339)	ca. 255 %
Verwerkingstemperatuur	minimaal + 5 °C tot maximaal + 35 °C
Opslagtemperatuur	minimaal + 5 °C tot maximaal + 25 °C
Temperatuurbestendigheid	minimaal - 40 °C tot maximaal + 100 °C
Temperatuur ondergrond	minimaal + 5 °C tot maximaal + 35 °C

Bestelinformatie

Verpakking	worst	
Inhoud	600 ml (verpakking 15 stuks)	
Kleur	grijs (benadert RAL 7036)	zwart (benadert RAL 9011)
Artikelnr.	101029 AAN	101066 AAN
Houdbaarheid	9 maanden (in ongeopende verpakking)	

Andere verpakkingen en kleuren op aanvraag leverbaar. Bij grootverpakkingen kan de houdbaarheid afwijken.

Veiligheidsaanbeveling

Voor meer informatie ten aanzien van veiligheid verwijzen wij u naar het desbetreffende SABA veiligheidsinformatieblad.



SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo Postbus 3 NL-7090 AA Dinxperlo T +31 (0)315 65 89 99 F +31 (0)315 65 89 89 E info@saba.nl www.saba.nl

Onze adviezen en gebruiksvorschriften zijn gebaseerd op de huidige stand van de kennis en de techniek. Afnemers en gebruikers dienen onze producten zelf op de door hen gewenste toepassing en eisen te beoordelen. Wij zijn niet aansprakelijk indien onze producten worden toegepast zonder inachtneming van onze adviezen en/of gebruiksvorschriften. Op onze adviezen en gebruiksvorschriften en de levering van onze producten zijn voorts van toepassing de Algemene Voorwaarden van SABA Dinxperlo BV.

