

SABA Primer 4518

primer voor polypropyleen

Omschrijving

SABA Primer 4518 is een 1-componentige primer voor het voorbehandelen van polypropyleen.

Toepassingsgebieden

Marine, transport, bouw en industrie. SABA Primer 4518 is geschikt voor het voorbehandelen van ondergronden van polypropyleen, zoals MonoPan® en Twintex®.

Voordelen

- goede hechting op polypropyleen

Verwerking

De te verlijmen of af te dichten ondergrond altijd vooraf reinigen met Sabaclean 48.

Voor verdere verwerking verwijzen wij u naar de desbetreffende toepassingsgerichte infobladen op www.saba.nl

Het zo spoedig mogelijk sluiten van de verpakking na gebruik heeft een positieve invloed op de verwerkingseigenschappen en houdbaarheid van het product.

Technische gegevens

Basis	gechloreerde polyolefine
Viscositeit bij 23 °C (12092)	ca. 10 mPa.s
Dichtheid (EN ISO 2811-2)	ca. 870 kg/m ³
Vaste-stofgehalte	ca. 2,5%
Vlampunt	ca. + 25 °C
Oplosmiddelen	aromaten
Droogtijd (minimum)	15 minuten
Open tijd (maximum)	30 minuten
Verbruik	ca. 100 g/m ²
Verwerkingstemperatuur	minimaal + 5 °C tot maximaal + 30 °C
Opslagtemperatuur	minimaal + 5 °C tot maximaal + 30 °C
Temperatuurbestendigheid	minimaal - 40 °C tot maximaal + 90 °C

Bestelinformatie

Verpakking	bus met hersluitbare schroefdop
Inhoud	250 ml (verpakking 24 stuks)
Kleur	transparant
Artikelnr.	100347 AAQ
Houdbaarheid	24 maanden (in ongeopende verpakking)

Andere verpakkingen op aanvraag leverbaar. Bij grootverpakkingen kan de houdbaarheid afwijken.

Veiligheidsaanbeveling

Voor meer informatie ten aanzien van veiligheid verwijzen wij u naar het desbetreffende SABA veiligheidsinformatieblad.

SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo Postbus 3 NL-7090 AA Dinxperlo T +31 (0)315 65 89 99 F +31 (0)315 65 89 89 E info@saba.nl
www.saba.nl

Onze adviezen en gebruiksvorschriften zijn gebaseerd op de huidige stand van de kennis en de techniek. Afnemers en gebruikers dienen onze producten zelf op de door hen gewenste toepassing en eisen te beoordelen. Wij zijn niet aansprakelijk indien onze producten worden toegepast zonder inachtneming van onze adviezen en/of gebruiksvorschriften. Op onze adviezen en gebruiksvorschriften en de levering van onze producten zijn voorts van toepassing de Algemene Voorwaarden van SABA Dinxperlo BV.



Productblad

SABA Primer 4518

primer voor polypropyleen



SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo Postbus 3 NL-7090 AA Dinxperlo T +31 (0)315 65 89 99 F +31 (0)315 65 89 89 E info@saba.nl
www.saba.nl

Onze adviezen en gebruiksvorschriften zijn gebaseerd op de huidige stand van de kennis en de techniek. Afnemers en gebruikers dienen onze producten zelf op de door hen gewenste toepassing en eisen te beoordelen. Wij zijn niet aansprakelijk indien onze producten worden toegepast zonder inachtneming van onze adviezen en/of gebruiksvorschriften. Op onze adviezen en gebruiksvorschriften en de levering van onze producten zijn voorts van toepassing de Algemene Voorwaarden van SABA Dinxperlo BV.