

# SABA Primer 9002

primer voor diverse ondergronden

## Omschrijving

SABA Primer 9002 is een 1-componentige primer voor het voorbehandelen van diverse ondergronden.

## Toepassingsgebieden

Marine, transport, bouw en industrie. SABA Primer 9002 is geschikt voor het voorbehandelen van poreuze en niet poreuze ondergronden, metalen en kunststoffen. Tevens geschikt als lakprimer voor SABA MS-polymeer producten.

## Voordelen

- zorgt voor een goede lakhechting op lang(er) uitgeharde SABA MS-polymeer producten
- goede hechting op metalen, glas, kunststoffen, laksystemen en poreuze ondergronden
- bevat geen isocyanaten
- voldoet aan EN 14188-4

## Verwerking

Na gebruik de verpakking zo spoedig mogelijk sluiten. Voor verwerking verwijzen wij u naar de desbetreffende toepassingsgerichte SABA infobladen.

## Technische gegevens

<b>Basis</b>	polyacrylat en silanen
<b>Viscositeit bij 23 °C (12092)</b>	ca. 15 mPa.s
<b>Dichtheid (EN ISO 2811-2)</b>	ca. 930 kg/m <sup>3</sup>
<b>Vaste-stofgehalte</b>	ca. 11%
<b>Oplosmiddelen</b>	alcohol en aromaten
<b>Droogtijd (minimum)</b>	ca. 15 minuten
<b>Open tijd (maximum)</b>	ca. 4 uur
<b>Verbruik</b>	ca. 100 g/m <sup>2</sup>
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	minimaal + 5 °C tot maximaal + 35 °C
<b>Opslagtemperatuur</b>	minimaal + 5 °C tot maximaal + 35 °C
<b>Temperatuurbestendigheid</b>	minimaal - 40 °C tot maximaal + 120 °C

## Bestelinformatie

<b>Verpakking</b>	bus met hersluitbare schroefdop	bus met hersluitbare schroefdop
<b>Inhoud</b>	250 ml (verpakking 12 stuks)	500 ml (verpakking 12 stuks)
<b>Kleur</b>	transparant	transparant
<b>Artikelnr.</b>	100482 AAQ	100482 AAT
<b>Houdbaarheid</b>	12 maanden (in ongeopende verpakking)	12 maanden (in ongeopende verpakking)

Andere verpakkingen op aanvraag leverbaar. Bij grootverpakkingen kan de houdbaarheid afwijken.

## Veiligheidsaanbeveling

Voor meer informatie ten aanzien van veiligheid verwijzen wij u naar het desbetreffende SABA veiligheidsinformatieblad.



SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo Postbus 3 NL-7090 AA Dinxperlo T +31 (0)315 65 89 89 F +31 (0)315 65 89 89 E info@saba.nl [www.saba.nl](http://www.saba.nl)

Onze adviezen en gebruiksvorschriften zijn gebaseerd op de huidige stand van de kennis en de techniek. Afnemers en gebruikers dienen onze producten zelf op de door hen gewenste toepassing en eisen te beoordelen. Wij zijn niet aansprakelijk indien onze producten worden toegepast zonder inachtneming van onze adviezen en/of gebruiksvorschriften. Op onze adviezen en gebruiksvorschriften en de levering van onze producten zijn voorts van toepassing de Algemene Voorwaarden van SABA Dinxperlo BV.

