

SABA Primer 9102

primer voor niet poreuze ondergronden

Omschrijving

SABA Primer 9102 is een 1-componentige primer voor het voorbehandelen van niet poreuze ondergronden.

Toepassingsgebieden

Marine, transport, bouw en industrie. SABA Primer 9102 is geschikt voor het voorbehandelen van niet poreuze ondergronden, metalen en kunststoffen.

Voordelen

- biedt een zeer goede hechting, in combinatie met SABA kitproducten, op niet poreuze ondergronden zoals metaal, dubbelhard gebakken tegels en zuurvaste, speciaal verdichte tegels en kunststoffen
- bevat geen isocyanaten
- voldoet aan EN 14188-4

Verwerking

Voor verwerking verwijzen wij u naar de desbetreffende toepassingsgerichte infobladen op www.saba.nl

Het zo spoedig mogelijk sluiten van de verpakking na gebruik heeft een positieve invloed op de verwerkingseigenschappen en houdbaarheid van het product.

Technische gegevens

| | |
|--------------------------------------|--|
| Basis | silanen |
| Viscositeit bij 23 °C (12092) | ca. 10 mPa.s |
| Dichtheid (EN ISO 2811-2) | ca. 810 kg/m ³ |
| Vaste-stofgehalte | ca. 2% |
| Vlampunt | ca. + 12 °C |
| Oplosmiddelen | alcohol en aromaten |
| Droogtijd (minimum) | 10 minuten |
| Open tijd (maximum) | 24 uur |
| Verbruik | ca. 100 g/m ² |
| Verwerkingstemperatuur | minimaal + 5 °C tot maximaal + 35 °C |
| Opslagtemperatuur | minimaal + 5 °C tot maximaal + 35 °C |
| Temperatuurbestendigheid | minimaal - 40 °C tot maximaal + 120 °C |

Bestelinformatie

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Verpakking | bus met hersluitbare schroefdop |
| Inhoud | 1 liter (verpakking 12 stuks) |
| Kleur | transparant |
| Artikelnr. | 100331 AAZ |
| Houdbaarheid | 18 maanden (in ongeopende verpakking) |

Andere verpakkingen op aanvraag leverbaar. Bij grootverpakkingen kan de houdbaarheid afwijken.

Veiligheidsaanbeveling

Voor meer informatie ten aanzien van veiligheid verwijzen wij u naar het desbetreffende SABA veiligheidsinformatieblad.



SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo Postbus 3 NL-7090 AA Dinxperlo T +31 (0)315 65 89 99 F +31 (0)315 65 89 89 E info@saba.nl www.saba.nl



Onze adviezen en gebruiksvorschriften zijn gebaseerd op de huidige stand van de kennis en de techniek. Afnemers en gebruikers dienen onze producten zelf op de door hen gewenste toepassing en eisen te beoordelen. Wij zijn niet aansprakelijk indien onze producten worden toegepast zonder inachtneming van onze adviezen en/of gebruiksvorschriften. Op onze adviezen en gebruiksvorschriften en de levering van onze producten zijn voorts van toepassing de Algemene Voorwaarden van SABA Dinxperlo BV.