

Omschrijving

Sababuild® 450 is een afdichtingskit, 1-componentig, blijvend elastisch, (lucht) vocht-uitdardend op basis van MS-Polymeer voor het afdichten van (werkende) voegen in binnentoepassingen.

Toepassingsgebieden

Sababuild® 450 is geschikt voor verschillende binnentoepassingen zoals:

- afdichten van plafond-, wand- en kozijnaansluitingen
- afdichten van binnenspouwbladen
- afdichten van prefab elementen of gips- en betonwanden aan de binnenzijde
- afdichten van trappenhuizen
- afdichten van voegen in ruimtes conform HACCP
- verlijmen van vrijwel alle lichte (bouw)materialen

Voordelen

- tackfree: beperkte aanhechting van (bouw)stof
- prettig in de verwerking én afwerking (korte draad)
- blijvend elastisch, nauwelijks krimp
- overschilderbaar met watergedragen verfsystemen (binnenverf)
- geen randzonevervuiling (getest volgens ISO 16938-1)
- bevat geen oplosmiddelen, isocyanaten en siliconen
- CE-markering op basis van EN 15651-1, Type F 25LM INT
- certificering: ISEGA (i.v.m. HACCP)



Verwerking

Voor verwerking, overschilderbaarheid en voorbehandeling van de ondergrond verwijzen wij u naar de desbetreffende toepassingsgerichte infobladen en voorbehandelingstabellen.

Technische gegevens

Basis	MS-Polymeer, (lucht) vocht-uitdardend
Dichtheid (EN 542)	ca. 1.473 kg/m ³
Velvormingstijd (23 °C, 50% RLV)	ca. 15 minuten
Doorhardingssnelheid (23 °C, 50% RLV)	ca. 2,5 mm/24 uur
Hardheid in Shore A (EN ISO 868)	ca. 40
Volumeverandering (EN ISO 10563)	< 2%
Max. toelaatbare vervorming (ISO 11600)	25%
Modulus bij 100% rek (EN ISO 8339)	ca. 0,4 N/mm ²
Treksterkte (EN ISO 8339)	ca. 0,5 N/mm ²
Rek bij breuk (EN ISO 8339)	ca. 150%
Verwerkingstemperatuur	minimaal + 5 °C tot maximaal + 30 °C
Opslagtemperatuur	minimaal + 5 °C tot maximaal + 25 °C
Temperatuurbestendigheid	minimaal - 30 °C tot maximaal + 90 °C

Bestelinformatie

Verpakking	worst	
Inhoud	600 ml (verpakking 15 stuks)	
Kleur	wit (benadert RAL 9010)	grijs (benadert RAL 7036)
Artikelnr.	101095 AAN	101101 AAN
Houdbaarheid	9 maanden (in ongeopende verpakking)	

Andere verpakkingen en kleuren op aanvraag leverbaar. Bij grootverpakkingen kan de houdbaarheid afwijken.

Veiligheidsaanbeveling

Voor meer informatie ten aanzien van veiligheid verwijzen wij u naar het desbetreffende SABA veiligheidsinformatieblad.



SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo Postbus 3 NL-7090 AA Dinxperlo T +31 (0)315 65 89 89 F +31 (0)315 65 89 89 E info@saba.nl www.saba.nl

Onze adviezen en gebruiksvorschriften zijn gebaseerd op de huidige stand van de kennis en de techniek. Afnemers en gebruikers dienen onze producten zelf op de door hen gewenste toepassing en eisen te beoordelen. Wij zijn niet aansprakelijk indien onze producten worden toegepast zonder inachtneming van onze adviezen en/of gebruiksvorschriften. Op onze adviezen en gebruiksvorschriften en de levering van onze producten zijn voorts van toepassing de Algemene Voorwaarden van SABA Dinxperlo BV.