

### Omschrijving

Sababuild® 650 is een afdichtingskit, 1-componentig, blijvend elastisch, (lucht) vocht-uitdardend op basis van MS-Polymeer voor het afdichten van (werkende) voegen in gevels.

### Toepassingsgebieden

Sababuild® 650 is geschikt voor uiteenlopende toepassingen in de woning- en utiliteitsbouw (binnen en buiten) zoals:

- onderling afdichten van gestorte of prefab betonnen gevelelementen
- afdichten van aansluitvoegen bij metselwerk
- afdichten van aansluitvoegen bij betonlateien
- afdichten van aansluitvoegen bij metalen, aluminium en/of kunststof kozijnen

### Voordelen

- uitstekende verwerking én afwerking
- beperkte aanhechting van (bouw)stof
- blijvend elastisch, nauwelijks krimp
- overschilderbaar met watergedragen verfsystemen
- geen randzonevervuiling (getest volgens ISO 16938-1)
- bevat geen oplosmiddelen, isocyanaten en siliconen
- CE-markering op basis van EN 15651-1, Type F 25LM INT-EXT
- certificering: ISEGA (i.v.m. HACCP)



### Verwerking

Voor verwerking, overschilderbaarheid en voorbehandeling van de ondergrond verwijzen wij u naar de desbetreffende toepassingsgerichte infobladen en voorbehandelingstabellen.

### Technische gegevens

<b>Basis</b>	MS-Polymeer, (lucht) vocht-uitdardend
<b>Dichtheid (EN 542)</b>	ca. 1.455 kg/m <sup>3</sup>
<b>Velvormingstijd (23 °C, 50% RLV)</b>	ca. 15 minuten
<b>Doorhardingssnelheid (23 °C, 50% RLV)</b>	ca. 3 mm/24 uur
<b>Hardheid in Shore A (EN ISO 868)</b>	ca. 25
<b>Volumeverandering (EN ISO 10563)</b>	2%
<b>Max. toelaatbare vervorming (ISO 11600)</b>	25%
<b>Modulus bij 100% rek (EN ISO 8339)</b>	ca. 0,4 N/mm <sup>2</sup>
<b>Treksterkte (EN ISO 8339)</b>	ca. 0,5 N/mm <sup>2</sup>
<b>Rek bij breuk (EN ISO 8339)</b>	ca. 230%
<b>Elastisch herstel (EN ISO 7389)</b>	> 70%
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	minimaal + 5 °C tot maximaal + 30 °C
<b>Opslagtemperatuur</b>	minimaal + 5 °C tot maximaal + 25 °C
<b>Temperatuurbestendigheid</b>	minimaal - 30 °C tot maximaal + 90 °C

### Bestelinformatie

<b>Verpakking</b>	worst						
<b>Inhoud</b>	600 ml (verpakking 15 stuks)						
<b>Kleur</b>	wit (benadert RAL 9010)	lichtgrijs (benadert RAL 7038)	kiezelgrijs (benadert RAL 7032)	betongrijs (benadert RAL 7030)	kwartsgrijs (benadert RAL 7039)	bazaltgrijs (benadert RAL 7012)	zwartgrijs (benadert RAL 7021)
<b>Artikelnr.</b>	101115 AAN	101120 AAN	op aanvraag	101117 AAN	101118 AAN	op aanvraag	101121 AAN
<b>Houdbaarheid</b>	12 maanden (in ongeopende verpakking)						

Andere verpakkingen en kleuren op aanvraag leverbaar. Bij grootverpakkingen kan de houdbaarheid afwijken.

### Veiligheidsaanbeveling

Voor meer informatie ten aanzien van veiligheid verwijzen wij u naar het desbetreffende SABA veiligheidsinformatieblad.



SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo Postbus 3 NL-7090 AA Dinxperlo T +31 (0)315 65 89 99 F +31 (0)315 65 89 89 E info@saba.nl [www.saba.nl](http://www.saba.nl)

Onze adviezen en gebruiksvorschriften zijn gebaseerd op de huidige stand van de kennis en de techniek. Afnemers en gebruikers dienen onze producten zelf op de door hen gewenste toepassing en eisen te beoordelen. Wij zijn niet aansprakelijk indien onze producten worden toegepast zonder inachtneming van onze adviezen en/of gebruiksvorschriften. Op onze adviezen en gebruiksvorschriften en de levering van onze producten zijn voorts van toepassing de Algemene Voorwaarden van SABA Dinxperlo BV.