

OTTOSEAL®**P 720****Technisch specificatieblad**

Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> - 1-componentige afdichtingkit op basis van polyurethaan - Hoge waterdampdoorlatendheid - Goede weers- en verouderingsbestendigheid - Bevat geen siliconen - Hardt uit zonder blaasvorming - Aanschikbaar volgens DIN 52452 - Overstrijkbaar / Lakbaar - neem de toepassingsaanwijzing in het technische gegevensblad in acht 														
Toepassingsgebieden:	<ul style="list-style-type: none"> - Voor de montage van ramen en deuren BUITEN - Voor slagregen-dichte en dampdiffusie-openeafdichting buiten van aansluitvoegen tussen raam en bouwonderdeel. In combinatie met OTTOSEAL® A 710 (afdichting binnen) toe te passen. 														
Normen en keuringen:	<ul style="list-style-type: none"> - Getest conform EN 15651 - deel 1: F EXT-INT CC 25 LM - Certificaat voor bouwelemente "Luchtondoorlaatbaarheid en slagregendichtheid van een afdichtingssysteem tussen raam en bouwelement na gesimuleerde, kortstondige belastingen" (ift Rosenheim) - Geschikt voor toepassingen conform IVD-Merkblatt nr. 9+12+24+27+31+35 (IVD = Duitse industriebond afdichtingkiten) - Franse VOC-emissie klasse A+ - EMICODE® EC 1 Plus R - zeer emissiearm 														
Bijzondere instructies:	<p>Vóór aanvang van de werkzaamheden moet de verwerker zeker stellen dat de materialen die in direct contact met dit product komen ermee en ook met elkaar compatibel zijn en elkaar niet beschadigen of veranderen (b.v. verkleuren). Van materialen die later in de nadere omgeving van dit product verwerkt worden moet de verwerker vóóraf zeker stellen dat hun inhoudsstoffen resp. uitwasemingen geen vermindering van de eigenschappen of verandering (b.v. verkleuring) van het product tot gevolg kunnen hebben. In geval van twijfel moet de gebruiker ruggespraak met de betreffende producent van de materialen houden.</p> <p>Contact met bitumenhoudende en weekmaker afgeevende materialen zoals b.v. butyl, EPDM, neopreen, isolatie- en teerlagen vermijden.</p> <p>Kleuren, lakken, kunststoffen en andere coatings moeten met de lijm/afdichtingkit compatibel zijn. De kleuren kunnen door milieu-invloeden negatief beïnvloed worden (hoge temperatuur, chemicaliën, dampen, UV-straling). Dit heeft geen invloed op de producteigenschappen.</p> <p>Met betrekking tot de constructieve uitvoering van de aansluitvoegen verwijzen wij naar het IVD-Merkblatt nr. 9 (IVD = Duitse industriebond afdichtingkiten)</p> <p>EMICODE® is een geregistreerd handelsmerk van GEV e. V. (Dusseldorf, Duitsland)</p>														
Technische gegevens:	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Huidvormingstijd bij 23 °C/50 % rlv [minuten]</td> <td style="text-align: right;">~ 60 - 90</td> </tr> <tr> <td>Uitharding in 24 uren bij 23 °C/50 % rlv [mm]</td> <td style="text-align: right;">~ 2</td> </tr> <tr> <td>Verwerkingstemperatuur van/tot [°C]</td> <td style="text-align: right;">+ 5 / + 40</td> </tr> <tr> <td>Viscositeit bij 23 °C</td> <td style="text-align: right;">pasteus, standvast</td> </tr> <tr> <td>Soortelijk gewicht bij 23 °C volgens ISO 1183-1 [g/cm³]</td> <td style="text-align: right;">~ 1,3</td> </tr> <tr> <td>Shore-A-hardheid volgens ISO 868</td> <td style="text-align: right;">~ 20</td> </tr> <tr> <td>Practische bewegingsopname [%]</td> <td style="text-align: right;">25</td> </tr> </table>	Huidvormingstijd bij 23 °C/50 % rlv [minuten]	~ 60 - 90	Uitharding in 24 uren bij 23 °C/50 % rlv [mm]	~ 2	Verwerkingstemperatuur van/tot [°C]	+ 5 / + 40	Viscositeit bij 23 °C	pasteus, standvast	Soortelijk gewicht bij 23 °C volgens ISO 1183-1 [g/cm³]	~ 1,3	Shore-A-hardheid volgens ISO 868	~ 20	Practische bewegingsopname [%]	25
Huidvormingstijd bij 23 °C/50 % rlv [minuten]	~ 60 - 90														
Uitharding in 24 uren bij 23 °C/50 % rlv [mm]	~ 2														
Verwerkingstemperatuur van/tot [°C]	+ 5 / + 40														
Viscositeit bij 23 °C	pasteus, standvast														
Soortelijk gewicht bij 23 °C volgens ISO 1183-1 [g/cm³]	~ 1,3														
Shore-A-hardheid volgens ISO 868	~ 20														
Practische bewegingsopname [%]	25														

Rekspanningswaarde bij 100 % volgens ISO 37, S3A [N/mm ²]	~ 0,3
Scheurrek volgens ISO 37, S3A [%]	~ 800
Terugstelvermogen volgens ISO 7389 [%]	> 75
Temperatuurbestendigheid van/tot [°C]	- 40 / + 70
Waterdampdoorlaatbaarheidsweerstand μ (DIN 53 122 procédé 23-0/85)	~ 1700
Waterdampdiffusieequivalente dikte van de luchtlag SD (10 mm laagdikte afdichtingkit) [m]	~ 17
Opslagstabiliteit bij 23 °C/50 % rlv voor kokers/folie-zakken [maanden]	12

Deze waarden zijn niet voor de uitwerking van specificaties bestemd. Neem vóór het opstellen van specificaties contact op met OTTO-CHEMIE.

Voorbehandeling:

De hechtvlakken moeten schoon, stof- en vetvrij en draagkrachtig zijn. De hechtvlakken moeten gereinigd worden en alle verontreinigingen, zoals oplosmiddelen, conserveermiddelen, vetten, oliën, stof, water, resten van lijmen en afdichtingkiten en van andere stoffen die een negatief effect op de hechting kunnen hebben, moeten verwijderd worden. Reiniging van niet-poreuze ondergronden: Reiniging met OTTO Cleaner T (afluchttijd ca. 1 minuut) en een schone en pluisvrije doek. Reiniging van poreuze ondergronden: oppervlakken mechanisch van losse deeltjes ontdoen, b.v. met een staalborstel of een slijpschijf.

Primertabel:

De eisen aan elastische afdichtingen en verlijmingen zijn afhankelijk van de heersende invloeden van buitenaf. Extreme temperatuurschommelingen, rek- en trekkrachten, herhaaldelijk contact met water en dergelijke stellen hoge eisen aan een hechting. In zulke gevallen is de toepassing van de door ons aanbevolen primer (b.v. +/OTTO Primer 1216) raadzaam om een zo belastbaar mogelijke verbinding te verkrijgen.

Aluminium blank	1225
Aluminium geëloxeerd	1225
Aluminium met poedercoating	T / 1226
Aluminium met poedercoating (teflonhoudend)	T
Beton	1225
Epoxyharscoating	1226
Epoxyharsspecie	T / 1226
Gips	T
Hout gelakt (oplosmiddelhoudend)	1226
Hout gebeitst (waterige systemen)	1226
Klinker	1225
Natuursteen / marmer	-
PVC-hard	1227
Gasbeton	1225
Cementpleister	1225
Baksteenmetselwerk	1225
Zink, verzinkt ijzer	1225

+ = hecht goed zonder primer
 - = niet geschikt
 T = Test/proef vooraf aanbevolen

Toepassingsinstructies:

Ons product kan overgeschilderd/overgelakt worden. De verdraagzaamheid tussen de coating en ons product moet voor de toepassing worden getest door de gebruiker – evt. onder productieomstandigheden. Onze OTTO-toepassingstechniek ondersteunt u graag. Als na een succesvolle verdraagzaamheidstest ons product in uitzonderingsgevallen geheel overgeschilderd wordt, dan moet ook deze coating de elastische beweging van de afdichtstof kunnen volgen. Anders kunnen er scheuren in de laag ontstaan of kan de optiek worden beïnvloed.

Vanwege het grote aantal toepassingen voor onze producten en voorwaarden voor deze toepassingen is het in elk geval noodzakelijk, alle voor het betrokken gebruiksdoel belangrijke producteigenschappen vóór te testen en in de praktijk te toetsen.

Het uiterste houdbaarheidsdatum staat op de verpakking en dient in acht te worden genomen. Wij raden aan om onze producten in ongeopende originele verpakking droog (< 60 % rlv) bij een temperatuur tussen +15 °C en +25 °C op te slaan. Worden de producten over een langere periode (meerdere weken) bij hogere temperaturen/luchtvochtigheid opgeslaan en/of getransporteerd, kan een

vermindering van de houdbaarheid resp. een verandering van de materiaaleigenschappen niet uitgesloten worden.

Levorm:

	310 ml alu koker	580 ml alu foliezak
betongrijs	P720-20-C56	op aanvraag
wit	P720-20-C01	P720-08-C01
Verpakkingseenheid	20	20
Eenheden per pallet	1200	600

Geen speciale verfsorten mogelijk.

Veiligheidsinstructie:

Let op veiligheidsblad.
Na volledige uitharding is het product geheel reukloos.

Afvalverwijdering:

Aanwijzingen voor de verwijdering zie veiligheidsblad.

Aansprakelijkheid:

Alle informatie in deze gedrukte tekst is gebaseerd op de huidige technische kennis en ervaringen. Ze vrijwaren de gebruiker van het product niet van de plicht vanwege het grote aantal mogelijke invloeden bij de verwerking en toepassing zelf te testen en proeven uit te voeren. De informatie in deze gedrukte tekst en verklaringen van OTTO-CHEMIE in samenhang met deze gedrukte tekst betekenen geen overname van enige garantie. Garantieverklaringen behoeven voor hun effectiviteit een aparte uitdrukkelijke schriftelijke verklaring van OTTO-CHEMIE. De in dit datablad aangegeven specificaties leggen de eigenschappen van het te leveren object omvattend en afsluitend vast. Toepassingsvoorstellen vormen geen toezegging betreffende de geschiktheid voor het aanbevolen gebruiksdoel. Wij behouden ons het recht voor het product aan de technische vooruitgang en aan nieuwe ontwikkelingen aan te passen. Voor aanvragen zijn wij u graag van dienst, ook met betrekking tot eventuele speciale toepassingsproblematieken. Is voor de toepassing, waarvoor onze producten worden gebruikt een toestemmingsplicht van een officiële instantie nodig, dan is de gebruiker voor het verwerven van deze toestemming verantwoordelijk. Onze aanbevelingen ontslaan de gebruiker niet van de verplichting, rekening te houden met de mogelijkheid dat rechten van derden kunnen worden geschaad en zo nodig, daar een oplossing voor te vinden. Verder verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden, vooral ook met betrekking tot eventuele aansprakelijkheid. U vindt onze algemene voorwaarden op internet onder <http://www.otto-chemie.de/nl/agb>