

4 (18 Argon 90) 33.1

PLANITHERM INOX #3




Elaborato da: cesare alaià

Elaborato il: 19/06/2023











Paese: Italia

Tipo di vetrata



	Vetrata 1 PLANICLEAR (4mm) - Ricotto
	Intercapedine 1 Argon 90% 18 mm
	Vetrata 2 PLANITHERM INOX PLANICLEAR (3mm) - Ricotto PVB STANDARD (0.38mm) PLANICLEAR (3mm) - Ricotto

Dati simulati sulle prestazioni

	Fattori Luminosi	CIE (15-2004)
	Trasmissione Luminosa (TL)	80%
	Riflessione esterna (RLe)	12%
	Riflessione interna (RLi)	12%
	Fattori energetici	EN410 (2011-04)
	Trasmissione energetica (TE)	52%
	Riflessione energetica esterna (Ree)	29%
	Riflessione energetica interna (Rei)	24%
	Assorbimento energetico A1 (AE1)	7%
	Assorbimento energetico A2 (AE2)	12%
	Fattore solare	EN410 (2011-04)
	Fattore solare (g)	0.63
	Coefficiente di ombreggiamento (SC)	0.72
	Trasmittanza termica (Ug)	EN673-2011
	Ug	1.1 W/(m ² .K)
	Angolo relativo alla verticale	0°
	Acustica	EN 12758
	Valori acustici simulati	
	Rw	36 (-2; -6) dB
	STC (ASTM E413)	36
	OITIC (ASTM E1332)	27
	Resa colore	CIE (15-2004)
	Trasmissione (Ra)	97
	Riflessione (Ra)	97
	Classe di sicurezza	EN 12600
	Resistenza al pendolo	NPD/2B2
	Anti-effrazione	EN 356
	Resistenza all'effrazione	NPD
	Dimensioni di produzione	
	Spessore nominale	28.38 mm
	Peso	25.403 kg/m ²
	Sostenibilità	
	Impronta di Carbonio	
	<i>Il valore è calcolato sulla base della configurazione in relazione alla norma EN 15804+A2 (2019)</i>	
	Riscaldamento Globale Potenziale (GWP) - A1-A3 (kg, CO ₂ equiv/m ²) Media europea	44



Calumen calcola le caratteristiche fotometriche e la trasmissione termica del vetro utilizzando algoritmi di calcolo in accordo alle seguenti normative: Europea EN410 e EN673, la norma internazionale ISO9050, quella Giapponese JIS R3106/3107 e quella Coreana KS L 2514/2525. Il risultato funzionale e il metodo di calcolo di Calumen per le norme europee EN410 e EN673 sono stati validati dal TÜV Rheinland (rapporto 11923R-11-33705). Le prestazioni tecniche ottenute in accordo alla norma NFRC-2010 sono fornite soltanto come indicazione. Tutti i valori certificati devono essere con un software certificato NFRC.

L'indice di attenuazione acustica è misurato in condizioni di laboratorio in accordo alla norma EN ISO 10140 e EN 12758. La riproducibilità dell'indice misurato è di +/- 1dB (EN12758). Se non esiste nessun valore misurato, Calumen propone un indice calcolato. Gli indici calcolati sono forniti a solo scopo informativo. L'esattezza di Rw resta in un range di +/- 2dB. NB: le misure in situ possono discordare in base alle dimensioni del vetro, all'ambiente, alle prestazioni del telaio, al tipo di posa in opera, alla fonte del rumore, ecc.

La resistenza all'urto da corpo molle è misurata in accordo alla EN12600 e la resistenza all'intrusione è misurata in accordo alla EN356.

I valori forniti da Calumen III (EN 410, EN 673, ISO9050, JIS R 3106/3107, KS L 2514/2525, EN 356, EN 12600, NFRC-2010) sono forniti a solo scopo informativo e sono soggetti a verifica. Non devono essere utilizzati come garanzia delle prestazioni di un prodotto. Soltanto i valori presenti nella dichiarazione di prestazione disponibile nella sezione MARCATURA CE del sito Saint-Gobain Glass sono ufficiali. L'UTENTE deve controllare la fattibilità dei prodotti associati, in particolare in termini di spessore e colore. Inoltre l'UTENTE è il solo responsabile che la combinazione del vetro soddisfi ai requisiti di legge nazionali, regionali o locali.