

# PU-gulvlak gl. 15

PU-forstærket vandig gulvlak

Varenummer 561-006540 PR nummer 4089250

## Produktbeskrivelse

Vandig polyurethanforstærket akryl gulvlak med stor slidstyrke.

## Anvendelsesområder

Lakering af træværk og trægulve, der ønskes lakerede og beskyttede med en slidstærk og let elastisk gulvlak. Lakken kan tillige anvendes

## Underlag

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling.

Afrensning inden lakering indebærer normalt afvaskning med vand og grundrengøringsmiddel, efterfulgt af vask med vand tilsat 10% eddikesyre 32% samt matslibning af blanke områder.

## Behandling

Omrør grundigt før og under brug. Påføres fyldigt, med pensel, rulle eller sprøjte. Slib, om nødvendigt, mellem lagene. Der skal, som udgangspunkt, altid gives to lag lak

## Ubehandlet træværk og steder hvor eksisterende lak er slidt bort:

Grundlakeres med PU-gulvlak fortyndet med 20% vand. Når grundlakken er tør, bør mellemslibning foretages, inden der færdiglakeres med 1-2 strøg ufortyndet gulvlak.

De nævnte oplysninger er baseret på laboratiørmæssige forsøg samt praktisk afprøvning. Et generelt ansvar for malebehandlingerne kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå over for underlag, påføringsmetode m.m. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.  
*Hvor forbruget af et mellemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse normalt sammenblandes, for at undgå glans og nuanceforskelle.*

**Type:** PU forstærket akryldispersion.

**Anvendelsesområder:**

Indendørs træværk.

**Bindemiddel:** Modificeret akryl

**Fortynding:** Fortyndes med vand.

**Densitet:** ca. 1 kg/l ISO 2811

**Viskositet (v.20°C):** DIN4 30-35

**Glans (v. 60° indfald):** ca. 15, satin.

**Forbrug:** 4-10 m<sup>2</sup>/ltr

**Tørretid v. 23°C/50% RF:** 4-6 timer.

**Hærdetid:** fuldt udhærdet efter 7 døgn.

**Temperatur:** Anvendes ved 10°C-25°C.

(underlag og omgivelser)

**Luftfugtighed:**

Bedst ved 60%-65% RF

Min. 40% max. 80% RF.

**Rengøring af værktøj:**

Vand og sæbe.

**Opbevaring:**

Opbevares ved +5°C-+25°C, ikke i direkte sollys og utilgængeligt for børn.

**Holdbarhed:**

2 år efter produktionsdato ved korrekt opbevaring. (Batchnr ååmmdd)

**Emballager:** 10 liter.

**Farver:** Flere.

**VOC-værdi:** <130 g/l

**EU VOC grænseværd (2010):**

Kat A/e: 130 g/l

**CLP symboler:** Ingen

**CLP signalord:** Ingen

**MAL-kode:** 1-1

**Vaskbarhed:** Klasse 1 jf. EN13300

**Diffusionsåben:** Klasse 1 jf. EN 7783-2

**Vedhæftning:** GT≤1 jf. EN 2409

**Dokumentdato:** 070217

**Ændret:** 021118