

## Tapijtlijm

# UZIN KE 2560

Oplosmiddelvrije kunstharstispersielijm

**PRODUCTBESCHRIJVING:**

UZIN KE 2560 Tapijtlijm is een licht verwerkbare oplosmiddelvrije kunstharstispersielijm met een hoge begin- en eindhechting. UZIN KE 2560 heeft een gunstige opentijd en is zeer gemakkelijk te verwerken.

**HOOFD TOEPASSINGSGBIED:**

UZIN KE 2560 Tapijtlijm is een licht verwerkbare oplosmiddelvrije kunstharstispersielijm met een hoge begin- en eindhechting. UZIN KE 2560 heeft een gunstige opentijd en is zeer gemakkelijk te verwerken.

**GESCHIKT OP:**

- ▶ Beton
- ▶ Egalisatie
- ▶ Zandcement dekvloeren
- ▶ Floorfixx
- ▶ Calciumsulfaat gebonden dekvloeren
- ▶ Tapijt met nagenoeg ieder type backing

**PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:**

- ▶ Voor tapijt en naaldvilt
- ▶ Snelle beginhechting
- ▶ Gunstige opentijd
- ▶ Licht verwerkbaar
- ▶ Ook voor verlijming op anhydriet\*  
\*in combinatie met UZIN PE 360PLUS Universele voorstrijk

**TECHNISCHE GEGEVENS:**

Verpakking	Emmer, cube
Verpakkingsgrootte	17 en 11,5 kg
Houdbaarheid	Minstens 12
Kleur	Crème-beige
Verbruik	Ca. 350-450 g/m <sup>2</sup>
Afluchttijd	0 – 10 minuten, afhankelijk van het absorberend vermogen van de ondergrond
Inlegtijd	Ca. 35 minuten*
Min. verwerkingstemp.	Vloertemperatuur 15 °C
Mechanisch belastbaar	Na ca. 24 – 48 uur*
Eindsterkte	Na ca. 72 uur*

\* Bij 20 °C en 65 % rel. luchtvochtigheid.

### VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

De ondergrond moet druk- en vormvast, vlak, blijvend droog, enigszins absorberend, schoon en vrij zijn van stoffen die afbreuk kunnen doen aan de hechting. De ondergrond zonodig voorstrijken en egaliseren met de juiste UZIN voorstrijk- en egaliseermiddelen. Op dichte of vochtgevoelige ondergronden minimaal 2 mm egalisatie aanbrengen.

### VERWERKING:

- ▶ Altijd de legvoorschriften van de vloerbedekkingsfabrikant in acht nemen. UZIN KE 2560 Tapijtlijm met de juiste kitstrijker gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen. De tanding afstemmen op de te verlijmen vloerbedekking. Zie onderstaande tabel. De vloerbedekking in het nog natte lijmband leggen. De vloerbedekking volvlakkig goed aanwrijven, c.q. aanwalsen. Bij stugge tapijt- en naaldviltsoorten, na 20 minuten de bedekking nogmaals aanwalsen en naden en kopse kanten zorgvuldig aanwrijven. Geen groter oppervlak inlijmen dan binnen de opentijd/inlegtijd kan worden verwerkt.

Foundation/Backing	Application with	Verbruik
Tapijt met fijne rugstructuur of latexschuimrug	TKB A2	Ca. 350 – 400 g/m <sup>2</sup>
Tapijt met juterug of naaldvilt.	TKB B1	Ca. 400 – 450 g/m <sup>2</sup>

### BELANGRIJKE AANWIJZINGEN:

- ▶ Verwerkingscondities:  
Minimale vloertemperatuur: 15°C  
Minimale verwerkingstemperatuur: 15°C  
Optimale verwerkingstemperatuur: 15°C – 25°C  
Maximale relatieve vochtigheid (R.V.): 75%
- ▶ Lage temperaturen en hoge luchtvochtigheden vertragen het afbinden van de lijm en verminderen de kleefkracht.
- ▶ Minder absorberende ondergronden vertragen het afbinden van de lijm en verlengen de wachttijd.
- ▶ Direct na gebruik het gereedschap reinigen met water.
- ▶ Lijmvlekken in het tapijt direct proberen te verwijderen met water.
- ▶ Opgedroogde lijmvlekken voorzichtig proberen te verwijderen met behulp van UZIN Cleaner\*.
- ▶ UZIN KE 2560 is bestand tegen tapijtreiniging volgens de gebruikelijke tapijtreinigingsmethoden zoals de injectie-extractie methode.
- ▶ Voor het verwijderen van verse verontreinigingen zijn de UZIN Black Box reinigingsdoekjes van Uzin Utz Nederland zeer geschikt.
- ▶ Uitsluitend opslaan in de oorspronkelijke verpakking op een koele (vorstvrije), droge plaats.

### KWALITEITS- & MILIEUKEURMERKEN:

- ▶ Oplosmiddelvrij

### SAMENSTELLING:

Polymeerdispersie, conserveringsmiddel, minerale vulstoffen, additieven en water.

### WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Oplosmiddelvrij. Bij de verwerking is gebruik van een huidbeschermende crème en ventilatie van de werkruimte principieel aan te bevelen. Na uitharding geurneutraal en ecologisch en fysiologisch zonder risico. Basisvoorwaarden voor de best mogelijke kwaliteit van de ruimtelucht na vloerbedekkingswerkzaamheden zijn leg-voorwaarden conform de normen en goed doorgedroogde ondergronden, primers en egalisaties.

### VERWIJDERING:

Productresten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restvrij leeggemaakte verpakkingen kunnen gerecycleerd worden. Verpakkingen met vloeibare restinhoud en verzamelde, vloeibare productresten zijn chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restanten zijn bouwafval.