



Adhésif de fixation double face haute résistance.

## CARACTÉRISTIQUES

- Matière : polypropylène
- Adhésif : caoutchouc synthétique
- Résistance à la rupture : 50 N/ 25mm
- Résistance à l'allongement : 600 %
- Durée de stockage : 6 mois
- Compatible avec nos dévidoirs adhésifs

Les surfaces doivent être propres et sèches avant application de l'adhésif.

CODE ARTICLE	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	CONDITIONNEMENT
121-009	50 mm x 25,00 m	115 µm	1 lot = 36 unités

### NOTE

Sauf indication contraire, les chiffres indiqués ci-dessus sont des valeurs moyennes et ne devraient pas être utilisés dans un référentiel. Nous ne pourrions être tenus pour responsable en cas d'application non conforme. Par principe, nous conseillons de toujours valider par un petit test la conformité du produit avec l'utilisation réelle souhaitée. Nous nous réservons le droit de modifier et d'améliorer à tous moments nos produits. Éviter l'exposition directe au soleil. Ne pas appliquer sur du papier peint. Déconseillé pour une application en extérieur.

Tolérance de +/- 10% sur les dimensions et les épaisseurs proposées.

## À PROPOS DU TRANSFERT D'ADHÉSIF

4 causes peuvent expliquer le transfert d'adhésif :

- L'adhésif a été appliqué au delà de la période recommandée de 6 mois suivant la date de réception.
- L'adhésif a été exposé à des températures extrêmes.
- L'adhésif a été exposé à l'humidité.
- L'adhésif a été exposé au soleil.
- L'adhésif a été utilisé en extérieur.

En cas de présence exceptionnelle de résidus d'adhésif, nous vous conseillons d'utiliser une éponge et de l'eau chaude savonneuse. Toutefois, si cette solution ne suffit pas, l'utilisation d'un solvant peut être envisagée.

## STOCKAGE

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +12°C et +25°C et dans un environnement suffisamment aéré.

Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois. La zone de stockage doit être propre, sèche, exempte de poussières, de graisse, d'huile ou tout autre contaminant.

## LIMITES DE RESPONSABILITÉ

Étant donné la grande diversité des usages possibles, Il appartient au client de s'assurer de l'adéquation du produit à l'emploi auquel il est destiné. Il assume donc seul tous les risques relatifs à cette utilisation. Dans le cas d'une utilisation ne respectant pas les instructions énoncées ci-contre, Protecta Screen ne sera pas responsable des dommages indirects ou fortuits. De plus, Protecta Screen se réserve le droit de modifier à tout moment les spécificités du produit dans un esprit d'amélioration permanente. Pour plus d'informations, consultez nos conditions générales de vente (C.G.V. disponibles sur [www.protectascreen.fr](http://www.protectascreen.fr)).

## APPLICATION

- Assurez-vous que l'adhésif ait été conditionné à température ambiante au moins 24h avant l'application.
- Les conditions d'application pouvant varier d'un chantier à l'autre, nous vous recommandons de tester le produit sur une partie non visible avant de procéder à une installation complète.
- Afin d'assurer une parfaite adhérence lors de la pose, il est fortement conseillé de débarrasser préalablement vos surfaces des poussières, traces d'huiles, solvants et autres liquides.
- Ne pas appliquer l'adhésif sur des surfaces humides, des vitres autonettoyantes, chauffantes ou des vitraux.
- Adhésif déconseillé pour une application en extérieur.

## COMMENTAIRES

L'adhésif ne protège pas contre la corrosion, l'humidité ou les substances chimiques.

Tolérance de +/- 10% sur les dimensions et les épaisseurs proposées.