



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CÓDIGO: IN-R-CM-DM-02

VERSIÓN: 2.0

FICHA TÉCNICA COMERCIAL - CLIENTE

FECHA: 23/03/2019

PÁGINA: 1 de 2

MUESTRA: 1118-3

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 15-dic-23

BASIC PRO

JERSEY MONTANA ESM Ab.

POLIÉSTER 65% - ALGODÓN 35%

ESPECIFICACIONES	ANCHO	PESO	RENDIMIENTO	ENCOGIMIENTO %	REVIRADO %	TÉCNICAS: SUBLIMACIÓN (Cobertura 65%) en colores claros, SERIGRAFIA, VINILO SEGMENTO: FEMENINO, MASCULINO E INFANTIL RAPORT: N/A COMPLEMENTO: RIBB MONTANA ESM Ab
ESTÁNDAR	1,70	165	3,57	L: - 6 A: - 2	1,50%	
TOLERANCIA:	máx: 1,72 - mín 1,68	máx: 173 - mín 157	máx: 3,80 - mín: 3,36	L: - 7 A: - 3	4%	
HILO:	PesCo 30/1 PDO			SOLIDEZ DE COLOR AL FROTE HÚMEDO: 4	PILLING: 3-4	



APLICACIÓN

DESCRIPCIÓN: Jersey Polialgodón de suave tacto gracias a su acabado esmerilado. Ideal para prendas de uso diario. Resistente a generar piling.

USOS Y RECOMENDACIONES



Lavar a máquina, no exceder los 30 °C. Proceso muy moderado.



Planchar a una temperatura máxima de la base de 110 °C, sin vapor. Planchar con vapor puede causar daño irreversible.



No usar blanqueador.



Secado en tendedero a la sombra.



No limpieza en seco.

DATOS TÉCNICOS DE CONFECCIÓN

AGUJA: FFG/SES ; 75/11

PUNTADA POR PULGADA: 10 a 12



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CÓDIGO: IN-R-CM-DM-02

VERSIÓN: 2.0

FICHA TÉCNICA COMERCIAL - CLIENTE

FECHA: 23/03/2019

PÁGINA: 2 de 2

MUESTRA: 1118-13

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 15-Diciembre-2023

BASIC PRO

JERSEY MONTANA JASPE ESM Ab

POLIÉSTER 65% ALGODÓN 35%

ESPECIFICACIONES	ANCHO	PESO	RENDIMIENTO	ENCOGIMIENTO %	REVIRADO %	TÉCNICAS: SUBLIMACIÓN (Cobertura 65%) Y SERIGRAFÍA
ESTÁNDAR	1,70	165	3,57	L: - 4 A: - 2	3%	SEGMENTO: FEMENINO, MASCULINO E INFANTIL
TOLERANCIA:	máx: 1,72 - mín 1,68	máx: 173 - mín 157	máx: 3,80 - mín 3,36	L: -5 A: - 3	5%	RAPORT: N/A
HILO:	PesCo 30/1 PDO Melange			SOLIDEZ DE COLOR AL FROTE HÚMEDO: N/A	PILLING: 3/4	COMPLEMENTO: RIBB MONTANA ESM JAS Ab



APLICACIÓN

DESCRIPCIÓN: Jersey Polialgodón base melange de suave tacto gracias a su acabado esmerilado. Ideal para prendas de uso diario. Resistente a generar piling.

USOS Y RECOMENDACIONES



Lavar a máquina, no exceder los 30 °C. Proceso muy moderado.



Planchar a una temperatura máxima de la base de 110 °C, sin vapor. Planchar con vapor puede causar daño irreversible.



No usar blanqueador.



No limpieza en seco.



Secado en tendedero a la sombra.

DATOS TÉCNICOS DE CONFECCIÓN

AGUJA: FFG/SES ; 75/11

PUNTADA POR PULGADA: 10 a 12