



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CÓDIGO: IN-R-CM-DM-02

VERSIÓN: 2.0

FICHA TÉCNICA COMERCIAL - CLIENTE

FECHA: 23/03/2019

PÁGINA: 1 de 2

MUESTRA: 883-22

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 15-DICIEMBRE-2023

BASIC PRO

JERSEY ORLANDO Ab.

ALGODÓN 100%

ESPECIFICACIONES	ANCHO	PESO	RENDIMIENTO	ENCOGIMIENTO %	REVIRADO %	TÉCNICAS: SERIGRAFÍA, VINILO, NO SUBLIMAR
ESTÁNDAR	1,72	154	3,78	L: -7 A: -4	3%	SEGMENTO: FEMENINO, MASCULINO E INFANTIL
TOLERANCIA:	máx: 1,74 - mín: 1,70	máx: 162 - mín: 146	máx: 4,02 - mín: 3,55	L: -8 A: -5	5%	RAPORT: N/A
HILO:	Co 100% 30/1 PDO			SOLIDEZ AL LAVADO: 4	PILLING: 4	COMPLEMENTO: RIBB ORLANDO 2 Ab



APLICACIÓN

Descripción: Jersey Algodón 100%, posee excelente tacto y estabilidad dimensional. El producto es apto para uso diario.

USOS Y RECOMENDACIONES



Lavar a temperatura máxima de lavado 30 °C. Proceso muy moderado.



Planchar a una temperatura máxima de la base de 150 °C.



No usar blanqueador.



No limpieza en seco.



Secado en tendedero a la sombra.

DATOS TÉCNICOS DE CONFECCIÓN

AGUJA: FFG/SES ; 75/11

PUNTADA POR PULGADA: 10 a 12



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CÓDIGO: IN-R-CM-DM-03

VERSIÓN: 2.0

FECHA: 23/03/2019

PÁGINA: 2 de 2

FICHA TÉCNICA COMERCIAL - CLIENTE

MUESTRA: 883-53

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 15-DICIEMBRE-2023

BASIC PRO

JERSEY ORLANDO JASPE Ab

ALGODÓN 100%

ESPECIFICACIONES	ANCHO	PESO	RENDIMIENTO	ENCOGIMIENTO %	REVIRADO %	TÉCNICAS: SERIGRAFÍA, VINILO, SUBLIMACIÓN (Cobertura 65%)
ESTÁNDAR	1,74	150	3,83	L: - 5 A: - 3	3%	SEGMENTO: FEMENINO, MASCULINO E INFANTIL
TOLERANCIA:	máx: 1,76 - mín: 1,72	máx: 158 - mín: 143	máx: 4,08 - mín: 3,61	L: - 6 A: - 4	5%	RAPORT: N/A
HILO:	PesCo 30/1 PDO		SOLIDEZ AL LAVADO: N/A		PILLING: 3	COMPLEMENTO: RIBB ORLANDO 2 JASPE Ab



Descripción: Jersey Poli algodón jaspeado, posee excelente tacto y alta resistencia al uso diario.

USOS Y RECOMENDACIONES



Lavar a temperatura máxima de lavado 30 °C. Proceso muy moderado.



Planchar a una temperatura máxima de la base de 150 °C.



No usar blanqueador.



No limpieza en seco.



Secado en tendedero a la sombra.

DATOS TÉCNICOS DE CONFECCIÓN

AGUJA: FFG/SES ; 75/11

PUNTADA POR PULGADA: 10 a 12