

# Kiilto Solid parketa līme



PVA bāzes līme ar augstu sausnas saturu. Paredzēta mozaīkas parketa, gabalparketa, kā arī parketa skaņas izolācijas korķa līmēšanai. Atkarībā no parketa veida iespējams izmantot uz pietiekami cieta betona, grīdas izlīdzinošā maisījuma vai saplākšņa.



- mozaīkas parketa un parketa skaņas izolācijas korķa līmēšanai
- augsts sausnas saturs

## PIELIETOŠANAS JOMA


Paredzēta mozaīkas parketa un parketa skaņas izolācijas korķa līmēšanai. Piemērota arī gabalparketa līmēšanai uz saplākšņa, bet tikai kombinācijā ar mehānisku fiksāciju. Atbilst M1 būvmateriālu emisiju klasifikācijai.

## LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Iespējams izmantot uz izlīdzināta betona, saplākšņa, skaidu plāksnēm, korķa plāksnēm vai koka grīdām. Pamatnei jābūt sausai, stingrai, līdzenei un notīrītai no putekļiem un citiem sažeri mazinošiem materiāliem. Nelīdzene betona pamatnes, ja nepieciešams, izlīdzina ar Kiilto Oy ražotu mozaīkas parketa pamatnes izlīdzinošo maisījumu.

Līmēšanas laikā telpā jābūt normālajai temperatūrai un gaisa mitrumam. Gan līmējamajam parketam, gan līmei jāļauj pielāgoties telpas temperatūrai un gaisa mitrumam. Līmi uzklāj uz pamatnes vienmērīgā slānī ar robotu lāpstiņu. Uzklāšanas laukumam jābūt tik lieliem, lai to uzreiz var nosegt ar parketa dēļiem, kamēr līmes virskārta vēl ir svaiga. Parketa dēļus piespiež pie pamatnes. Parketa apakšai ir jābūt pilnībā nokļātai ar līmi. Starp nekustīgām konstrukcijām, piemēram, sienām, un parketu jāatstāj 10–15 mm plata sprauga. Parketa slīpēšanu ieteicams veikt ne agrāk kā 3–6 diennaktis pēc līmēšanas.

## LĀPSTIŅAS ZOBĪŅU IZMĒRI



## PAPILDINFORMĀCIJA

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi un metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba

PAMATNES MITRUMS	betons: maks. 3,0 % pēc svara vai 80 % relatīvais mitrums koks: 8–12 %
ATVERTĀS IZTURĒŠANAS LAIKS	aptuv. 20 min (+20 °C, 50 % relatīvais mitrums)
UZKLĀŠANAS TEMPERATŪRA	+18–25 °C
SALIZTURĪBA	Sasalst (līmes šuve iztur salu)
PATĒRIŅŠ	2–3 m <sup>2</sup> /l
BLĪVUMS/IPATNĒJĀIS SVARS	aptuv. 1,3 kg/l
SAISTVIELAS VEIDS	PVA
IEPAKOJUMU IZMĒRI	15 l
UZGLABĀŠANA	Neatvērtā tvertnē temperatūrā, kas pārsniedz +1 °C: trīs gadi. Pēc ilgstošas glabāšanas pirms lietošanas samaisīt.



apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

**VIDE UN DROŠĪBA**

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē [www.kiilto.com](http://www.kiilto.com).