

Kiilto Floor Plus grīdas un sienu līme



Universāla grīdas līme, kas ir piemērota gandrīz visu veidu grīdas segumiem. Pateicoties spēcīgajai saķerei un augstajiem galīgā stipruma rādītājiem, Kiilto Floor Plus ir lieliski piemērota LVT flīzēm. Nesatur 2-etilheksanolu, APEO savienojumus, ftalātus vai citus plastifikatorus.



LEED



The product is listed in the portal for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

- Spēcīga saķere
- Viegli uzklājama
- Labi piemērota arī vinila sienas segumu pielīmēšanai

PIELIETOŠANAS JOMA

Ūdens bāzes grīdas un sienas segumu līme, kas paredzēta vinila grīdas segumu un flīžu, linoleja, kā arī tekstila grīdas segumu un biezu (vairāk kā 0,6 mm) vinila sienas segumu līmēšanai gan uz porainas, gan neporainas pamatnes sausās un mitrās telpās. Pateicoties augstajiem galīgā stipruma rādītājiem un spēcīgajai saķerei, Kiilto Floor Plus ir lieliski piemērota LVT flīzēm. Var izmantot grīdām ar zemgrīdas apkuri.


LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Pamatnei jābūt sausai, cietai, gludai, notīrītai no putekļiem un attaukotai. Betona pamatni ieteicams nogludināt ar atbilstošu Kiilto zemas sārmainības izlīdzinošo maisījumu, kas samazina seguma vai līmes sabojāšanas risku mitruma pārmērīgas sārmainības dēļ. Jānogludina arī plāksņu šuves. Ieklājot segumu uz celtniecības plāksnēm, jāievēro plāksņu ražotāja instrukcijas.

Līmi pirms lietošanas samaisa. Uz pamatnes uzklāj ar smalki robotu špaktelplāpstiņu vai rullīti. Uz porainām virsmām izmantojiet slapjās līmēšanas metodi: segumu nekavējoties piespiediet pie pamatnes un ar berzējošām kustībām stingri pielīmējiet. Ja segums ir ciets vai ir jāizloka, ieteicams ļaut līmei apžūt 10–30 minūtes pirms seguma piespiešanas pie pamatnes. Līmējot blīvu segumu pie pilnīgi neuzsūcošas pamatnes, ļaujiet līmei apžūt ilgāk par 60 minūtēm pirms seguma piespiešanas pie pamatnes. Varat arī piespiest un izberzēt segumu uz pamatnes ar svaigu līmi, tad to pacelt un ļaut līmeni apžūt 20–30 minūtes. Pēc tam uzlieciet segumu uz pamatnes un rūpīgi to izberzējiet. Svaigus līmes traipus notīra ar ūdeni. Nožuvušu līmi notīra ar izteikti sārmainu tīrīšanas līdzekli vai ksilolu. Ievērojiet arī grīdas seguma ražotāja dotās instrukcijas.

LĀPSTIŅAS ZOBĪŅU IZMĒRI

PAMATNES MITRUMS	Betons: maks. 85 % relatīvais mitrums Koks: 8–12 %
UZKLĀŠANAS TEMPERATŪRA	+18–25 °C
SALIZTURĪBA	Sasalst
PATĒRIŅŠ	4–6 m ² /l
BLĪVUMS/ĪPATNĒJĀIS SVARS	1.1 kg/l
SAISTVIELAS VEIDS	Akrilāta kopolimērs
IESTRĀDES LAIKS	Slapjā līmēšana: 0–20 min. Vēlā slapjā līmēšana: 20–60 min. Līmēšana, ļaujot līmei apžūt: 60–120 min (23 °C, 50 % relatīvais mitrums)
IEPAKOJUMU IZMĒRI	15 l
UZGLABĀŠANA	Neatvērtā tvertnē temperatūrā, kas pārsniedz +1°C: 12 mēneši. Pēc ilgstošas glabāšanas pirms lietošanas samaisīt.

**PAPILDINFORMĀCIJA**

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi un metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

VIDE UN DROŠĪBA

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Papildu informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodamā vietnē www.kiilto.com.