


試験項目	生地No.		1	2	3	4	5	6	7	8	
	試験方法		02G								
耐光(級)	JIS L 0842		4								
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号 合成	変	4-5								
		汚	4-5	4-5							
		液汚									
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 B-2法	変	5								
		汚	4-5								
		液汚									
汗(級)	JIS L 0848	酸	5								
		汚	4-5	4-5							
		アルカリ	5								
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	4-5								
		湿	4-5								
色泣き	大丸法 I法		汚	5							


受付	平成30年10月18日	発行	平成30年10月22日	
納入先	会社名			
	地名・店名 MD			
	分類コード			
納入者	商品コード			
	納入者コード			
	会社名	澤田株式会社		
	部課名	原系企画管理部		
所在地	大阪府泉大津市千原町2-2番19号			
	TEL 0725-33-5544			
担当者	山本			
品名・品番	製品区分:	配色区分: 単色扱い		
	品名 SAMBA			
品番	色数1			
判定	適用規格			
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適		
	(ホルムアルデヒド)	耐洗濯性及び寸法変化率を含む		
	生地検査	染色堅牢度	合格	不合格
		物性	合格	不合格
ホルムアルデヒド		合格	不合格	
備考	洗濯: 0.1%コンパク洗剤(アタック)を使用 洗濯・水・汗試験の汚染欄(綿/ナイロン)			

1	2	3	4	5	6	7	8
							

検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター	発行責任者	担当者
	中部事業所		
愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7			
TEL 0586-45-6477		FAX 0586-45-9124	

試験項目	生地No.		1	2	3	4	5	6	7	8	
	試験方法		12B	101G	104G	113G	09S	106S			
耐光(級)	JIS L 0842										
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号 合成	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
		汚	4-5	3-4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 B-2法	変	5	5	5	5	5	5			
		汚	3	5	5	5	4-5	5			
汗(級)	JIS L 0848	酸	変	5	5	5	5	5	5		
			汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		アルカリ	変	5	5	5	5	5	5		
			汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	3	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
		湿	2-3	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
色泣き	大丸法 I法	汚	3	5	5	5	5	5			

受付	平成30年10月18日	発行	平成30年10月22日	
納入先	会社名			
	地名・店名 MD			
	分類コード			
納入者	商品コード			
	納入者コード			
	会社名	澤田株式会社		
	部課名	原系企画管理部		
所在地	大阪府泉大津市千原町2-2番19号			
	TEL 0725-33-5544			
担当者	山本			
品名・品番	製品区分:	配色区分: 単色扱い		
	品名 SAMBA			
品番	色数6			
判定	適用規格			
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適		
	(ホルムアルデヒド)	耐洗濯性及び寸法変化率を含む		
	生地検査	染色堅牢度	合格	不合格
		物性	合格	不合格
ホルムアルデヒド		合格	不合格	
備考	洗濯: 0.1%コンパク洗剤(アタック)を使用 洗濯・水・汗試験の汚染欄(綿/ナイロン)			



検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター	発行責任者	担当者
	中部事業所		
	愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7		
TEL 0586-45-6477		FAX 0586-45-9124	