

試験項目	生地No. 試験方法	1	2	3	4	5	6	7	8	
		101	102	103	109	111	113	115	117	
耐光(級)	JIS L 0842	4以上	4以上	3-4	3-4	4	4	4以上	4以上	
洗濯(級)	JIS L0844 A-1号準拠中性	変	4-5	4-5	5	5	5	5	5	
		汚	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 B-1法	変	5	5	5	5	5	5	5	
		汚	5	5	5	5	5	5	4-5	4-5
汗(級)	JIS L 0848 酸 アルカリ	変	5	5	5	5	5	5	5	
		汚	5 5	5 5	5 5	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
		変	5	5	5	5	5	5	5	5
		汚	5 5	5 5	5 5	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	5	5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5
		湿	5	5	4-5	4-5	4	3	2-3	2-3
色泣き	大丸法 I法	汚	5	5	5	5	5	5	4-5	4-5


受付	2019年8月28日	発行	2019年8月30日
納入先	会社名		
	地名・店名 MD		
	分類コード		
	商品コード		
納入者	納入者コード		
	会社名	澤田株式会社	
	部課名	原系企画管理部	
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2番19号 TEL 0725-33-5544	
	担当者	山本	
品名・品番	製品区分:	配色区分: 単色扱い	
	品名 Eco Feel		
	品番	色数 8	
判定	適用規格		
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適 耐洗濯性及び寸法変化率を含む	
	(ホルムアルデヒド)	合格 不合格	
	生地検査	染色堅牢度 合格 (0色) 不合格 (0色)	
		物性 合格 不合格	
備考	・依頼者指定項目		
	洗濯: 中性洗剤(標準使用濃度)を使用 洗濯・水・汗試験の汚染欄 (綿/ナイロン)		



検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター	発行責任者	担当者
		川原	不破
		愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7	
TEL 0586-45-6477 FAX 0586-45-9124			

試験項目	生地No.		1	2	3	4	5	6	7	8
	試験方法		118	123	124	127	129	130	136	137
耐光(級)	JIS L 0842		4以上	4以上	4	4以上	4以上	4以上	4以上	4
洗濯(級)	JIS L0844	変	5	5	5	5	5	5	5	5
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	A-1号準拠中性液汚									
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860	変	5	5	5	5	5	5	5	5
		汚	4-5	5	5	5	4-5	4-5	5	5
	B-1法									
汗(級)	JIS L 0848	酸	5	5	5	5	5	5	5	5
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	アルカリ	変	5	5	5	5	5	5	5	5
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		湿	1-2	4-5	2-3	3-4	2-3	2-3	3	4-5
色泣き	大丸法 I法		汚	4-5	5	5	5	4-5	4-5	5


受付	2019年8月28日		発行	2019年8月30日		
納入先	会社名					
	地名・店名 MD					
	分類コード					
	商品コード					
納入者	納入者コード					
	会社名	澤田株式会社				
	部課名	原系企画管理部				
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2-19 TEL 0725-33-5544				
品名・品番	製品区分:	配色区分: 単色扱い				
	品名 Eco Feel					
	品番	色数 8				
判定	適用規格					
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適 耐洗濯性及び寸法変化率を含む				
	(ホルムアルデヒド)	合格 不合格				
	生地検査	染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)			
		物性	合格 不合格			
	ホルムアルデヒド	合格 (0色) 不合格 (0色)				
備考	洗濯: 中性洗剤(標準使用濃度)を使用 洗濯・水・汗試験の汚染欄 (綿/ナイロン)					



検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター	発行責任者	担当者
	中部事業所	川原	不破
	愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7		
TEL 0586-45-6477		FAX 0586-45-9124	

試験項目	生地No.		1	2	3	4	5	6	7	8
	試験方法		138	139	141	143	144	145	148	150
耐光(級)	JIS L 0842		4以上	4以上	4以上	4	4	4以上	4以上	4
洗濯(級)	JIS L0844	変	5	5	5	5	5	5	5	5
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	A-1号準拠中性液汚									
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860	変	5	5	5	5	5	5	5	5
		汚	5	5	4-5	5	5	4-5	5	5
	B-1法									
汗(級)	JIS L 0848	酸	5	5	5	5	5	5	5	5
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	アルカリ	5	5	5	5	5	5	5	5	
	汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	4-5	5	4-5	5	4-5	4-5	4-5	4-5
		湿	3	4	2	4-5	3-4	2-3	4	3-4
色泣き	大丸法 I法		汚	5	5	4-5	5	5	5	5

受付	2019年8月28日	発行	2019年8月30日
納入先	会社名		
	地名・店名 MD		
	分類コード		
	商品コード		
納入者	納入者コード		
	会社名	澤田株式会社	
	部課名	原系企画管理部	
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2-19 TEL 0725-33-5544	
品名・品番	製品区分:	配色区分: 単色扱い	
	品名 Eco Feel		
品番	色数 8		
判定	適用規格		
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適	
	(ホルムアルデヒド)	耐洗濯性及び寸法変化率を含む	
	生地検査	合格 不合格	
	染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)	
備考	物性	合格 不合格	
	ホルムアルデヒド	合格 (0色) 不合格 (0色)	
備考	洗濯: 中性洗剤(標準使用濃度)を使用 洗濯・水・汗試験の汚染欄 (綿/ナイロン)		



検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター	発行責任者	担当者
	中部事業所	川原	不破
愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7			
TEL 0586-45-6477		FAX 0586-45-9124	

試験項目	生地No.		1	2	3	4	5	6	7	8
	試験方法		151	152	154	201	202	203	204	205
耐光(級)	JIS L 0842		4以上	4以上	4	4	4	4以上	4以上	3-4
洗濯(級)	JIS L0844	変	5	5	5	5	5	5	5	5
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	A-1号準拠中性									
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860	変	5	5	5	5	5	5	5	5
		汚	5	3-4	5	5	5	5	5	5
	B-1法									
汗(級)	JIS L 0848	酸	変	5	5	5	5	5	5	5
			汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		アルカリ	変	5	5	5	5	5	5	5
			汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	5	4-5	4-5	5	4-5	4-5	4-5	4-5
		湿	3	2	2-3	4-5	4-5	4	3-4	4-5
色泣き	大丸法 I法		汚	5	4-5	5	5	5	5	5

受付	2019年8月28日	発行	2019年8月30日	
納入先	会社名			
	地名・店名 MD			
	分類コード			
	商品コード			
納入者	納入者コード			
	会社名	澤田株式会社		
	部課名	原系企画管理部		
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2-19 TEL 0725-33-5544		
	担当者	山本 (30色以上)		
品名・品番	製品区分:	配色区分: 単色扱い		
	品名 Eco Feel			
	品番	色数 8		
判定	適用規格			
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適 耐洗濯性及び寸法変化率を含む		
	(ホルムアルデヒド)	合格 不合格		
	生地検査	染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)	
		物性	合格 不合格	
	ホルムアルデヒド	合格 (0色) 不合格 (0色)		
備考	洗濯: 中性洗剤(標準使用濃度)を使用 洗濯・水・汗試験の汚染欄 (綿/ナイロン)			



検査機関	一般財団法人 ニッセンケン 品質評価センター 中部事業所	発行責任者	担当者
	愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7		
TEL 0586-45-6477		FAX 0586-45-9124	

試験項目	生地No.		1	2	3	4	5	6	7	8		
	試験方法		206	207	208	209	210	211 (ラベンダー)	221 (チャコール)	212		
耐光(級)	JIS L 0842		4	4	4	4	4	3-4	4以上	3-4		
洗濯(級)	JIS L0844	変	5	5	5	5	5	5	5	5		
		汚	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	5	5	
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 B-1法	変	5	5	5	5	5	5	5	5		
		汚	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	5	4-5	5	
汗(級)	JIS L 0848	酸	変	5	5	5	5	5	5	5	5	
			汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	5	5
		アルカリ	変	5	5	5	5	5	5	5	5	5
			汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	5	5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	5	4-5	5		
		湿	2	3-4	2-3	3	2	4-5	2-3	4-5		
色泣き	大丸法 I法		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	5	4-5	5	

受付	2019年8月28日	発行	2019年8月30日	
納入先	会社名			
	地名・店名 MD			
	分類コード			
	商品コード			
納入者	納入者コード			
	会社名	澤田株式会社		
	部課名	原系企画管理部		
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2番19号 TEL 0725-33-5544		
品名・品番	製品区分:	配色区分: 単色扱い		
	品名 Eco Feel			
品番	色数 8			
判定	適用規格			
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適		
	(ホルムアルデヒド)	耐洗濯性及び寸法変化率を含む		
	生地検査	染色堅牢度	合格	不合格 (0色)
		物性	合格	不合格
ホルムアルデヒド		合格	不合格 (0色)	
依頼者指定項目				
備考	洗濯: 中性洗剤(標準使用濃度)を使用 洗濯・水・汗試験の汚染欄 (綿/ナイロン)			




生地見本

検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター	発行責任者	担当者
	中部事業所	川原	不破
愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7			
TEL 0586-45-6477		FAX 0586-45-9124	

試験項目	生地No.		1	2	3	4	5	6	7	8		
	試験方法		213	214	215	216	217	218	219	220		
耐光(級)	JIS L 0842		4	4	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4		
洗濯(級)	JIS L0844	変	5	5	5	5	5	5	5	5		
		汚	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	5	
	A-1号準拠中性		液汚									
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 B-1法	変	5	5	5	5	5	5	5	5		
		汚	5	5	5	4-5	5	4-5	4-5	5		
	A-1号準拠中性		液汚									
汗(級)	JIS L 0848	酸	変	5	5	5	5	5	5	5	5	
			汚	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	5
		アルカリ	変	5	5	5	5	5	5	5	5	5
			汚	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	5	4-5	5	4-5	5	4-5	4-5	5		
		湿	4	3-4	3	2-3	4-5	2-3	2	4-5		
色泣き	大丸法 I法		汚	5	5	5	5	4-5	4-5	5		

受付	2019年8月28日	発行	2019年8月30日
納入先	会社名		
	地名・店名 MD		
	分類コード		
	商品コード		
納入者	納入者コード		
	会社名	澤田株式会社	
	部課名	原系企画管理部	
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2番19号 TEL 0725-33-5544	
	担当者	山本	
品名・品番	製品区分:	配色区分: 単色扱い	
	品名 Eco Feel		
	品番	色数 8	
判定	適用規格		
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適 耐洗濯性及び寸法変化率を含む	
	(ホルムアルデヒド)	合格 不合格	
	生地検査	染色堅牢度 合格 (0色) 不合格 (0色) 物性 合格 不合格 ホルムアルデヒド 合格 (0色) 不合格 (0色)	
備考	依頼者指定項目		
	洗濯: 中性洗剤(標準使用濃度)を使用 洗濯・水・汗試験の汚染欄 (綿/ナイロン)		



検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター 中部事業所	発行責任者	担当者
	愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7 TEL 0586-45-6477 FAX 0586-45-9124	川原	不破