

試験項目	生地No.		1	2	3	4	5	6	7	8	
	試験方法		101	102	103	104	105	106	107	108	
耐光(級)	JIS L 0842		3	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3未満	
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号合成	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 B-1法	変	5	5	5	5	5	5	5	5	
		汚	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	5	5	
汗(級)	JIS L 0848	酸	変	5	4-5	4-5	5	4-5	5	5	5
			汚	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	5	5
		アルカリ	変	5	4-5	4-5	5	4-5	5	5	5
			汚	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	5	5	
		湿	5	4-5	4-5	4-5	4	3	4-5	4-5	
色泣き	大丸法 I法	汚	5	5	5	5	5	5	5	5	

受付	2020年5月12日	発行	2020年5月25日	
納入先	会社名			
	地名・店名 MD			
	分類コード			
	商品コード			
納入者	納入者コード			
	会社名	澤田株式会社		
	部課名	原系企画管理部		
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2-19 TEL 0725-33-5544		
品名・品番	製品区分:	配色区分: 単色扱い		
	品名 CANBEL 5.6			
	品番	色数 8		
判定	適用規格			
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適 耐洗濯性及び寸法変化率を含む		
	(ホルムアルデヒド)	合格 不合格		
	生地検査	染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)	
		物性	合格 不合格	
備考	洗濯・水・汗試験の汚染欄 ( 綿/ナイロン )			



検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター 中部事業所 愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7	発行責任者	担当者
		川原	鈴木
		TEL 0586-45-6477	FAX 0586-45-9124

試験項目	生地No.		1	2	3	4	5	6	7	8				
	試験方法		109	110	111	112	113	114	115	116				
耐光(級)	JIS L 0842		4	4	4	4	3	3-4	3	3-4				
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号合成	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5				
		汚	5	5	5	5	5	5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 B-1法	変	5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5				
		汚	5	5	4-5	5	5	5	4	4-5				
汗(級)	JIS L 0848	酸	変	5	5	4-5	4-5	5	5	5	4-5			
			汚	5	5	5	5	5	5	5	5	4-5	4-5	4-5
		アルカリ	変	5	5	4-5	4-5	5	5	5	5	4-5		
			汚	5	5	5	5	5	5	5	5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	5	5	5	5	5	5	3	4-5				
		湿	4	4	4	3-4	5	4-5	2	2-3				
色泣き	大丸法 I法	汚	5	5	5	5	5	5	4-5	4-5				

受付	2020年5月12日	発行	2020年5月25日
納入先	会社名		
	地名・店名 MD		
	分類コード		
	商品コード		
納入者	納入者コード		
	会社名	澤田株式会社	
	部課名	原系企画管理部	
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2-19 TEL 0725-33-5544	
品名・品番	担当者	山本 (30色以上)	
	製品区分:	配色区分: 単色扱い	
判定	品名 CANBEL 5.6		
	品番	色数 8	
	適用規格		
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適 耐洗濯性及び寸法変化率を含む	
生地検査	(ホルムアルデヒド)	合格 不合格	
	染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)	
	物性	合格 不合格	
	(ホルムアルデヒド)	合格 (0色) 不合格 (0色)	
備考	摩擦試験: たて方向に試験実施 洗濯: 0.1%コンバク洗剤(アタック)を使用 洗濯・水・汗試験の汚染欄 ( 綿/ナイロン )		



検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター	発行責任者	担当者
	愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7	川原	鈴木
	TEL 0586-45-6477 FAX 0586-45-9124		

試験項目	生地No.		1	2	3	4	5	6	7	8	
	試験方法		117	118	119	120	121	122	123	124	
耐光(級)	JIS L 0842		3-4	3	3-4	3-4	4	4	4	4	
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号 合成	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚	5   5	4-5   5	4-5   4-5	5   5	5   5	5   5	5   5	5   5	
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 B-1法	変	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚	5	4-5	5	5	5	5	5	5	
汗(級)	JIS L 0848	酸	変	5	4-5	4-5	5	5	5	5	5
			汚	5   5	4-5   4-5	4-5   4-5	5   5	5   5	5   5	5   5	5   5
		アルカリ	変	5	4-5	4-5	5	5	5	5	5
			汚	5   5	4-5   4-5	4-5   4-5	5   5	5   5	5   5	5   5	5   5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	5	4-5	4-5	5	5	5	4-5	4-5	
		湿	4-5	4	2-3	4-5	4-5	3-4	2-3	2-3	
色泣き	大丸法 I法		汚	5	4-5	5	5	5	5	5	

受付	2020年5月12日	発行	2020年5月25日	
納入先	会社名			
	地名・店名 MD			
	分類コード			
	商品コード			
納入者	納入者コード			
	会社名	澤田株式会社		
	部課名	原系企画管理部		
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2-19 TEL 0725-33-5544		
品名・品番	製品区分:	配色区分: 単色扱い		
	品名 CANBEL 5.6			
品番	色数 8			
判定	適用規格			
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適 耐洗濯性及び寸法変化率を含む		
	(ホルムアルデヒド)	合格 不合格		
	生地検査	染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)	
		物性	合格 不合格	
	ホルムアルデヒド	合格 (0色) 不合格 (0色)		
備考	摩擦試験: たて方向に試験実施 洗濯: 0.1%コンバク洗剤(アタック)を使用 洗濯・水・汗試験の汚染欄 ( 綿/ナイロン )			



検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター	発行責任者	担当者
	中部事業所	川原	鈴木
愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7			
TEL 0586-45-6477		FAX 0586-45-9124	

試験項目	生地No.		1	2	3	4	5	6	7	8			
	試験方法		125	126	127	128	129	130	131	132			
耐光(級)	JIS L 0842		3-4	3	3	3-4	3-4	4	4	3			
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号合成	変	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4			
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	5	5	5	5
		液汚											
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 B-1法	変	5	5	5	5	5	5	5	4-5			
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	5	5			
		液汚											
汗(級)	JIS L 0848	酸	変	5	5	5	5	5	5	5			
			汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	5	5	5
		アルカリ	変	5	5	5	5	5	5	5	5		
			汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	5	5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	4-5	5	4-5	4-5	5	4-5	5	5			
		湿	4-5	4-5	2-3	2	2	2	5	5			
色泣き	大丸法 I法		汚	5	5	5	5	5	5	5			

受付	2020年5月12日	発行	2020年5月25日
納入先	会社名		
	地名・店名 MD		
	分類コード		
	商品コード		
納入者	納入者コード		
	会社名	澤田株式会社	
	部課名	原系企画管理部	
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2-19 TEL 0725-33-5544	
品名・品番	担当者	山本 (30色以上)	
	製品区分:	配色区分: 単色扱い	
	品名 CANBEL 5.6		
	品番	色数 8	
判定	適用規格		
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適 耐洗濯性及び寸法変化率を含む	
	(ホルムアルデヒド)	合格 不合格	
	生地検査	染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)
物性		合格 不合格	
ホルムアルデヒド		合格 (0色) 不合格 (0色)	
備考	洗濯:0.1%コンパク洗剤(アタック)を使用 摩擦試験:たて方向に試験実施 洗濯・水・汗試験の汚染欄 ( 綿/ナイロン )		



検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター	発行責任者	担当者
	中部事業所	川原	鈴木史
	愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7		
TEL 0586-45-6477		FAX 0586-45-9124	

試験項目	生地No.		1	2	3	4	5	6	7	8
	試験方法		133	134	135	136				
耐光(級)	JIS L 0842		3-4	3	3	3				
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号合成	変	4-5	4	4	4				
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 B-1法	変	4-5	4-5	4-5	4-5				
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5				
汗(級)	JIS L 0848	酸	4-5	4-5	4-5	4				
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	変	4	4	4	4				
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
色泣き	大丸法 I法	乾	5	5	5	5				
		湿	4-5	4-5	4	3-4				
		汚	5	5	5	5				

受付	2020年5月12日	発行	2020年5月25日
納入先	会社名		
	地名・店名 MD		
	分類コード		
	商品コード		
納入者	納入者コード		
	会社名	澤田株式会社	
	部課名	原系企画管理部	
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2-19 TEL 0725-33-5544	
担当者	山本 (30色以上)		
品名・品番	製品区分:	配色区分: 単色扱い	
	品名 CANBEL 5.6		
品番	色数 4		
判定	適用規格		
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適 耐洗濯性及び寸法変化率を含む	
	(ホルムアルデヒド)	合格 不合格	
	生地検査	染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)
物性		合格 不合格	
	ホルムアルデヒド	合格 (0色) 不合格 (0色)	
備考	洗濯:0.1%コンパクト洗剤(アタック)を使用 摩擦試験:たて方向に試験実施 洗濯・水・汗試験の汚染欄 ( 綿/ナイロン )		



検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター 中部事業所	発行責任者	担当者
	愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7 TEL 0586-45-6477 FAX 0586-45-9124	川原	鈴木