

試験項目	生地No.		1	2	3	4	5	6	7	8		
	試験方法		101	102	103	104	105	106	107	108		
耐光(級)	JIS L 0842		4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3	3未満		
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号合成	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
		汚	5	5	5	5	5	5	5	5		
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 B-1法	変	5	5	5	5	4-5	4-5	4-5	5		
		汚	5	5	5	5	5	4-5	5	5		
汗(級)	JIS L 0848	酸	変	5	5	5	5	5	5	5	5	
			汚	5	5	5	5	5	4-5	4-5	5	5
		アルカリ	変	5	5	5	5	5	5	5	5	5
			汚	5	5	5	5	5	5	4-5	4-5	5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	5	5	5	5	5	5	5	5		
		湿	5	5	5	4-5	4-5	4	4-5	5		
色泣き	大丸法 I法	汚	5	5	5	5	5	5	5	5		

受付	2020年5月11日	発行	2020年5月21日	
納入先	会社名			
	地名・店名 MD			
	分類コード			
	商品コード			
納入者	納入者コード			
	会社名	澤田株式会社		
	部課名	原系企画管理部		
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2-19 TEL 0725-33-5544		
品名・品番	製品区分:	配色区分: 単色扱い		
	品名 CANBEL 7			
	品番	色数 8		
判定	適用規格			
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適 耐洗濯性及び寸法変化率を含む		
	(ホルムアルデヒド)	合格 不合格		
	生地検査	染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)	
		物性	合格 不合格	
	ホルムアルデヒド	合格 (0色) 不合格 (0色)		
備考	洗濯:0.1%コンパ外洗剤(アタック)を使用 摩擦試験:たて方向に試験実施 洗濯・水・汗試験の汚染欄 (綿/ナイロン)			



検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター 中部事業所	発行責任者	担当者
	愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7	川原	鈴木史
	TEL 0586-45-6477 FAX 0586-45-9124		

本報告書に記載の検査結果は供試試料に対するものであり荷口(口)全体の品質を証明するものではありません。無断複写転用を禁じます。

試験項目	生地№.		1	2	3	4	5	6	7	8
	試験方法		109	110	111	112	113	114	115	116
耐光(級)	JIS L 0842		4	4	4	4	3未満	3-4	3	3
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号合成	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚	5	5	5	5	5	5	5	5
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 B-1法	変	5	4-5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚	5	5	5	5	5	5	4	4-5
汗(級)	JIS L 0848	酸	5	5	5	4-5	5	4-5	4-5	4-5
		汚	5	5	5	5	5	5	5	5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	5	5	5	5	5	5	3	4-5
		湿	4	4	3-4	4	4-5	5	2	2-3
色泣き	大丸法 I法		汚	5	5	5	5	5	4-5	4-5

受付	2020年5月11日	発行	2020年5月21日
納入先	会社名		
	地名・店名 MD		
	分類コード		
	商品コード		
納入者	納入者コード		
	会社名	澤田株式会社	
	部課名	原系企画管理部	
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2-19 TEL 0725-33-5544	
品名・品番	担当者	山本 (30色以上)	
	製品区分:	配色区分: 単色扱い	
	品名 CANBEL 7		
品番	色数 8		
判定	適用規格		
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適	
	(ホルムアルデヒド)	耐洗濯性及び寸法変化率を含む	
	生地検査	合格 不合格	
備考	染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)	
	物性	合格 不合格	
	ホルムアルデヒド	合格 (0色) 不合格 (0色)	
備考	洗濯:0.1%コンパ外洗剤(アタック)を使用 摩擦試験:たて方向に試験実施 洗濯・水・汗試験の汚染欄 (綿/ナイロン)		



検査機関	一般財団法人 ニッセケン品質評価センター	発行責任者	担当者
	中部事業所	川原	鈴木史
愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7			
TEL 0586-45-6477		FAX 0586-45-9124	

本報告書に記載の検査結果は供試試料に対するものであり荷口(ロット)全体の品質を証明するものではありません。無断複写転用を禁じます。

試験項目	生地No.		1	2	3	4	5	6	7	8
	試験方法		117	118	119	120	121	122	123	124
耐光(級)	JIS L 0842		3-4	3-4	3	3-4	3-4	3-4	4	4
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号合成	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 B-1法	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚	5	4-5	5	5	5	5	5	5
汗(級)	JIS L 0848	酸	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	5 5	5 5	5 5	5 5
		アルカリ	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	5 5	5 5	5 5	5 5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	5	4-5	4-5	5	5	4-5	4-5	
		湿	4-5	4	2-3	4-5	4-5	3-4	2-3	
色泣き	大丸法 I法		汚	5	5	5	5	5	5	

受付	2020年5月11日	発行	2020年5月21日	
納入先	会社名			
	地名・店名 MD			
	分類コード			
	商品コード			
納入者	納入者コード			
	会社名	澤田株式会社		
	部課名	原系企画管理部		
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2-19 TEL 0725-33-5544		
	担当者	山本 (30色以上)		
品名・品番	製品区分:	配色区分: 単色扱い		
	品名 CANBEL 7			
	品番	色数 8		
判定	適用規格			
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適 耐洗濯性及び寸法変化率を含む		
	(ホルムアルデヒド)	合格 不合格		
	生地検査	染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)	
		物性	合格 不合格	
	ホルムアルデヒド	合格 (0色) 不合格 (0色)		
備考	洗濯:0.1%コンパクト洗剤(アタック)を使用 摩擦試験:たて方向に試験実施 洗濯・水・汗試験の汚染欄 (綿/ナイロン)			



検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター 中部事業所	発行責任者	担当者
	愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7 TEL 0586-45-6477 FAX 0586-45-9124	川原	鈴木

試験項目	生地No.		1	2	3	4	5	6	7	8		
	試験方法		125	126	127	128	129	130	131	132		
耐光(級)	JIS L 0842		3-4	3	3	3-4	4	4	4	4		
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号合成	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 B-1法	変	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
		汚	4-5	5	4-5	5	4-5	4-5	5	5		
汗(級)	JIS L 0848	酸	変	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	5	5	
			汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	5	5
		アルカリ	変	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	5	5
			汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	5	5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	5	5	4-5	4-5	4-5	4	5	5		
		湿	4	4-5	3	2-3	2	2	5	5		
色泣き	大丸法 I法		汚	4-5	5	5	4-5	4-5	5	5		


受付	2020年5月11日	発行	2020年5月21日
納入先	会社名		
	地名・店名 MD		
	分類コード		
	商品コード		
納入者	納入者コード		
	会社名	澤田株式会社	
	部課名	原系企画管理部	
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2-19 TEL 0725-33-5544	
担当者	山本 (30色以上)		
品名・品番	製品区分:	配色区分: 単色扱い	
	品名 CANBEL 7		
品番	色数 8		
判定	適用規格		
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適 耐洗濯性及び寸法変化率を含む	
	(ホルムアルデヒド)	合格 不合格	
	生地検査	染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)
物性		合格 不合格	
ホルムアルデヒド		合格 (0色) 不合格 (0色)	
備考	洗濯:0.1%コンパ外洗剤(アタック)を使用 摩擦試験:たて方向に試験実施 洗濯・水・汗試験の汚染欄 (綿/ナイロン)		



検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター 中部事業所	発行責任者	担当者
	愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7 TEL 0586-45-6477 FAX 0586-45-9124	川原	鈴木

試験項目	生地No.		1	2	3	4	5	6	7	8	
	試験方法		133	134	135	136					
耐久(級)	JIS L 0842		3-4	3-4	3-4	3					
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号合成	変	4-5	4-5	4-5	4-5					
		汚	5	5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 B-1法	変	4-5	4-5	4-5	4-5					
		汚	5	5	5	5					
汗(級)	JIS L 0848	酸	変	4-5	4-5	4-5	4-5				
			汚	4-5	4-5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5
		アルカリ	変	4-5	4-5	4-5	4-5				
			汚	4-5	4-5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	5	5	5	4-5					
		湿	5	5	4-5	4					
色泣き	大丸法 I法		汚	5	5	5	5				

受付	2020年5月11日		発行	2020年5月21日		
納入先	会社名					
	地名・店名 MD					
	分類コード					
	商品コード					
納入者	納入者コード					
	会社名	澤田株式会社				
	部課名	原糸企画管理部				
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2-19 TEL 0725-33-5544				
品名・品番	担当者	山本 (30色以上)				
	製品区分:	配色区分: 単色扱い				
	品名 CANBEL 7					
	品番	色数 4				
判定	適用規格					
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適 耐洗濯性及び寸法変化率を含む				
	(ホルムアルデヒド)	合格 不合格				
	生地検査	染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)			
		物性	合格 不合格			
	ホルムアルデヒド	合格 (0色) 不合格 (0色)				
備考	洗濯:0.1%コンパクト洗剤(アタック)を使用					
	摩擦試験:たて方向に試験実施					
	洗濯・水・汗試験の汚染欄 (綿/ナイロン)					



検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター 中部事業所	発行責任者	担当者
	愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7 TEL 0586-45-6477 FAX 0586-45-9124	川原	鈴木史