


試験項目	生地No.		1	2	3	4	5	6	7	8		
	試験方法		101	102	103	104	105	106	107	108		
耐光(級)	JIS L 0842		4	4	3	3-4	3-4	4	4	3-4		
洗濯(級)	JIS L 0844 A-1号 中性	変	4-5	4-5	4	4	4	4-5	4	4-5		
		汚	5	5	5	5	5	5	4-5	4-5	4-5	
		液汚										
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 B-1法	変	5	5	5	5	5	5	5	5		
		汚	5	5	5	5	5	4-5	4-5	4-5		
		液汚										
汗(級)	JIS L 0848	酸	変	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚	5	5	5	5	5	5	4-5	4-5	4-5
		アルカリ	変	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚	5	5	5	5	5	5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	5	5	5	5	5	4-5	4-5	4-5		
		湿	5	5	5	5	4-5	3	2-3	2-3		
色泣き	大丸法 I法	汚	5	5	5	5	5	4-5	4-5	5		

受付	2020年3月9日	発行	2020年3月11日	
納入先	会社名			
	地名・店名 MD			
	分類コード			
	商品コード			
納入者	納入者コード			
	会社名	澤田株式会社		
	部課名	原系企画管理部		
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2-19 TEL 0725-33-5544		
	担当者	山本 (30色以上)		
品名・品番	製品区分:	配色区分: 単色扱い		
	品名 Eco Cuwool			
	品番	色数 8		
判定	適用規格			
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適 耐洗濯性及び寸法変化率を含む		
	(ホルムアルデヒド)	合格 不合格		
	生地検査	染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)	
		物性	合格 不合格	
		ホルムアルデヒド	合格 (0色) 不合格 (0色)	
備考	洗濯の洗剤は中性洗剤(標準使用濃度)を使用 洗濯・水・汗試験の汚染欄 (綿/ナイロン)			



検査機関

一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター
中部事業所
愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7

発行責任者 担当者
川原 不破

TEL 0586-45-6477 FAX 0586-45-9124

本報告書に記載の検査結果は供試試料に対するものであり荷口(ロット)全体の品質を証明するものではありません。無断複写転用を禁じます。

試験項目	生地No.		1	2	3	4	5	6	7	8		
	試験方法		109	110	111	112	113	114	117	118		
耐光(級)	JIS L 0842		4	4	3-4	4	4	4	3	3-4		
洗濯(級)	JIS L 0844 A-1号 中性	変	4-5	4-5	4	4-5	4	4	4	4		
		汚	5	5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 B-1法	変	5	5	5	5	5	5	5	5		
		汚	5	5	5	4-5	5	5	5	5		
汗(級)	JIS L 0848	酸	変	4-5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚	4-5	4-5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		アルカリ	変	4-5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚	4-5	4-5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	5	5	5	5	5	5	5	5		
		湿	4-5	4	4	3	3	3	4-5	4-5		
色泣き	大丸法 I法		汚	5	5	5	5	5	5	5		


受付	2020年3月9日	発行	2020年3月11日	
納入先	会社名			
	地名・店名 MD			
	分類コード			
	商品コード			
納入者	納入者コード			
	会社名	澤田株式会社		
	部課名	原系企画管理部		
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2-19 TEL 0725-33-5544		
	担当者	山本 (30色以上)		
品名・品番	製品区分:	配色区分: 単色扱い		
	品名 Eco Cuwool			
	品番	色数 8		
判定	適用規格			
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適 耐洗濯性及び寸法変化率を含む		
	(ホルムアルデヒド)	合格 不合格		
	生地検査	染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)	
		物性	合格 不合格	
	ホルムアルデヒド	合格 (0色) 不合格 (0色)		
備考	洗濯の洗剤は中性洗剤(標準使用濃度)を使用 摩擦試験: たて方向に試験実施 洗濯・水・汗試験の汚染欄 (綿/ナイロン)			



検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター 中部事業所	発行責任者	担当者
	愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7	川原	不破
	TEL 0586-45-6477 FAX 0586-45-9124		

試験項目	生地No.		1	2	3	4	5	6	7	8	
	試験方法		119	120	122	125	126	127	128	129	
耐光(級)	JIS L 0842		3-4	4	4	3	3-4	3-4	4	4	
洗濯(級)	JIS L 0844 A-1号 中性	変	4-5	4-5	4	4	4	4-5	4-5	4-5	
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	5	5	5	5	
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 B-1法	変	5	5	5	5	5	5	5	5	
		汚	4-5	4-5	4-5	5	5	5	5	5	
汗(級)	JIS L 0848	酸	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚	4-5	4-5	4-5	4-5	5	5	5	5
		アルカリ	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚	4-5	4-5	4-5	4-5	5	5	5	5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	5	5	4-5	5	5	5	4-5	4-5	
		湿	3	3-4	2-3	4-5	4-5	2-3	2-3	2	
色泣き	大丸法 I法	汚	5	5	5	5	5	5	5	5	

受付	2020年3月9日	発行	2020年3月11日	
納入先	会社名			
	地名・店名 MD			
	分類コード			
	商品コード			
納入者	納入者コード			
	会社名	澤田株式会社		
	部課名	原糸企画管理部		
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2-19 TEL 0725-33-5544		
品名・品番	製品区分:	配色区分: 単色扱い		
	品名 Eco Cuwool			
品番	色数 8			
判定	適用規格			
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適		
	(ホルムアルデヒド)	耐洗濯性及び寸法変化率を含む		
	生地検査	染色堅牢度	合格 (0色)	不合格 (0色)
		物性	合格	不合格
		ホルムアルデヒド	合格 (0色)	不合格 (0色)
備考	洗濯の洗剤は中性洗剤(標準使用濃度)を使用 摩擦試験: たて方向に試験実施 洗濯・水・汗試験の汚染欄 (綿/ナイロン)			



検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター 中部事業所	発行責任者	担当者
	愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7	川原	不破
TEL 0586-45-6477 FAX 0586-45-9124			

試験項目	生地No.		1	2	3	4	5	6	7	8		
	試験方法		130	132	133	134	135	136	138	139		
耐光(級)	JIS L 0842		4	3-4	3-4	3-4	3-4	4	4	4		
洗濯(級)	JIS L 0844 A-1号 中性	変	4-5	4-5	4	4	4-5	4-5	4-5	4-5		
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	5	5	4-5	4-5		
		液汚										
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 B-1法	変	5	5	5	5	5	5	5	5		
		汚	5	4-5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		液汚										
汗(級)	JIS L 0848	酸	変	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚	4-5	4-5	4-5	4-5	5	5	4-5	4-5	
		アルカリ	変	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚	4-5	4-5	4-5	4-5	5	5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	4-5	4-5	5	5	5	5	4-5	4-5		
		湿	2	2	4-5	4	3	3	2	2		
色泣き	大丸法 I法		汚	5	5	5	5	5	4	3-4		

受付	2020年3月9日	発行	2020年3月11日	
納入先	会社名			
	地名・店名 MD			
	分類コード			
	商品コード			
納入者	納入者コード			
	会社名	澤田株式会社		
	部課名	原系企画管理部		
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2-19 TEL 0725-33-5544		
	担当者	山本 (30色以上)		
品名・品番	製品区分:	配色区分: 単色扱い		
	品名 Eco Cuwool			
	品番	色数 8		
判定	適用規格			
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適 耐洗濯性及び寸法変化率を含む		
	(ホルムアルデヒド)	合格 不合格		
	生地検査	染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)	
		物性	合格 不合格	
		ホルムアルデヒド	合格 (0色) 不合格 (0色)	
備考	洗濯の洗剤は中性洗剤(標準使用濃度)を使用 摩擦試験: たて方向に試験実施 洗濯・水・汗試験の汚染欄 (綿/ナイロン)			



検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター	発行責任者	担当者
	中部事業所	川原	不破
愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7			
TEL	0586-45-6477	FAX	0586-45-9124

試験項目	生地No.		1	2	3	4	5	6	7	8				
	試験方法		140	141	142	143	144	145	146	147				
耐光(級)	JIS L 0842		4以上	3	3	3-4	3-4	3-4	3-4	4以上				
洗濯(級)	JIS L 0844 A-1号 中性	変	4-5	4	4	4	4	4	4-5	4-5				
		汚	4-5	4-5	5	5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		液汚												
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 B-1法	変	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5				
		汚	4-5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5				
		液汚												
汗(級)	JIS L 0848	酸	変	5	4-5	4	4	4-5	4-5	4-5	4-5			
			汚	4-5	4-5	5	5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		アルカリ	変	5	4-5	4	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚	4-5	4-5	5	5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	4-5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5				
		湿	2	5	4-5	4	3-4	3	2-3	2				
色泣き	大丸法 I法		汚	4	5	5	5	5	5	5				


受付	2020年3月9日	発行	2020年3月11日		
納入先	会社名				
	地名・店名 MD				
	分類コード				
	商品コード				
納入者	納入者コード				
	会社名	澤田株式会社			
	部課名	原系企画管理部			
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2-19 TEL 0725-33-5544			
担当者	山本 (30色以上)				
品名・品番	製品区分:	配色区分: 単色扱い			
	品名 Eco Cuwool				
品番	色数 8				
判定	適用規格				
	製品検査 (1点検査)	合格	不合格	表示不適	
	(ホルムアルデヒド)	耐洗濯性及び寸法変化率を含む			
		合格	不合格		
	生地検査	染色堅牢度	合格	(0色)	不合格 (0色)
		物性	合格	不合格	
ホルムアルデヒド		合格	(0色)	不合格 (0色)	
備考	洗濯の洗剤は中性洗剤(標準使用濃度)を使用 摩擦試験: たて方向に試験実施 洗濯・水・汗試験の汚染欄 (綿/ナイロン)				



検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター 中部事業所	発行責任者	担当者
	愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7		
	TEL 0586-45-6477 FAX 0586-45-9124		

試験項目	生地No.		1		2		3		4		5		6		7		8		
	試験方法		115		116		121		123		124		131		137		148		
耐光(級)	JIS L 0842		4		3-4		3-4		4		4		3-4		3-4		4以上		
洗濯(級)	JIS L 0844 A-1号 中性	変	4		4-5		4		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4	4-5	4-5			
		液汚																	
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 B-1法	変	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		5		
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5				
		液汚																	
汗(級)	JIS L 0848	酸	変	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		5	
			汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
		アルカリ	変	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		5	
			汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		
		湿	3		2-3		3		2-3		2-3		2		2-3		1-2		
色泣き	大丸法 I法	汚	5		5		5		5		5		5		5		5		

受付	2020年3月27日	発行	2020年3月31日	
納入先	会社名			
	地名・店名 MD			
	分類コード			
	商品コード			
納入者	納入者コード			
	会社名	澤田株式会社		
	部課名	原系企画管理部		
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2番19号 TEL 0725-33-5544		
品名・品番	製品区分:	配色区分: 単色扱い		
	品名 Eco Cuwool			
	品番	色数 8		
判定	適用規格			
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適 耐洗濯性及び寸法変化率を含む		
	(ホルムアルデヒド)	合格 不合格		
	生地検査	染色変らう度	合格 (0色) 不合格 (0色)	
		物性	合格 不合格	
ホルムアルデヒド		合格 (0色) 不合格 (0色)		
備考	摩擦試験: たて方向に試験実施 洗濯の洗剤は中性洗剤(標準使用濃度)を使用 洗濯・水・汗試験の汚染欄 (綿/ナイロン)			



一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター
 検査機関
 中部事業所
 愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7
 TEL 0586-45-6477 FAX 0586-45-9124

発行責任者 担当者
 川原 鈴木史

本報告書に記載の検査結果は供試試料に対するものであり荷口(ロット)全体の品質を証明するものではありません。無断複写転用を禁じます。