

試験項目	生地No.		1		2		3		4		5		6		7		8		
	試験方法		001		002		004		005		014		022		026		030		
耐光(級)	JIS L 0842		3		3		3		4		4		4		3-4		3未満		
洗濯(級)	JIS L 0844 A-1号 中性	変	4		4		4-5		4		4		4		4-5		4-5		
		汚	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	3-4	4
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 B-1法	変	4-5		5		5		5		5		5		5		4-5		
		汚	5	5	5	5	5	5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
汗(級)	JIS L 0848	酸	変	4-5		5		5		5		5		5		5		4-5	
			汚	5	5	5	5	5	5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	2-3	3-4
		アルカリ	変	4-5		5		5		5		5		5		5		4-5	
			汚	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	3
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	5		5		5		5		4-5		4-5		4-5		4-5		
		湿	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4	4-5	4-5	3-4	3-4	3	3		
色泣き	大丸法 I法	汚	5		4-5		5		5		4-5		5		5		3		

受付	2020年5月8日	発行	2020年5月19日	
納入先	会社名			
	地名・店名 MD			
	分類コード			
納入者	商品コード			
	納入者コード			
	会社名	澤田株式会社		
	部課名			
所在地	大阪府泉大津市千原町2-2番19号			
	TEL 0725-33-5544			
担当者	土木			
品名・品番	製品区分:	配色区分: 単色扱い		
	品名	セリオ・プラス2/48		
	品番	色数 8		
判定	適用規格			
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適 耐洗濯性及び寸法変化率を含む		
	(ホルムアルデヒド)	合格 不合格		
	生地検査	染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)	
		物性	合格 不合格	
	ホルムアルデヒド	合格 (0色) 不合格 (0色)		
備考	摩擦試験: たて方向に試験実施 洗濯の洗剤は中性洗剤(標準使用濃度)を使用 洗濯・水・汗試験の汚染欄 (綿/ナイロン)			



検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター	発行責任者	担当者
	中部事業所	川原	鈴木
	愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7		
TEL	0586-45-6477	FAX	0586-45-9124

試験項目	生地No.		1		2		3		4		5		6		7		8	
	試験方法		037		046		048		049		050		051		052		053	
耐光(級)	JIS L 0842		4		4		3-4		4以上		3-4		4		4		3	
洗濯(級)	JIS L 0844 A-1号 中性		変 4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4	
	液汚																	
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 B-1法		変 5		5		5		5		5		5		5		5	
	液汚		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		5		5		5	
汗(級)	JIS L 0848	酸	変 5		5		4-5		5		4-5		5		5		4-5	
		汚	4-5		4-5		3		3-4		4		4-5		2-3		3-4	
	アルカリ	変	5		5		4-5		5		4-5		5		5		4-5	
		汚	4-5		4-5		4-5		3-4		3-4		4-5		4-5		3	
摩擦(級)	JIS L 0849 II形		乾 4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		5		5		5	
	湿		4		3		3		3		2-3		5		5		4-5	
色泣き	大丸法 I法		汚 4		4-5		3		4-5		2-3		5		5		4-5	

受付	2020年5月8日	発行	2020年5月19日	
納入先	会社名			
	地名・店名 MD			
	分類コード			
	商品コード			
納入者	納入者コード			
	会社名	澤田株式会社		
	部課名			
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2番19号 TEL 0725-33-5544		
品名・品番	製品区分:	配色区分: 単色扱い		
	品名 セリコ・プラス2/48			
品番	色数 8			
判定	適用規格			
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適 耐洗濯性及び寸法変化率を含む		
	(ホルムアルデヒド)	合格 不合格		
	生地検査	染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)	
		物性	合格 不合格	
ホルムアルデヒド	合格 (0色) 不合格 (0色)			
備考	洗濯の洗剤は中性洗剤(標準使用濃度)を使用 摩擦試験: たて方向に試験実施 洗濯・水・汗試験の汚染欄 (綿/ナイロン)			



検査機関	一般財団法人 ニッセンケン 品質評価センター 中部事業所	発行責任者	担当者
	愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7 TEL 0586-45-6477 FAX 0586-45-9124	川原	鈴木