


試験項目	生地No. 試験方法	1	2	3	4	5	6	7	8
		PTH-2832 オレンジ	PTH-2833 パープル	PTH-2834 ミラクル	PTH-2836 ブルーG				
耐光(級)	JIS L 0842	4	4	4	4				
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号合成	変	4-5	4-5	4-5	4-5			
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		液汚							
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 B-1法	変	4-5	4-5	4-5	4-5			
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5			
		液汚							
汗(級)	JIS L 0848	酸	変	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		アルカリ	変	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	4-5	4-5	4-5	4-5			
		湿	4-5	4-5	4-5	4-5			
色泣き(級)	大丸法 I法	汚	5	5	5	5			

受付	2021年2月3日	発行	2021年2月8日	
納入先	会社名			
	地名・店名 MD			
	分類コード			
	商品コード			
納入者	納入者コード			
	会社名	澤田株式会社		
	部課名			
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2番19号 TEL 0725-33-5544		
品名・品番	製品区分:	配色区分: 単色扱い		
	品名 GERANIUM 1/15.3			
品番	品番	色数 4		
	適用規格			
判定	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適		
	(ホルムアルデヒド)	耐洗濯性及び寸法変化率を含む		
	生地検査	染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)	
		物性	合格 不合格	
ホルムアルデヒド		合格 (0色) 不合格 (0色)		
備考	ドライクリーニング: 添付白布は多織交織布を使用 洗濯: 0.1%コンパク洗剤(アタック)を使用 摩擦試験: 行方向で試験実施 洗濯・水・汗試験の汚染欄 ( 綿/ナイロン )			



検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター 中部事業所	発行責任者	担当者
	愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7	川原	鈴木
TEL 0586-45-6477 FAX 0586-45-9124			