

試験項目	生地No.		1	2	3	4	5	6	7	8
	試験方法		001	002	003	004	005	006	007	008
耐光(級)	JIS L 0842		4	4	4	4	4	3-4	4	3-4
洗濯(級)	JIS L 0844	変	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	5	4-5
		汚	5   5	5   5	5   5	5   5	5   5	4-5   4-5	5   5	5   5
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860	A-2号 合成	5	5	5	5	5	5	4-5	5
		B-1法	5	5	4-5	4-5	4-5	4	5	4-5
汗(級)	JIS L 0848	酸	5	5	5	5	5	4-5	5	5
		汚	5   5	5   5	5   5	5   5	5   5	4-5   4-5	5   5	5   5
		アルカリ	5	5	5	5	5	4-5	5	5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		湿	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色泣き(級)	大丸法 I法		5	5	5	5	5	5	5	5

受付	2022年11月18日	発行	2022年11月28日
納入先	会社名		
	地名・店名 MD		
	分類コード		
	商品コード		
納入者	納入者コード		
	会社名	澤田株式会社	
	部課名	原糸企画管理部	
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2番19号 TEL 0725-33-5544	
品名・品番	製品区分:	配色区分:	
	品名 FIT TECH 番手:1/60	品番 色数 24	
判定	適用規格		
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適 耐洗濯性及び寸法変化率を含む	
	(ホルムアルデヒド)	合格 不合格	
	生地検査	染色堅牢度 合格 (0色) 不合格 (0色) 物性 合格 不合格 ホルムアルデヒド 合格 (0色) 不合格 (0色)	
備考	<<PE100%>> <<番手:1/60>> 洗濯:0.1%コンパト洗剤(アタック)を使用 ドライクリーニング:添付白布は多織交織布を使用 摩擦試験:たて方向に試験実施 洗濯・水・汗試験の汚染欄 ( 綿・ナイロン )		




検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター 中部事業所	発行責任者	担当者
	愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7	川原	鈴木
TEL 0586-45-6477 FAX 0586-45-9124			

肉眼見本

試験項目	生地No.		9	10	11	12	13	14	15	16
	試験方法		009	010	011	012	013	014	015	016
耐光(級)	JIS L 0842		4	4	4	3-4	4	4	4	4
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号 合成	変	5	5	5	5	5	5	5	5
		汚	5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 B-1法	変	5	5	5	5	5	5	5	5
		汚	5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)	JIS L 0848	酸	5	5	5	5	5	5	5	5
		汚	5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		湿	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色泣き(級)	大丸法 I法		汚	5	5	5	5	4-5	4-5	5


受付	2022年11月18日	発行	2022年11月28日
納入先	会社名		
	地名・店名 MD		
	分類コード		
納入者	商品コード		
	納入者コード		
	会社名	澤田株式会社	
	部課名	原系企画管理部	
所在地	大阪府泉大津市千原町2-2番19号		
	TEL 0725-33-5544		
担当者	南川		
品名・品番	製品区分:	配色区分:	
	品名 FIT TECH 番手:1/60		
品番	色数 24		
判定	適用規格		
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適	
	(ホルムアルデヒド)	合格 不合格	
	生地検査	染色堅牢度 合格 (0色) 不合格 (0色)	
物性	合格 不合格		
	ホルムアルデヒド 合格 (0色) 不合格 (0色)		
備考	<<PE100%>> <<番手:1/60>> 洗濯:0.1%コンパクト洗剤(アタック)を使用 ドライクリーニング:添付白布は多織交織布を使用 摩擦試験:たて方向に試験実施 洗濯・水・汗試験の汚染欄 ( 綿/ナイロン )		



検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター	発行責任者	担当者
	中部事業所	川原	鈴木
愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7			
TEL 0586-45-6477		FAX 0586-45-9124	

試験項目	生地No.		17	18	19	20	21	22	23	24
	試験方法		017	018	019	020	021	022	023	024
耐光(級)	JIS L 0842		4	4	3-4	3-4	3-4	4	4	4
洗濯(級)	JIS L 0844		5	5	5	5	4-5	4-5	4-5	5
	A-2号 合成		4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860		5	5	5	5	5	5	5	5
	B-1法		4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)	JIS L 0848		5	5	5	5	5	5	5	5
	アルカリ		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)	JIS L 0849		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	II形		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色泣き(級)	大丸法 I法		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5

受付	2022年11月18日	発行	2022年11月28日	
納入先	会社名			
	地名・店名 MD			
	分類コード			
	商品コード			
納入者	納入者コード			
	会社名	澤田株式会社		
	部課名	原系企画管理部		
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2番19号 TEL 0725-33-5544		
品名・品番	担当者	南川		
	製品区分:	配色区分:		
	品名 FIT TECH	番手:1/60		
	品番	色数 24		
判定	適用規格			
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適 耐洗濯性及び寸法変化率を含む		
	(ホルムアルデヒド)	合格 不合格		
	生地検査	染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)	
		物性	合格 不合格	
	ホルムアルデヒド	合格 (0色) 不合格 (0色)		
備考	<<PE100%>> <<番手:1/60>> 洗濯:0.1%コンパクト洗剤(アタック)を使用 ドライクリーニング:添付白布は多織交織布を使用 摩擦試験:たて方向に試験実施 洗濯・水・汗試験の汚染欄 ( 綿/ナイロン )			



検査機関	一般財団法人	発行責任者	担当者
	ニッセンケン品質評価センター	川原	鈴木
	中部事業所		
愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7			
TEL 0586-45-6477		FAX 0586-45-9124	

本報告書に記載の検査結果は供試試料に対するものであり荷口(ロット)全体の品質を証明するものではありません。無断複写転用を禁じます。