


| 試験項目 | 生地No. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|--------------|----------------|---------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 試験方法 | | 401 | 402 | 426 | 427 | 405 | 420 | 424 | 421 | |
| 耐久(級) | JIS L 0842 | | 4 | 3未満 | 3 | 3-4 | 3 | 3-4 | 3-4 | 4 | |
| 洗濯(級) | JIS L 0844 | 変 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| | | 汚 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 4-5 4-5 | 5 5 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | |
| ドライクリーニング(級) | JIS L 0860 | A-2号 合成 | 液汚 | 5 | 5 | 4-5 | 4 | 5 | 4 | 4-5 | 3-4 |
| | | 変 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| 汗(級) | JIS L 0848 | 酸 | 汚 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 4-5 4-5 | 5 5 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 |
| | | | 変 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| | | アルカリ | 汚 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 4-5 4-5 | 5 5 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 |
| | | | 変 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 摩擦(級) | JIS L 0849 II形 | 乾 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| | | 湿 | 5 | 4-5 | 4-5 | 2-3 | 4-5 | 2 | 3 | 2 | |
| 色泣き | 大丸法 I法 | 汚 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |

| | | | |
|-------|--|---------------------------------------|-------------|
| 受付 | 2022年11月14日 | 発行 | 2022年11月18日 |
| 納入先 | 会社名 | | |
| | 地名・店名 MD | | |
| | 分類コード | | |
| | 商品コード | | |
| 納入者 | 納入者コード | | |
| | 会社名 | 澤田株式会社 | |
| | 部課名 | 原系企画管理部 | |
| | 所在地 | 大阪府泉大津市千原町2-2番19号 TEL 0725-33-5544 | |
| 担当者 | 南川 | | |
| 品名・品番 | 製品区分: | 配色区分: | |
| | 品名 | PANAPP LOOP番手:1/7.5 | |
| 品番 | 色数 8 | | |
| 判定 | 適用規格 | | |
| | 製品検査 (1点検査) | 合格 不合格 表示不適 | |
| | (ホルムアルデヒド) | 合格 不合格 | |
| | 生地検査 | 染色堅牢度 合格 (0色) 不合格 (0色) | |
| | 物性 | 合格 不合格 | |
| | ホルムアルデヒド | 合格 (0色) 不合格 (0色) | |
| 備考 | 《CO100》《番手:1/7.5》 | | |
| | 洗濯:0.1%コンパ外洗剤(アタック)を使用 ドライクリーニング:添付白布は多織交織布を使用 摩擦試験:たて方向に試験実施 洗濯・水・汗試験の汚染欄 (綿/ナイロン) | | |



一般財団法人 ニssenケン品質評価センター 検査機関

発行責任者 担当者

川原 鈴木

中部事業所

愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7

TEL 0586-45-6477 FAX 0586-45-9124