

試験項目	生地No.		1	2	3	4	5	6	7	8
	試験方法		231405	230515	230553	230528	231849	230649	231656	234916
耐光(級)	JIS L 0842		4	4	4	4	4	4	4	4
洗濯(級)	JIS L 0844	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)	JIS L 0848	酸	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		アルカリ	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		湿	4	3-4	3-4	2-3	2-3	2-3	2-3	
色泣き(級)	大丸法 I法	汚	5	5	5	5	5	5	5	

受付	2022年11月15日	発行	2022年11月24日	
納入先	会社名			
	地名・店名 MD			
	分類コード			
	商品コード			
納入者	納入者コード			
	会社名	澤田株式会社		
	部課名	原系企画管理部		
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2番19号 TEL 0725-33-5544		
品名・品番	製品区分:	配色区分:		
	品名 URARA 番手:1/6.6			
品番	色数 18			
判定	適用規格			
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適 耐洗濯性及び寸法変化率を含む		
	(ホルムアルデヒド)	合格 不合格		
	生地検査	染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)	
		物性	合格 不合格	
		ホルムアルデヒド	合格 (0色) 不合格 (0色)	
備考	<<分類外繊維(和紙)60%PE40%>> <<番手:1/6.6>> 洗濯:0.1%コンパ外洗剤(アタック)を使用 ドライクリーニング:添付白布は多織交織布を使用 摩擦試験:たて方向に試験実施 洗濯・水・汗試験の汚染欄 (綿/ナイロン)			



検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター	発行責任者	担当者
	中部事業所	川原	鈴木
	愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7		
	TEL 0586-45-6477 FAX 0586-45-9124		

試験項目	生地No. 試験方法	9	10	11	12	13	14	15	16
		232627	253327	122326	341453	331516	335327	331656	331430
耐光(級)	JIS L 0842	4	4	4	4	4	4	4	4
洗濯(級)	JIS L 0844	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	A-2号 合成	液汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	B-1法	液汚	4	4	3-4	3-4	4	3-4	4
汗(級)	JIS L 0848	酸	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	アルカリ	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		湿	3-4	3-4	4-5	3	3	3	2-3
色泣き(級)	大丸法 I法	汚	5	5	5	5	5	5	5

受付	2022年11月15日	発行	2022年11月24日	
納入先	会社名			
	地名・店名 MD			
	分類コード			
	商品コード			
納入者	納入者コード			
	会社名	澤田株式会社		
	部課名	原系企画管理部		
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2番19号 TEL 0725-33-5544		
	担当者	南川		
品名・品番	製品区分:	配色区分:		
	品名 URARA 番手:1/6.6			
品番	色数 18			
判定	適用規格			
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適 耐洗濯性及び寸法変化率を含む		
	(ホルムアルデヒド)	合格 不合格		
	生地検査	染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)	
		物性	合格 不合格	
		ホルムアルデヒド	合格 (0色) 不合格 (0色)	
備考	<<分類外繊維(和紙)60%PE40%>> <<番手:1/6.6>> 洗濯:0.1%コンパクト洗剤(アタック)を使用 ドライクリーニング:添付白布は多織交織布を使用 摩擦試験:たて方向に試験実施 洗濯・水・汗試験の汚染欄 (綿/ナイロン)			




検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター 中部事業所	発行責任者	担当者
	愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7	川原	鈴木
		TEL 0586-45-6477	FAX 0586-45-9124

本報告書に記載の検査結果は供試試料に対するものであり荷口(ロット)全体の品質を証明するものではありません。無断複写転用を禁じます。

試験項目	生地No.		17	18	19	20	21	22	23	24
	試験方法		043006	494218						
耐光(級)	JIS L 0842		4	4						
洗濯(級)	JIS L 0844	変	4-5	4-5						
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5				
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860	A-2号 合成	4-5	4-5						
		B-1法	4	3						
汗(級)	JIS L 0848	酸	4-5	4-5						
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5				
		アルカリ	4-5	4-5	4-5	4-5				
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	4-5	4-5						
		湿	3	2						
色泣き(級)	大丸法 I法	汚	5	5						

受付	2022年11月15日	発行	2022年11月24日	
納入先	会社名			
	地名・店名 MD			
	分類コード			
	商品コード			
納入者	納入者コード			
	会社名	澤田株式会社		
	部課名	原系企画管理部		
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2番19号 TEL 0725-33-5544		
品名・品番	製品区分:	配色区分:		
	品名 URARA 番手:1/6.6			
品番	色数 18			
判定	適用規格			
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適		
	(ホルムアルデヒド)	耐洗濯性及び寸法変化率を含む		
	生地検査	染色堅牢度	合格 (0色)	不合格 (0色)
		物性	合格	不合格
		ホルムアルデヒド	合格 (0色)	不合格 (0色)
備考	<<分類外繊維(和紙)60%PE40%>> <<番手:1/6.6>> 洗濯:0.1%コンバク洗剤(アタック)を使用 ドライクリーニング:添付白布は多織交織布を使用 摩擦試験:たて方向に試験実施 洗濯・水・汗試験の汚染欄 (綿/ナイロン)			



検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター	発行責任者	担当者
	中部事業所	川原	鈴木
	愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7		
TEL 0586-45-6477 FAX 0586-45-9124			