


試験項目	生地No. 試験方法	1	2	3	4	5	6	7	8
		901	902	903	904	905	906	907	908
耐光(級)	JIS L 0842	3-4	3-4	4	3-4	3-4	4	4	3-4
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号 合成	変 汚	4 5	4 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4 5	4 4-5
		液汚	5	5	5	4-5	4-5	4	4-5
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変 汚	4-5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
		液汚	5	5	4-5	4	4	3-4	4-5
汗(級)	JIS L 0848 酸 アルカリ	変 汚	4-5 5	4-5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
		汚	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	5	5	5	4-5	5	4-5	5
		湿	4-5	4-5	4-5	4	4-5	3	4-5
色泣き	大丸法 I 法	汚	5	5	5	5	4-5	5	5



受付	2023年10月3日		発行	2023年10月16日	
納入先	会社名				
	地名・店名 MD				
	分類コード				
	商品コード				
納入者	納入者コード				
	会社名	澤田株式会社			
	部課名	原糸企画管理部			
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2番19号 TEL 0725-33-5544			
品名・品番	担当者	森下			
	製品区分:	配色区分: 単色扱い			
	品名 BLOOM				
	品番	色数 18			
判定	適用規格				
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適			
	(ホルムアルデヒド)	合格 不合格			
	生地検査	染色堅牢度 合格 (0色) 不合格 (0色)			
備考	物性	合格 不合格			
	ホルムアルデヒド	合格 (0色) 不合格 (0色)			
	依頼者様申出混用率: CO50% PE50%				
	洗濯: 0.1%コンパ*外洗剤(アタック)を使用 摩擦試験: たて方向で試験実施 洗濯・水・汗試験の汚染欄 (綿/ナイロン)				

検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター 中部事業所 愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7 TEL 0586-45-6477 FAX 0586-45-9124	発行責任者	担当者
		川原	鈴木

試験項目	生地No.		9	10	11	12	13	14	15	16
	試験方法		909	910	911	912	913	914	915	916
耐光(級)	JIS L 0842		3-4	3-4	4	4	4	4	4	4
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号 合成	変	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		液汚	5	4-5	4-5	4-5	5	5	5	5
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変	4-5	4-5	4-5	4-5	5	4-5	5	4-5
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	5	5	5	4-5
		液汚	4-5	4	4	4-5	5	4-5	4-5	5
汗(級)	JIS L 0848 アルカリ	変	4-5	4-5	4-5	4-5	5	4-5	4-5	4-5
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	5	5	5	4-5
		液汚	4-5	4-5	4-5	4-5	5	5	5	4-5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	5	4-5	4-5	4-5	5	5	5	4-5
		湿	4-5	3	2	2-3	4-5	4-5	4-5	4-5
色泣き	大丸法 I法	汚	5	5	5	5	5	5	5	5

受付	2023年10月3日	発行	2023年10月16日
納入先	会社名		
	地名・店名 MD		
	分類コード		
	商品コード		
納入者	納入者コード		
	会社名	澤田株式会社	
	部課名	原系企画管理部	
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2番19号 TEL 0725-33-5544	
品名・品番	担当者	森下	
	製品区分:	配色区分: 単色扱い	
	品名 BLOOM		
	品番	色数 18	
判定	適用規格		
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適	
	(ホルムアルデヒド)	耐洗濯性及び寸法変化率を含む	
		合格 不合格	
判定	生地検査		
	染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)	
	物性	合格 不合格	
	ホルムアルデヒド	合格 (0色) 不合格 (0色)	
備考	依頼者様申出混用率: CO50% PE50%		
	洗濯: 0.1%コンパ外洗剤(アタック)を使用		
	摩擦試験: たて方向で試験実施		
	洗濯・水・汗試験の汚染欄 (綿/ナイロン)		



検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター	発行責任者	担当者
	中郡事業所	川原	鈴木
	愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7		
	TEL 0586-45-6477 FAX 0586-45-9124		

試験項目	生地No.		17	18	19	20	21	22	23	24
	試験方法		917	918						
耐光(級)	JIS L 0842		3-4	4						
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号 合成	変	4-5	4-5						
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5				
		液汚	4	4						
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変	4-5	4-5						
		汚	4-5	4-5						
		液汚	4	4						
汗(級)	JIS L 0848	酸	4-5	4-5						
		汚	4-5	4-5	4	4-5				
		アルカリ	4-5	4-5	4-5	4-5				
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	4-5	4-5						
		湿	4	2-3						
色泣き	大丸法 I 法	汚	4-5	5						

受付	2023年10月3日	発行	2023年10月16日
納入先	会社名		
	地名・店名 MD		
	分類コード		
	商品コード		
納入者	納入者コード		
	会社名	澤田株式会社	
	部課名	原糸企画管理部	
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2番19号 TEL 0725-33-5544	
品名・品番	担当者	森下	
	製品区分:	配色区分: 単色扱い	
	品名 BLOOM		
	品番	色数 18	
判定	適用規格		
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適	
	(ホルムアルデヒド)	合格 不合格	
	生地検査	染色堅牢度 合格 (0色) 不合格 (0色)	
備考	物性	合格 不合格	
	ホルムアルデヒド	合格 (0色) 不合格 (0色)	
	依頼者様申出混用率: CO50% PE50%		
	洗濯: 0.1%コンパ外洗剤(アタック)を使用 摩擦試験: たて方向で試験実施 洗濯・水・汗試験の汚染欄 (綿/ナイロン)		

17	18	19	20	21	22	23	24
生地 NQC NQEC NQEC NQEC NQ							

検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター 中部事業所 愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7 TEL 0586-45-6477 FAX 0586-45-9124	発行責任者	担当者
		川原	鈴木