

試験項目	生地No.		1	2	3	4	5	6	7	8		
	試験方法		201	202	203	204	205	206	207	208		
耐光(級)	JIS L 0842		4	4	4	4	4	3-4	4	4		
洗濯(級)	JIS L 0844	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4	4-5	4-5		
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860	A-2号 合成	5	5	5	5	4-5	4-5	4	4		
		A-1法	5	5	5	4-5	4-5	4-5	4	4		
汗(級)	JIS L 0848	酸	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		アルカリ	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
		湿	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色泣き	大丸法 I法		汚	5	5	5	4-5	5	4-5	5	5	

受付	2023年12月22日		発行	2023年12月29日		
納入先	会社名					
	地名・店名 MD					
	分類コード					
	商品コード					
納入者	納入者コード					
	会社名	澤田株式会社				
	部課名	TQC DELIVERY UNIT				
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2番19号 TEL 0725-33-5544				
品名・品番	製品区分:	配色区分: 単色扱い				
	品名 FAIRY BOUCLE					
品番	色数 36					
判定	適用規格					
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適 耐洗濯性及び寸法変化率を含む				
	(ホルムアルデヒド)	合格 不合格				
	生地検査	染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)			
		物性	合格 不合格			
ホルムアルデヒド	合格 (0色) 不合格 (0色)					
備考	依頼者様申出混用率:WOOL67% NYLON33%					
	洗濯:0.1%コンパクト洗剤(アタック)を使用 摩擦試験:たて方向で試験実施					
	洗濯・水・汗試験の汚染欄 (綿/ナイロン)					



検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター	発行責任者	担当者
	中部事業所	川原	鈴木
	愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7		
TEL 0586-45-6477		FAX 0586-45-9124	

試験項目	生地No.		9	10	11	12	13	14	15	16				
	試験方法		209	210	211	212	213	214	215	216				
耐光(級)	JIS L 0842		4	3-4	3-4	4	3-4	4	4	4				
洗濯(級)	JIS L 0844	変	4-5	4	4	4-5	4-5	4	4	4-5				
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5				
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5				
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	3-4				
汗(級)	JIS L 0848	酸	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
			汚	4-5	4-5	4-5	4-5	3	4-5	4-5	4-5	4	4	
		アルカリ	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4	3	4-5	4-5	4	4	3-4
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4			
		湿	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4	4	3			
色泣き	大丸法 I法		汚	5	5	5	5	5	5	5				

受付	2023年12月22日		発行	2023年12月29日		
納入先	会社名					
	地名・店名 MD					
	分類コード					
	商品コード					
納入者	納入者コード					
	会社名	澤田株式会社				
	部課名	TQC DELIVERY UNIT				
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2番19号 TEL 0725-33-5544				
品名・品番	製品区分:	配色区分: 単色扱い				
	品名	FAIRY BOUCLE				
	品番	色数 36				
判定	適用規格					
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適 耐洗濯性及び寸法変化率を含む				
	(ホルムアルデヒド)	合格 不合格				
	生地検査	染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)			
		物性	合格 不合格			
	ホルムアルデヒド	合格 (0色) 不合格 (0色)				
備考	依頼者様申出混用率: WOOL67% NYLON33%					
	洗濯: 0.1%コンパ外洗剤(アタック)を使用 摩擦試験: たて方向で試験実施					
	洗濯・水・汗試験の汚染欄 (綿/ナイロン)					



検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター	発行責任者	担当者
	中部事業所	川原	鈴木
	愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7		
TEL 0586-45-6477		FAX 0586-45-9124	

本報告書に記載の検査結果は供試試料に対するものであり荷口(ロット)全体の品質を証明するものではありません。無断複写転用を禁じます。

試験項目	生地No.		17	18	19	20	21	22	23	24
	試験方法		217	218	219	220	221	222	223	224
耐光(級)	JIS L 0842		4	3-4	4	4	3-4	3-4	4	3-4
洗濯(級)	JIS L 0844	変	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)	JIS L 0848	酸	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	3-4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		湿	3	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色泣き	大丸法 I法		4-5	4-5	5	4-5	5	5	5	5

受付	2023年12月22日		発行	2023年12月29日	
納入先	会社名				
	地名・店名 MD				
	分類コード				
	商品コード				
納入者	納入者コード				
	会社名	澤田株式会社			
	部課名	TQC DELIVERY UNIT			
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2番19号 TEL 0725-33-5544			
品名・品番	製品区分:	配色区分: 単色扱い			
	品名 FAIRY BOUCLE				
品番	色数 36				
判定	適用規格				
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適			
	(ホルムアルデヒド)	耐洗濯性及び寸法変化率を含む 合格 不合格			
	生地検査	染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)		
	物性	合格 不合格			
	ホルムアルデヒド	合格 (0色) 不合格 (0色)			
備考	依頼者様申出混用率: WOOL67% NYLON33% 洗濯: 0.1%コンパクト洗剤(アタック)を使用 摩擦試験: たて方向で試験実施 洗濯・水・汗試験の汚染欄 (綿/ナイロン)				



検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター	発行責任者	担当者
	中部事業所		
	愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7		
TEL 0586-45-6477		FAX 0586-45-9124	

本報告書に記載の検査結果は供試試料に対するものであり荷口(ロット)全体の品質を証明するものではありません。無断複写転用を禁じます。

試験項目	生地No.		25	26	27	28	29	30	31	32
	試験方法		225	226	227	228	229	230	231	232
耐光(級)	JIS L 0842		3-4	3-4	4	4	4	4	4	3
洗濯(級)	JIS L 0844	変	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)	JIS L 0848	酸	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		アルカリ	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚	4-5	4-5	4-5	4	4	4-5	4-5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4	4-5	
		湿	4-5	4-5	4	2-3	3-4	4	3-4	
色泣き	大丸法 I法		汚	5	5	5	5	5	5	


受付	2023年12月22日		発行	2023年12月29日	
納入先	会社名				
	地名・店名 MD				
	分類コード				
	商品コード				
納入者	納入者コード				
	会社名	澤田株式会社			
	部課名	TQC DELIVERY UNIT			
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2番19号 TEL 0725-33-5544			
品名・品番	製品区分:	配色区分: 単色扱い			
	品名 FAIRY BOUCLE				
品番	色数 36				
判定	適用規格				
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適 耐洗濯性及び寸法変化率を含む			
	(ホルムアルデヒド)	合格 不合格			
	生地検査	染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)		
	物性	合格 不合格			
	ホルムアルデヒド	合格 (0色) 不合格 (0色)			
備考	依頼者様申出混用率: WOOL67% NYLON33% 洗濯: 0.1%コンパクト洗剤(アタック)を使用 摩擦試験: たて方向で試験実施 洗濯・水・汗試験の汚染欄 (綿/ナイロン)				



検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター	発行責任者	担当者
	NC	川原	鈴木
愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7			
TEL 0586-45-6477		FAX 0586-45-9124	

試験項目	生地No.		33	34	35	36	37	38	39	40	
	試験方法		233	234	235	236					
耐光(級)	JIS L 0842		4	4	4	4					
洗濯(級)	JIS L 0844	変	4-5	4-5	4-5	4-5					
		汚	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5			
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860	変	4-5	4-5	4-5	4-5					
		汚	4-5	4-5	4	4					
汗(級)	JIS L 0848	酸	変	4-5	4-5	4-5	4-5				
			汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
		アルカリ	変	4-5	4-5	4-5	4-5				
			汚	4-5	4-5	4-5	3-4	4	4		
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	4-5	4	4	4-5					
		湿	3-4	2-3	1-2	4					
色泣き	大丸法 I法	汚	5	5	4-5	5					

受付	2023年12月22日	発行	2023年12月29日	
納入先	会社名			
	地名・店名 MD			
	分類コード			
	商品コード			
納入者	納入者コード			
	会社名	澤田株式会社		
	部課名	TQC DELIVERY UNIT		
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2番19号 TEL 0725-33-5544		
品名・品番	製品区分:	配色区分: 単色扱い		
	品名 FAIRY BOUCLE			
品番	色数 36			
判定	適用規格			
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適		
	(ホルムアルデヒド)	耐洗濯性及び寸法変化率を含む		
	生地検査	染色堅牢度	合格 (0色)	不合格 (0色)
		物性	合格	不合格
		ホルムアルデヒド	合格 (0色)	不合格 (0色)
備考	依頼者様申出混用率: WOOL67% NYLON33%			
	洗濯: 0.1%コンパク洗剤(アタック)を使用 摩擦試験: たて方向で試験実施 洗濯・水・汗試験の汚染欄 (綿/ナイロン)			



検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター	発行責任者	担当者
	中部事業所	川原	鈴木
愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7			
TEL 0586-45-6477		FAX 0586-45-9124	