

試験項目	生地No.		1	2	3	4	5	6	7	8
	試験方法		601	602	604	606	608	610	615	616
耐光(級)	JIS L 0842		3	3	3	3	3-4	3-4	3-4	3-4
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号 合成	変	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚	5   5	5   5	5   5	4-5   4-5	4-5   4-5	4-5   4-5	4-5   4-5	4-5   4-5
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚	5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)	JIS L 0848	酸	変	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚	5   5	5   5	5   5	4-5   4-5	4-5   4-5	4-5   4-5	4-5   4-5
		アルカリ	変	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚	5   5	5   5	5   5	4-5   4-5	4-5   4-5	4-5   4-5	4-5   4-5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		湿	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色泣き	大丸法 I法		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	

受付	2023年8月25日	発行	2023年8月29日	
納入先	会社名			
	地名・店名 MD			
	分類コード			
	商品コード			
納入者	納入者コード			
	会社名	澤田株式会社		
	部課名	原系企画管理部		
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2番19号 TEL 0725-33-5544		
	担当者	森下		
品名・品番	製品区分:	配色区分: 単色扱い		
	品名	FLAVOR SLUB		
	品番	色数 18		
判定	適用規格			
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適 耐洗濯性及び寸法変化率を含む		
	(ホルムアルデヒド)	合格 不合格		
	生地検査	染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)	
		物性	合格 不合格	
		ホルムアルデヒド	合格 (0色) 不合格 (0色)	
備考	依頼者様申出混用率: AC100% 洗濯: 0.1%コンパクト洗剤(アタック)を使用 摩擦試験: たて方向で試験実施 洗濯・水・汗試験の汚染欄 ( 綿/ナイロン )			



検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター	発行責任者	担当者
	愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7	[Red Seal]	[Red Seal]
	形式: B		

試験項目	生地No. 試験方法	9		10		11		12		13		14		15		16		
		618		623		631		633		640		641		642		645		
耐光(級)	JIS L 0842	3-4		4		4		4		4		3		3		4		
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号 合成	変	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	
汗(級)	JIS L 0848 アルカリ	変	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		酸	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
		湿	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
色泣き	大丸法 I法	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		

受付	2023年8月25日	発行	2023年8月29日	
納入先	会社名			
	地名・店名 MD			
	分類コード			
	商品コード			
納入者	納入者コード			
	会社名	澤田株式会社		
	部課名	原系企画管理部		
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2番19号 TEL 0725-33-5544		
担当者	森下			
品名・品番	製品区分:	配色区分: 単色扱い		
	品名	FLAVOR SLUB		
	品番	色数 18		
判定	適用規格			
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適 耐洗濯性及び寸法変化率を含む		
	(ホルムアルデヒド)	合格 不合格		
	生地検査	染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)	
		物性	合格 不合格	
	ホルムアルデヒド	合格 (0色) 不合格 (0色)		
備考	依頼者様申出混用率: AC100%			
	洗濯: 0.1%コンパクト洗剤(アタック)を使用 摩擦試験: たて方向で試験実施 洗濯・水・汗試験の汚染欄 ( 綿/ナイロン )			



検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター 中部事業所	発行責任者	担当者
	愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7 TEL 0586-45-6477 FAX 0586-45-9124		

本報告書に記載の検査結果は供試試料に対するものであり、(中)全体の品質を証明するものではありません。無断複写転用を禁じます。

試験項目	生地No. 試験方法	17		18		19		20		21		22		23		24		
		647		648														
耐光(級)	JIS L 0842	4		4														
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号 合成	変	4-5		4-5													
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5												
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変	4-5		4-5													
		汚	4-5		4-5													
汗(級)	JIS L 0848	酸	4-5		4-5													
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5												
		アルカリ	変	4-5		4-5												
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	4-5		4-5													
		湿	4-5		4-5													
色泣き	大丸法 I法	汚	4-5		4-5													

受付	2023年8月25日	発行	2023年8月29日	
納入先	会社名			
	地名・店名 MD			
	分類コード			
	商品コード			
納入者	納入者コード			
	会社名	澤田株式会社		
	部課名	原系企画管理部		
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2番19号 TEL 0725-33-5544		
担当者	森下			
品名・品番	製品区分:	配色区分: 単色扱い		
	品名 FLAVOR SLUB			
品番	色数 18			
判定	適用規格			
	製品検査 (1点検査)	合格	不合格 表示不適	
	(ホルムアルデヒド)	耐洗濯性及び寸法変化率を含む		
	生地検査	染色堅牢度	合格	不合格 (0色)
		物性	合格	不合格
		ホルムアルデヒド	合格	不合格 (0色)
備考	依頼者様申出混用率: AC100% 洗濯: 0.1%コンパ外洗剤(アタック)を使用 摩擦試験: たて方向で試験実施 洗濯・水・汗試験の汚染欄 ( 綿/ナイロン )			
検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター 愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7 TEL 0586-45-6477 FAX 0586-45-9124	発行責任者 担当 中部事業所 川原		



本報告書に記載の検査結果は供試試料に対するものであり荷口(口外)全体の品質を証明するものではありません。無断複写転用を禁じます。