

試験項目	生地No.		1	2	3	4	5	6	7	8	
	試験方法		801	802	803	804	805	806	807	808	
耐光(級)	JIS L 0842		4	4	4	4	4	4	4	3-4	
洗濯(級)	JIS L 0844	変汚	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		液汚	5   5	5   5	4-5   4-5	4-5   4-5	4-5   4-5	4-5   4	4-5   4-5	4-5   4-5	
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860	A-2号 合成	4-5	4-5	4	4	2-3	2-3	4	3-4	
		B-1法	5	5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	
汗(級)	JIS L 0848	酸	変汚	5	5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚	5   5	5   5	4-5   4-5	4-5   4-5	4-5   3-4	4-5   4	4-5   4-5	4-5   4-5
		アルカリ	変汚	5	5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚	5   5	5   5	4-5   4-5	4-5   4-5	4   3-4	4-5   4	4-5   4-5	4-5   4-5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	4-5	4-5	4-5	4-5	3-4	3	4	4	
		湿	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色泣き	大丸法 I法		汚	5	5	5	5	4-5	4-5	4-5	

受付	2023年1月11日	発行	2023年1月20日
納入先	会社名		
	地名・店名 MD		
	分類コード		
納入者	商品コード		
	納入者コード		
	会社名	澤田株式会社	
	部課名	原系企画管理部	
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2-19 TEL 0725-33-5544	
担当者	南川(30色以上)		
品名・品番	製品区分:	配色区分:	
	品名 LAMOW 番手:2/16		
品番	色数 36		
判定	適用規格		
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適	
	(ホルムアルデヒド)	耐洗濯性及び寸法変化率を含む	
	生地検査	合格 不合格	
	物性	合格 (0色) 不合格 (0色)	
ホルムアルデヒド	合格 (0色) 不合格 (0色)		
備考	≪W80% NY20%≫ ≪番手:2/16≫ 洗濯:0.1%コンパクト洗剤(アタック)を使用 ドライクリーニング:添付白布は多織交織布を使用 摩擦試験:たて方向で試験実施 洗濯・水・汗試験の汚染欄 ( 綿/ナイロン )		



生地見本

検査機関	般財団法人 ニッセンケン品質評価センター 中部事業所 愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7	発行責任者	担当者
		川原	鈴木
		TEL 0586-45-6477	FAX 0586-45-9124

試験項目	生地No.		9		10		11		12		13		14		15		16		
	試験方法		809		810		811		812		813		814		815		816		
耐光(級)	JIS L 0842		4		4		4		4		4		4		4		4		
洗濯(級)	JIS L 0844	変	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4	4	4	4	4	
ドライクリーニング(級)	A-2号 合成	液汚	3-4		3		2-3		2-3		3		3		3		2-3		
		変	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		
汗(級)	JIS L 0848	酸	汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4	4	3	4-5	4	4	3	4	3	
			変	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
摩擦(級)	JIS L 0849	II形	乾	4		3-4		2-3		3		4-5		4		4-5		3-4	
			湿	4-5		4-5		4		4-5		4-5		4		4		4	
色泣き	大丸法 I法		汚		4-5		4-5		4-5		4-5		4		4-5		4		

受付	2023年1月11日	発行	2023年1月20日	
納入先	会社名			
	地名・店名 MD			
	分類コード			
	商品コード			
納入者	納入者コード			
	会社名	澤田株式会社		
	部課名	原系企画管理部		
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2-19 TEL 0725-33-5544		
	担当者	南川(30色以上)		
品名・品番	製品区分:	配色区分:		
	品名 LAMOW 番手:2/16	品番 色数 36		
判定	適用規格			
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適 耐洗濯性及び寸法変化率を含む		
	(ホルムアルデヒド)	合格 不合格		
	生地検査	染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)	
		物性	合格 不合格	
	ホルムアルデヒド	合格 (0色) 不合格 (0色)		
備考	≪W80% NY20%≫ ≪番手:2/16≫ 洗濯:0.1%コンパ外洗剤(アタック)を使用 ドライクリーニング:添付白布は多織交織布を使用 摩擦試験:たて方向で試験実施 洗濯・水・汗試験の汚染欄 ( 綿/ナイロン )			



一般財団法人 ニssenケン品質評価センター

検査機関

発行責任者 担当者

川原 鈴木

愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7

TEL 0586-45-6477 FAX 0586-45-9124

本報告書に記載の検査結果は供試試料に対するものであり荷口(口)全体の品質を証明するものではありません。 無断複写転用を禁じます。

試験項目	生地No.		17	18	19	20	21	22	23	24		
	試験方法		817	818	901	902	903	904	905	906		
耐光(級)	JIS L 0842		3-4	4	3-4	3-4	3	3-4	4	4		
洗濯(級)	JIS L 0844	変	4-5	4-5	4	4	4-5	4	4-5	4-5		
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4	3-4	
ドライクリーニング(級)	A-2号 合成	液汚	3	3	4	3	4-5	2-3	1	2-3		
		変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
汗(級)	JIS L 0848	酸	汚	4	3	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4	4
			変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)	JIS L 0849	II形	乾	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	
			湿	4	4	4-5	4-5	4-5	3-4	2-3	4-5	
色泣き	大丸法 I法	汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	3-4	4	3-4		

受付	2023年1月11日	発行	2023年1月20日
納入先	会社名		
	地名・店名 MD		
	分類コード		
納入者	商品コード		
	納入者コード		
	会社名	澤田株式会社	
	部課名	原系企画管理部	
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2-19 TEL 0725-33-5544	
担当者	南川(30色以上)		
品名・品番	製品区分:	配色区分:	
	品名 LAMOW 番手:2/16		
品番	色数 36		
判定	適用規格		
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適	
	(ホルムアルデヒド)	耐洗濯性及び寸法変化率を含む	
	生地検査	合格 不合格	
	物性	合格 (0色) 不合格 (0色)	
ホルムアルデヒド	合格 (0色) 不合格 (0色)		
備考	<<W80% NY20%>> <<番手:2/16>> 洗濯:0.1%コンパクト洗剤(アタック)を使用 ドライクリーニング:添付白布は多織交織布を使用 摩擦試験:たて方向で試験実施 洗濯・水・汗試験の汚染欄 ( 綿/ナイロン )		



検査機関	一般財団法人	発行責任者	担当者
	ニッセンケン品質評価センター	川原	鈴木
	中部事業所	愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7	
TEL 0586-45-6477		FAX 0586-45-9124	

報告書に記載の検査結果は、試験した部分の品質を証明するものではありません。無断複写転用を禁じます。

試験項目	生地No.		25	26	27	28	29	30	31	32
	試験方法		907	908	909	910	911	912	913	914
耐光(級)	JIS L 0842		3	3	3未満	3-4	4	3-4	4	4
洗濯(級)	JIS L 0844	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	3-4	4-5
ドライクリーニング(級)	A-2号 合成	液汚	4-5	4-5	4-5	2-3	2	2-3	2-3	2-3
		変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)	JIS L 0860	汚	4-5	4-5	4-5	4	4	4	4-5	4-5
		B-1法	液汚	4	3-4	4	3-4	3	4	3-4
摩擦(級)	JIS L 0848	酸	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	3-4	4-5
色泣き	大丸法 I 法	アルカリ	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4	3	4	4
摩擦(級)	JIS L 0849 II 形	乾	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		湿	4-5	4-5	4-5	4	3-4	3-4	4	4
色泣き	大丸法 I 法	汚	5	5	4-5	3-4	3	3	3	3


受付	2023年1月11日	発行	2023年1月20日
納入先	会社名		
	地名・店名 MD		
	分類コード		
納入者	商品コード		
	納入者コード		
	会社名	澤田株式会社	
	部課名	原系企画管理部	
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2-19 TEL 0725-33-5544	
担当者	南川(30色以上)		
品名・品番	製品区分:	配色区分:	
	品名 LAMOW 番手:2/16		
品番	色数 36		
判定	適用規格		
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適	
	(ホルムアルデヒド)	耐洗濯性及び寸法変化率を含む	
	生地検査	合格 不合格	
	物性	合格 (0色) 不合格 (0色)	
ホルムアルデヒド	合格 (0色) 不合格 (0色)		
備考	<<W80% NY20%>> <<番手:2/16>> 洗濯:0.1%コンパ外洗剤(アタック)を使用 ドライクリーニング:添付白布は多織交織布を使用 摩擦試験:たて方向で試験実施 洗濯・水・汗試験の汚染欄 ( 綿/ナイロン )		



一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター	発行責任者	担当者
中部事業所	川原	鈴木
愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7		
TEL 0586-45-6477	FAX	0586-45-9124

試験項目	生地No.		33	34	35	36	37	38	39	40
	試験方法		915	916	917	918				
耐光(級)	JIS L 0842		4	4	3-4	4				
洗濯(級)	JIS L 0844	変	4-5	4-5	4-5	4-5				
		汚	4 3-4	4-5 3-4	4-5 4	4-5 4				
ドライクリーニング(級)	A-2号 合成	液汚	2-3	2-3	2-3	2				
		変	4-5	4-5	4-5	4-5				
汗(級)	JIS L 0848	B-1法	汚	4-5	4-5	4-5	4-5			
			液汚	3	3	3-4	3-4			
摩擦(級)	JIS L 0849	II形	乾	4-5	4-5	4-5	4			
			湿	4	4	4	3-4			
色泣き	大丸法 I法		汚	4	3-4	3-4	3-4			

受付	2023年1月11日	発行	2023年1月20日	
納入先	会社名			
	地名・店名 MD			
	分類コード			
納入者	商品コード			
	納入者コード			
	会社名	澤田株式会社		
	部課名	原系企画管理部		
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2-19 TEL 0725-33-5544		
担当者	南川(30色以上)			
品名・品番	製品区分:	配色区分:		
	品名 LAMOW 番手:2/16			
品番	色数 36			
判定	適用規格			
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適		
	(ホルムアルデヒド)	耐洗濯性及び寸法変化率を含む		
	生地検査	染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)	
		物性	合格 不合格	
ホルムアルデヒド		合格 (0色) 不合格 (0色)		
備考	<<W80% NY20%>> <<番手:2/16>> 洗濯:0.1%コンパクト洗剤(アタック)を使用 ドライクリーニング:添付白布は多織交織布を使用 摩擦試験:たて方向で試験実施 洗濯・水・汗試験の汚染欄 ( 綿/ナイロン )			



検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター	発行責任者	担当者
	中部事業所	川原	鈴木
	愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7		
TEL 0586-45-6477 FAX 0586-45-9124			

本報告書に記載の検査結果は供試料に対するものであり荷口(口)全体の品質を証明するものではありません。 無断複写転用を禁じます。